




Inhaltsverzeichnis



1.	fermacell™ Bodensysteme	4 – 13	3.	Untergrund und		5.	Böden mit Feuchte-	
1.1	fermacell™ Bodensysteme			Vorbereitung	24-36		beanspruchung	44 – 48
	auf einen Blick	5	3.1	Untergrund	24	5.1	Einleitung	44
1.2	Online-Bodenplaner	6	3.2	Verarbeitungsbedingungen	26	5.2	Abdichtungssysteme	46
1.3	fermacell® Gipsfaser		3.3	Niveauausgleich	26	5.3	Verarbeitung fermacell™	
	Estrich-Elemente	7	3.4	fermacell™ Waben-Dämmsystem	n 32		Abdichtungssystem	47
1.4	fermacell® Powerpanel TE	9	3.5	Zusätzliche Dämmstoffe	35			
1.5	fermacell® Powerpanel TE		3.6	Fußbodenheizungssysteme	36			
	Bodenablauf- und Duscheleme	nt 10						
1.6	fermacell® Powerpanel					6.	Bodenbeläge	49 – 54
	Gefälle-Set 2.0	12				6.1	Prüfung der verlegten	
1.7	fermacell® Dachboden-		4.	Verlegung	39 – 44		Estrich-Elemente	49
	Dämmelement	13	4.1	Verlegung der fermacell®		6.2	Textil, PVC, Kork, Teppiche	
				Estrich-Elemente	39		und andere elastische	
			4.2	fermacell™ Estrich-Kleber			Bodenbeläge	50
				greenline	42	6.3	Keramik- und	
2.	Anwendungsbereiche	14 – 23	4.3	Dehn-/Bewegungsfugen für			Naturstein-Fliesen	51
2.1	Übersicht der			fermacell® Gipsfaser und		6.4	Parkett, Laminat	54
	Anwendungsbereiche	14		Powerpanel TE Estrich-Element	e 44			
2.2	Anwendungsbereich 1	16						
2.3	Anwendungsbereich 2	18						
2.4	Anwendungsbereich 3	20						
2.5	Anwendungsbereich 4	22						

Der Inhalt entspricht dem neuesten Verarbeitungsstand. Es sollte grundsätzlich nach den aktuellsten Unterlagen gearbeitet werden. Bitte beachten Sie, dass Darstellungen von Details und Zeichnungen schematisch wiedergegeben und nur in Verbindung mit den jeweiligen Vermaßungen und Texten zu sehen sind. Technische Änderungen vorbehalten.





7.	Details	55 – 59	9.	Bauphysik	68-85	11.	Materialbedarf und	
7.1	Anschlussdetails (beispiel-		9.1	Brandschutz für			Montagerichtzeiten	93 – 95
	hafte Darstellungen)	55		Estrich-Aufbauten	68	11.1	Materialbedarfstabellen	93
7.2	Türdurchgang – Variante 1:		9.2	Schallschutz für fermacell™		11.2	Montagerichtzeiten	95
	Gipsfaser Estrich-Elemente			Bodensystem-Aufbauten	70			
	T-gestoßen	58	9.3	Schallschutz für				
7.3	Türdurchgang – Variante 2:			Powerpanel TE				
	Gipsfaser Estrich-Elemente			Estrich-Aufbauten	86			
	längs verlegt	59	9.4	Prüf- und				
				Zulassungsbescheide	87			
8.	Weitere fermacell®							
	Bodensysteme	60-67	10.	Material und Zubehör	88 – 92			
8.1	fermacell® Powerpanel TE		10.1	Zubehör fermacell® Gipsfaser				
	Bodenablauf- und			Estrich-Elemente	88			
	Duschelement	60	10.2	Zubehör für Trittschall-				
8.2	fermacell® Powerpanel TE			und Wärmedämmung	89			
	Gefälle-Set 2.0	63	10.3	Zubehör Niveauausgleich	90			
8.3	fermacell®		10.4	Original fermacell Werkzeug	90			
	Dachboden- oder Kellerdecken		10.5	fermacell® Powerpanel TE				
	Dämmelement N+F	65		Estrich-Elemente				
				und Zubehör	91			
			10.6	Zubehör Abdichtungen	92			

4

01 fermacell™ <u>Bodensysteme</u>

Mit fermacell™ Bodensystemen lassen sich auf schnelle Art und Weise Fußbodenaufbauten von hoher Qualität erstellen. Hinsichtlich der Einsatzgebiete sind sie mit herkömmlichen, massiven Estrich-Systemen vergleichbar und weisen den Vorteil eines geringeren Gewichts sowie der trockenen und schnellen Einbauweise (kein Zeitverlust gegenüber Fließestrich) auf.

- Handliche Elemente
- · Ein-Mann-Verarbeitung
- Leichte Verlegung
- Zügiger Arbeitsfortschritt
- Schnelle Begehbarkeit und Belegbarkeit
- Stuhlrollenfestigkeit
- Leichter Höhen- und Niveauausgleich

- Geringe Belastung der Rohdecke
- Durchdachtes Komplettsystem
- Sicherer Brandschutz
- Verbesserung des Schallschutzes
- Wirksame Wärmedämmung

- Baubiologisch geprüft
- Geeignet für häusliche Feuchträume
- Geeignet für Fußbodenheizungssysteme
- · keine Trocknungszeiten
- keine Feuchtebelastung für das Bauwerk

Erfahren Sie alles über die Vorteile der fermacell™ Bodensysteme gegenüber Nassestrichen

Auf **www.fermacell.de/boden** finden Sie unser Vorteilsvideo mit unschlagbaren Argumenten zur schnellen Nutzbarkeit, der trockenen Verlegung und dem geringen Systemgewicht.



1.1 fermacell™ Bodensysteme auf einen Blick



fermacell® Estrich-Elemente

Aus Gipsfaser-Platten mit und ohne Dämmstoff, für den Einsatz als Trockenestrich



fermacell® Powerpanel TE

Der zementgebundene Trockenestrich für den trockenen Ausbau von Nassräumen




fermacell® Powerpanel TE Dusch- und Ablaufelemente

Das zementgebundene Dusch- bzw. Bodenablauf-Element



fermacell® Powerpanel TE Gefälle-Set 2.0

Vorgefertigtes Set für den bodengleichen Einbau von Linienabläufen



fermacell® Dachboden- oder Kellerdecken Dämmelement N+F

Verbundelement zur Dachbodendämmung, bestehend aus einer 10 mm dicken fermacell® Gipsfaser-Platte sowie unterseitig kaschierten, druckfesten EPS-Dämmplatten



fermacell Zubehörprogramm

fermacell $^{\otimes}$ bietet aufeinander abgestimmte Zubehörprodukte wie z.B. Schüttungen zum Niveauausgleich sowie für Trittschall- und Wärmedämmung

1.2 Online-Bodenplaner

Der geeignete Estrichaufbau

Für Neubau und Modernisierung sowie für Nassräume bietet fermacell® eine breite Palette an Trockenestrich-Lösungen an. Welcher Bodenaufbau aber ist für die jeweilige Anwendung geeignet?

Um bei der Vielfalt der zur Verfügung stehenden Systeme die richtige Wahl zu vereinfachen, bietet der Hersteller von Gipsfaser- und zementgebundenen Platten seinen Kunden einen interaktiven Online-Bodenplaner für den fachgerechten Fußbodenaufbau mit Trockenestrich-Elementen.



Zur Auswahl des perfekten Fußbodenaufbaus werden alle notwendigen Randbedingungen abgefragt:

- · Geplanter Anwendungsbereich
- · Oberfläche des fertigen Bodens
- Feuchteschutz-Anforderungen (in häuslichen Bädern und Feuchträumen müssen Fußböden und Beläge auf die Feuchtebelastung abgestimmt sein)
- · Schallschutz-Anforderungen
- · Brandschutz-Anforderungen
- Art und Eigenschaften der Rohdecke und mögliche Ausbesserung, z.B. Unebenheiten
- Wärmeschutz-Anforderungen mit möglicher Verwendung zusätzlicher Dämmstoffe
- · Mögliche Aufbauhöhen
- Integration von geeigneten Flächenheizungssystemen
- · Ggf. zusätzliche Dämmung

Sämtliche Daten sind schlussendlich auch als Ausschreibungstexte und Konstruktionsdetails verfügbar.
Integrierte Links führen sofort zu den entsprechenden Produktdatenblättern, Broschüren und Handbüchern mit umfassenden Zusatzinformationen.
Ein modernes, computeranimiertes
3-D-Verarbeitungsvideo erklärt detailliert die richtige Anwendung.

Außerdem steht eine Mengenbedarfsrechnung zur Verfügung, die die erforderlichen Materialmengen angibt. Die integrierte Händler-Suche macht den Service schließlich komplett. Die Anwendung ist einfach: Die intuitive Benutzerführung führt mit nur wenigen Mausklicks zum richtigen Ergebnis für jedes Projekt. Durch ein logisches Auswahlverfahren sind dabei unrealistische Systemaufbauten ausgeschlossen.

Weitere Informationen

Auf **www.bodenplaner.com** konfigurieren Sie Ihren individuellen Bodenaufbau mit allen fermacell® Produkten.



1.3 fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente

fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm oder 12,5 mm dicken fermacell® Gipsfaser-Platten.

Die beiden Platten sind gegeneinander versetzt angeordnet, sodass ein 50 mm breiter Stufenfalz entsteht.

· Abmessung: 1500×500 mm (0,75 m² Deckfläche)

fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente werden ohne bzw. mit unterschiedlichen Dämmstoffkaschierungen angeboten. Die Verlegung erfolgt schwimmend, im "schleppenden Verband".

Bei Estrichen handelt es sich um eine Nutzschicht, die zur Aufnahme und Weiterleitung von veränderlichen oder beweglichen Belastungen durch Personen oder Einrichtungsgegenstände dient.

Praktischer Vorteil:

Die Estrich-Elemente sind nach Aushärtung des Klebers sofort begehbar. Nachfolgearbeiten, wie die Verlegung von Fußböden, können schnell beginnen.

Stuhlrollenfestigkeit

Bei Verwendung stuhlrollengeeigneter Gehbeläge sind für diese Anwendung alle fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente einsetzbar (geprüft in Anlehnung an DIN EN 425, Anwendungsbereich beachten).

Kennwerte fermacell® Gipsfaser-Platten	
Rohdichte (Produktionsvorgabe) ρ_{κ}	1 150 ± 50 kg/m³
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	13
Wärmeleitzahl λ	0,32 W/mK
spezifische Wärmekapazität c	1,1 kJ/kgK
Brinellhärte	30 n/mm²
Dickenquellung nach 24 Std. Wasserlagerung	<2%
thermischer Ausdehnungskoeffizient	0,001%/K
Dehnung/Schwindung bei Veränderung der rel. Luftfeuchtigkeit um 30 % (20 °C)	0,25 mm/m
Ausgleichsfeuchte bei 65% rel. Luftfeuchte und 20°C Lufttemperatur	1,3 %
Baustoffklasse gemäß DIN EN 13501-1 (nichtbrennbar)	A 2
pH-Wert	7–8

fermacell®	Dicke	Beschreibung	Artike	l-	EAN	Format	Palettier	ung	
Estrich-Elemente		Dämmmaterial	Numm	er	40 0 7548	mm	Stück	m²	kg
Estrich-Elemente									
	20 mm	2 E 11 (EE 20)			00407 7	1500×500	74	55,5	1 307
	25 mm	2 E 22 (EE 25) TESTED PROID 05509-187601	DUCT 7/1/1		00408 4	1500×500	60	45,0	1324
Estrich-Elemente (H	HF) Mit Hol	zfaserplatte in 10 mm Dicke							
//	30 mm	2 E 31 (EE 20 HF 10)			00206 6	1500×500	60	45,0	1 230
	35 mm	2 E 33 (EE 25 HF 10) TESTED D 0500	DUCT 7/0//		00563 0	1500×500	50	37,5	1324
Estrich-Elemente (M	/W) Mit ho	chwertiger Mineralwolle in 10 bzw. 20 mn	n Dicke						
	30 mm	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030		00105 2	1500×500	60	45,0	1190
	35 mm	2 E 34 (EE 25 MW 10)	76043		00562 3	1500×500	50	37,5	1324
	45 mm	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038		00380 3	1500×500	50	37,5	1340
Estrich-Elemente (F	S) Mit exp	andiertem Polystyrol-Hartschaum ¹⁾ in 20	bzw. 30 mm [Dicke					
	40 mm	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003		00099 4	1500×500	60	45,0	1 130
	50 mm	2 E 14 (EE 20 PS 30)	76004		00101 4	1500×500	50	37,5	980

^{1]=}nach EN13163 EPS DE0100 KPa

Bauphysikalische Kenndaten		.97	Polystyrol	्रि जिल्ला Holzfaser	Mineralwolle	Mineralwolle
fermacell® Gipsfaser Estrich-Element	2 E 11	2 E 22	2 E 13 (2 E 14)	2 E 31 (2 E 33)	2 E 32 (2 E 34)	2 E 35
Aufbau	2×10mm fermacell® Gipsfaser- Platte	2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser- Platte	2×10 mm fermacell® Gipsfaser- Platte +20 mm (+30 mm) Polystyrol- Hartschaum WLG 040	2×10 mm (2×12,5 mm) fermacell® Gipsfaser- Platte +10 mm Holzfaser WLG 050	2×10 mm (2×12,5 mm) fermacell® Gipsfaser- Platte + 10 mm Mineralwolle	2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser- Platte+ 20 mm Mineralwolle WLG 040
Elementdicke (mm)	20	25	40 (50)	30 (35)	30 (35)	45
Eigenlast (kN/m²)	0,23	0,29	0,23 (0,24)	0,25 (0,31)	0,25 (0,30)	0,33
Wärmedurchlass- widerstand (m² K/W)	0,06	0,08	0,56 (0,81)	0,26 (0,28)	0,28 (0,31)	0,31
Baustoffklasse nach DIN EN 13501	A2 _{fl} -s1	A2 _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	A2 _{fl} -s1	A2 _{ft} -s1

Zubehörprodukte

Kennwerte fermacell™ Boden-Nivelliermasse		Kennwerte fei Ausgleichssch
Baustoffklasse	A1	Baustoffklasse
Wärmeleitzahl λ_{R}	1,1 W/mK	Wärmeleitzah
Rohdichte	1700-1800 kg/m³	Körnung
max. Schichtdicke	20 mm	Schüttdichte
Verbrauch pro m²	ca. 1,7 kg je 1 mm Schichtdicke	mind. Schütth
Druckfestigkeit (DIN 1164)	ca. 26,0 N/mm²	max. Schütthö
Biegezugfestigkeit (DIN 1164)	ca. 6,5 N/mm²	(unverdichtet)
Stuhlrollenfestigkeit nach	ab mind. 1 mm Schichtdicke	Schüttmenge
DIN 68131 bzw. EN 12529		Eigenlast bei 1
Eigenlast bei 10 mm Schichtdicke	0,17 kN/m²	Schichtdicke
Lagerung	9 Monate trocken	Lagerung



rmacell™







1.4 fermacell® Powerpanel TE

Das zementgebundene Estrich-Element fermacell® Powerpanel TE besteht aus zwei 12,5 mm dicken fermacell® Powerpanel H₂O Platten. Sie haben eine Sandwichstruktur mit beidseitiger Armierung aus alkaliresistentem Glasgittergewebe. Die beiden Platten sind um 50 mm versetzt angeordnet, sodass ein Stufenfalz für das

Verkleben und Verschrauben bzw. Verklammern entsteht.

fermacell® Powerpanel TE ist nichtbrennbar und entspricht der Baustoffklasse A1. Dieser Trockenestrich eignet sich speziell für Böden mit starker Feuchtebeanspruchung. Abmessung: 1250×500 mm (0,625 m² Deckfläche)

Die Elemente sind geeignet für Warmwasser- sowie für Elektro-Fußbodenheizungen. Die Fußbodenheizungen müssen vom Hersteller für die Kombination mit Powerpanel TE freigegeben sein.

Kennwerte von fermacell® Powerpanel H ₂ 0							
	Rohdichte (Produktionsvorgabe) ρ_{κ}	1 000 kg/m³					
	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	56 nach DIN EN 12572					
	Wärmeleitzahl λ	0,173W/mK nach DIN EN 12664					
	spezifische Wärmekapazität c	1,0 kJ/kgK					
	Ausgleichsfeuchte bei 65 % rel. Luftfeuchte und 20 °C Lufttemperatur	ca. 5 %					
	Baustoffklasse gemäß DIN EN 13501-1 (nichtbrennbar)	A1					
	pH-Wert	ca. 10					

fermacell®	Dicke	ke Beschreibung		Artikel- EAN		Palettierung		
Powerpanel TE			Nummer	40 0 7548	mm	Stück	m²	kg
1	25 mm	Zementäres Estrich-Element, für Nassraumböden geeignet	75070	00537 1	500×1250	60	37,5	963

Bauphysikalische Ke	nndaten fermacell® Powerpanel TE	<u>====</u>		
	Aufbau	2×12,5 mm fermacell® Powerpanel H₂O Platte		
	Elementdicke (mm)	25		
	Eigenlast (kN/m²)	0,25		
	Wärmedurchlasswiderstand (m² K/W)	0,14		
	Baustoffklasse nach DIN 4102	A1		

1.5 fermacell® Powerpanel TE Bodenablauf- und Duschelement

Die fermacell® Powerpanel TE Bodenablauf- und Duschelemente ermöglichen nicht nur ein barrierefreies Wohnen, sondern kommen auch den Architekten und Planern entgegen, die nach modernen wirtschaftlichen Lösungen suchen.

Zusätzlich sind zwei Ablaufgarnitur-Systeme, wahlweise mit senkrechtem oder waagerechtem Ablauf, für Fliesen- oder PVC-Oberbeläge erhältlich.

Die fermacell® Powerpanel TE Bodenablauf- und Duschelemente bestehen aus zwei fermacell® Powerpanel H_2O Platten. Die untere Platte ist 10 mm dick und steht als Stufenfalz 3- bzw. 4-seitig um 50 mm über. Die obere Platte ist am äußeren Rand 25 mm dick und reduziert sich mit ca. 2% Gefälle zur Ablauföffnung.


Drei verschiedene Grundgrößen stehen zur Verfügung:

Bodenablauf-Element:


Format 500 × 500 mm,
 Stufenfalz 4-seitig

Duschelemente:

- Format 1000 x 1000 mm,
 Stufenfalz 4-seitig,
- Format 1 200 × 1 200 mm, Stufenfalz 3-seitig



Beispiel Duschelement 1000×1000 mm



Beispiel Duschelement 1000×1000 mm

	Abmessung	Mit Stufenfalz	Artikel-	Beschreibung	EAN
	mm	mm	Nummer		40 0 7548
fermacell® Powerpa	nel TE Bodenablauf- u	nd Duschelement			
	Bodenablaufelemer	t			
	500 × 500 mm	600×600 mm (Stufenfalz 4-seitig)	75077	Bodenablauf-Element für Waschküchen, häusliche Wirtschaftsräume, Bäder etc.	02046 6
(. >	Duschelement				
	1 000 × 1 000 mm	1 100 × 1 100 mm (Stufenfalz 4-seitig)	75078	Bodengleiches Duschelement für	02045 9
	1 200 × 1 200 mm	1 300 × 1 250 mm (Stufenfalz 3-seitig)	75079	barrierefreie Bäder	02047 3

	Abmessung	Beschreibung	Artikel-	EAN	Verbrauch				
	mm		Nummer	40 0 7548					
fermacell® Powerpanel TE Ablaufgarnitur mit Edelstahlrost für Fliesenbeläge									
(a) 10	115×115mm	Senkrechter Ablauf	79247	02042 8	1 Ablauf je TE Duschelement oder TE Bodenablauf				
	115×115 mm	Waagerechter Ablauf	79246	02041 1					

	Abmessung	Beschreibung	Artikel-	EAN	Verbrauch				
	mm		Nummer	40 0 7548					
fermacell® Powerpanel TE Ablaufgarnitur mit Edelstahlrost für PVC-/Linoleum- und Gummibelägen									
	ø 115 mm	Senkrechter Ablauf	79249	02044 2	1 Ablauf je TE Duschelement oder TE Bodenablauf				
Sel.	ø115 mm	Waagerechter Ablauf	79248	02043 5					

Bezeichnung	System-	Element-	Element-	Wärmedurch-	Baustoffklasse	Ablaufleistung
	zeichnung	dicke	gewicht	lasswiderstand	nach DIN 4102	
		[mm]	[kg]	[m2K/W]		[l/s]
fermacell® Bodenablaufelement		außen 35	9	0,17	A1	0,7 (bei senkrechtem bzw. waagerechtem Ablauf)
500 × 500		innen 25				
fermacell® Duschelement		außen 35	35	0,17	A1	0,7 (bei senkrechtem bzw. waagerechtem Ablauf)
1000×1000		innen 25				
fermacell® Duschelement		außen 35	50	0,17	A1	0,7 (bei senkrechtem bzw. waagerechtem Ablauf)
1 200 × 1 200		innen 25				

1.6 fermacell® Powerpanel Gefälle-Set 2.0

Das fermacell® Powerpanel TE Gefälle-Set 2.0 ist die Trockenbaulösung für den bodengleichen Einbau von Linienabläufen in Bädern und Duschen.

In Kombination mit fermacell® Powerpanel TE Elementen kann die gesamte Bodenfläche in Trockenbauweise erstellt werden.



Das Einbau-Set enthält u.a. zwei Gefälle-Elemente, mit denen ein Gefällebereich von 1000×950 mm erstellt werden kann. Die vorgefertigten Gefälle-Elemente bestehen aus:

 30 mm dickem, sehr druckfestem Polystyrol-Dämmstoff (EPS DEO 200) mit einem Gefälle von ca. 2% und aus werkseitig aufkaschiertem 25 mm fermacell® Powerpanel TE (zementgebundene Leichtbetonplatte)

Zusätzlich im Lieferumfang enthalten:

- · Edelstahl-Linienablauf (Länge: 825 mm)
- Universelle Abdeckung mit Wandaufkantung (Länge: 735 mm), die als befliesbare Mulde oder als Sichtabdeckung, Edelstahl gebürstet, eingesetzt werden kann
- Ablauftopf waagerecht (Normgerecht, Ablaufleistung 0,8 l/Sek.)
- · 2,5 m selbstklebendes Butyl-Dichtband
- · 20 x fermacell® Powerpanel TE , Schrauben (3,5×23 mm)
- · 50 g fermacell™ Estrich-Kleber

	Abmessung	Mit Stufenfalz und EPS-Rand	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548	Gewicht pro Stück in kg			
fermacell® Powerpanel TE Gefälle-Set 2.0									
	1000×950 mm	1200×1050 mm	Powerpanel TE-Estrich auf 2% Gefälle EPS	75084	01831 9	38			



1.7 fermacell® Dachboden- oder Kellerdecken Dämmelement N+F

Das fermacell® Dachboden- oder Kellerdecken Dämmelement N+F wird zur Verbesserung der Wärmedämmung der obersten Geschossdecke oder zur unterseitigen Dämmung der Kellerdecke eingesetzt.

Das fermacell® Dachboden- oder Kellerdecken Dämmelement N+F besteht aus einer 10 mm dicken fermacell® Gipsfaser-Platte sowie unterseitig kaschierten, druckfesten EPS-Dämmplatten der Wärmeleitgruppen WLG 031 oder WLG 035 in Dicken von 120 bis 150 mm.

- Durch Nut- und Federverbindung schnelle, unkomplizierte Verlegung ohne Verklebung
- Hervorragende Wärmedämmeigenschaften
- Stabil, sofort begehbar, ideal als Trockenboden bzw. Abstellfläche
- Leichte Handhabung und einfacher Transport durch praktisches Format 1000×500 mm

	Dicke	fermacell®	Dämmstoff	Abmessungen	Eigenlast	Baustoffklasse	Wärmedurchlass-	
		Gipsfaser-Platte				nach DIN 4102	widerstand	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN/m²]		[m²K/W]	
fermacell® Dachboden- und Kellerdecken-Dämmelement mit Dämmstoff WLG 035 (EPS 035 DEO 150)								
	120	10	110	1000×500	ca. 0,15	B1	3,17	
The second second	150	10	140	1000×500	ca. 0,16	B1	4,03	
fermacell® Dachbode	n-Dämmelem	ent mit Dämmstoff WLG	031 (EPS 031 DEC	100)				
	130	10	120	1000×500	ca. 0,13	B1	3,90	

02 Anwendungsbereiche

2.1 Übersicht der Anwendungsbereiche

Bei Estrichen handelt es sich um eine Nutzschicht, die zur Aufnahme und Weiterleitung von veränderlichen oder beweglichen Belastungen durch Personen oder Einrichtungsgegenstände dient.

Die Angaben der zulässigen Belastungen für fermacell® Estrich-Elemente beinhalten einen Sicherheitsfaktor, der einen Systemaufbau mit allen geeigneten Gehbelägen gewährleistet. Die zulässigen Einzellasten sind Gebrauchslasten und haben ihre Gültigkeit für alle Oberbeläge.

2.1.1 Einsatzbereiche

fermacell™ Bodensysteme können in vielen Einsatzbereichen des Neubaus und der Modernisierung Anwendung finden:

- · Wohnbereiche
- · Büro- und Verwaltungsbauten
- Krankenhäuser
- · Hörsäle und Klassenzimmer
- Versammlungsräume in öffentlichen Gebäuden
- häusliche Feuchträume mit und ohne planmäßig genutztem Bodenablauf
- · Bodenflächen in öffentlichen Duschen
- · Industrieböden
- · Nutzböden in Innen- und Außenbereichen
- · Molkereien, Brauereien, Schwimmbäder



Bodenaufbauten für den Anwendungsbereich 3

Anw	endungsbereiche			
		Kategorie in Anlehnung an DIN EN 1991-1-1/ NA:2010-12	Einzellast kN	Nutzlast kN/m²
1	Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmern einschl. zugehöriger Küchen und Bäder	A2/A3	1,0	1,5/2,0
2	Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen ohne schweres Gerät, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure	B1	2,0	2,0
	Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m² Grundfläche in Wohn-, Büro- und vergleichbaren Gebäuden	D1	2,0	2,0
3	Flure und Küchen in Hotels und Altenheimen ohne schweres Gerät, Flure in Internaten usw.; Behandlungsräume in Krankenhäusern einschl. Operationsräume ohne schweres Gerät; Kellerräume in Wohngebäuden	B2	3,0	3,0
	Flächen mit Tischen, z.B. Schulräume, Cafés, Restaurants, Speisesäle, Lesesäle, Empfangsräume, Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Lehrerzimmer	C1 (abweichend zur DIN EN 1991-1-1)	3,0 (4,0)	4,0 (3,0)
4	Flure in Krankenhäusern (abweichend zur DIN EN 1991-1-1) sowie alle Beispiele von B1 und B2, jedoch mit schwerem Gerät	В3	4,0	5,0
	Flächen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kongresssälen, Hörsälen, Wartesälen	C2	4,0	4,0
	Frei begehbare Flächen, z.B. Museumsflächen, Ausstellungsflächen, Eingangsbereiche in öffentlichen Gebäuden und Hotels sowie die zur Kategorie C1 bis C3 gehörigen Flure	C3	4,0	5,0
	Flächen für große Menschenansammlungen, z.B. in Gebäuden wie Konzertsälen	C5	4,0	5,0
	Flächen in Einzelhandelsgeschäften und Warenhäusern	D2	4,0	5,0





Bodenaufbauten in häuslichen Feuchträumen

Alle fermacell® Estrich-Elemente sind stuhlrollenfest

2.1.2 Anwendungsbereiche und zulässige Einzellast

	<u> </u>	25	Polystyrol	Holzfaser	Mineralwolle	Mineralwolle	
fermacell® Estrich-Element	2 E 11	2 E 22	2 E 13 (2 E 14)	2 E 31 (2 E 33)	2 E 32 (2 E 34)	2 E 35	Powerpanel TE
Aufbau	2×10mm fermacell® Gipsfaser- Platte	2×12,5mm fermacell® Gipsfaser- Platte	2×10 mm fermacell® Gipsfaser- Platte +20 mm (+30 mm) Polystyrol- Hartschaum	2×10 mm (2×12,5 mm) fermacell® Gipsfaser- Platte +10 mm Holzfaser	2×10 mm (2×12,5 mm) fermacell® Gipsfaser- Platte + 10 mm Mineralwolle	2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser- Platte+ 20 mm Mineralwolle	2×12,5 mm fermacell® Powerpanel H ₂ O Platte
Anwendungsbereich	1+2**	1+2+3**	1+2	1+2+3	1	1	1+2+3
Zulässige Einzellast	2,0 kN**	3,0 kN**	2,0 kN	3,0 kN	1,0 kN	1,0 kN	3,0 kN
Erhöhung der zulässiger	n Einzellast durch zu:	sätzliche 3. Lage n	nit 10 mm fermace	ll® Gipsfaser-Platt	e*		
Anwendungsbereich	1+2+3	1+2+3+4	1+2+3	1+2+3+4	1	1	
Zulässige Einzellast	3,0 kN	4,0 kN	3,0 kN	4,0 kN	1,0 kN	1,0 kN	

^{*} Verlegung einer 3. Lage fermacell® Gipsfaser-Platte (Seite 41).

2.1.3 Zulässige Einzellast

Die Angaben der zulässigen Einzellast beziehen sich auf:

- Eine Belastungsfläche von mind.
 20 cm² (Druckstempel Ø = 5 cm).
- Besonders schwere Gegenstände, z. B.
 Klaviere, Aquarien, Badewannen, sind
 gesondert in der Planung zu berücksichtigen.
- Bei Abstand der Einzellasten untereinander ≥ 500 mm können die zulässigen Einzellasten über die Fläche addiert werden. In diesem Fall können die angegebenen Nutzlasten überschritten werden.
- Die Summe der Einzellasten darf die maximale zulässige Deckenbelastbarkeit nicht überschreiten.
- Maximale Verformung für die angegebenen Einzellasten im Randbereich <3 mm.
 Diese Angabe gilt nicht für großformatige Fliesen gemäß Kapitel 6.3.
- Abstand zur Ecke muss ≥ 250 mm betragen oder die Belastungsfläche ist auf 100 cm² zu erhöhen.


^{**} Werden die unkaschierten fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente direkt auf tragfähigem Untergrund eingesetzt, erhöht sich beim 2 E 11 die zul. Einzellast auf 3,0 KN und beim 2 E 22 auf 4,0 kN. Der Anwendungsbereich erweitert sich dementsprechend auf den Bereich 3 beim 2 E 11 und auf den Bereich 4 beim 2 E 22. Die Gebrauchstauglichkeit der fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente wurde durch Prüfungen bei der Materialprüfungsanstalt (MPA) Stuttgart nachgewiesen. In der oberen Tabelle sind die Anwendungsbereiche in Anlehnung an DIN EN 1991-1-1/ NA 2010-12 dargestellt.

2.2 Anwendungsbereich 1

 Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmer einschl. zugehöriger Küchen und Bäder







Wohn- und Essbereiche



Kinderzimmer



Schlafzimmer



Küchen

		_	_	_			
	50	3	\$\frac{1}{2}	35, 30	35 30	45	д <i>с</i>
			Polystyrol	Holzfaser	Mineralwolle	Mineralwolle	
fermacell® Estrich-Element	2 E 11	2 E 22	2 E 13 (2 E 14)	2 E 31 (2 E 33)	2 E 32 (2 E 34)	2 E 35	Powerpanel TE
Aufbau	2×10 mm fermacell® Gipsfaser- Platte	2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser- Platte	2×10 mm fermacell® Gipsfaser- Platte +20 mm (+30 mm) Polystyrol- Hartschaum	2×10mm (2×12,5mm) fermacell® Gipsfaser- Platte +10mm Holzfaser	2×10 mm (2×12,5 mm) fermacell® Gipsfaser- Platte + 10 mm Mineralwolle	2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser- Platte+ 20 mm Mineralwolle	2×12,5 mm fermacell® Powerpanel H₂O Platte
zusätzlicher Niveauausgle	ich						
fermacell™ Gebundene Schüttung	30 bis 2 000 mm	30 bis 2000 mm	30 bis 2 000 mm	30 bis 2000 mm	30 bis 2000 mm	30 bis 2000 mm	30 bis 2000 mm
oder							
fermacell™ Gebundene Schüttung T	10 bis 2 000 mm	10 bis 2000 mm	10 bis 2000 mm	10 bis 2000 mm	10 bis 2000 mm	10 bis 2000 mm	10 bis 2000 mm
und/oder							
fermacell™ Estrich-Wabe	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm
und/oder							
fermacell™ Ausgleichsschüttung¹¹	10 bis 100 mm	10 bis 100 mm	10 bis 100 mm	10 bis 100 mm	10 bis 100 mm (ab 60 mm Abdeckplatte erforderlich)	10 bis 100 mm (ab 60 mm Abdeckplatte erforderlich)	10 bis 100 mm
zusätzlicher Höhenausgle	ich/zusätzliche Dän	nmstoffe					
Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 100 kPa ²⁾	max. 30 mm	max. 30 mm	-	-	-	-	max. 30 mm
alternativ							
Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 150 kPa ²⁾	max. 70 mm	max. 90 mm	max. 50 mm (max. 40 mm)	max. 60 mm	max. 60 mm	max. 50 mm	max. 90 mm
alternativ							
Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 200 kPa ²⁾	max. 100 mm	max. 120 mm	max. 80 mm (max. 70 mm)	max. 90 mm	max. 90 mm	max. 80 mm	max. 120 mm
alternativ							
Extrudierter Hartschaum XPS DEO 300 kPa max. in 2 Lagen	max. 100 mm	max. 120 mm	max. 80 mm (max. 70 mm)	max. 90 mm	max. 90 mm	max. 80 mm	max. 120 mm
alternativ							
Extrudierter Hartschaum XPS DEO 500 kPa max. in 2 Lagen	max. 140 mm	max. 160 mm	max. 120 mm (max. 110 mm)	max. 150 mm	max. 130 mm	max. 120 mm	max. 160 mm
alternativ							
Weitere alternative Dämmstoffe	_	Dämmstoff- dicke gemäß Empfeh- lungsliste unter www. fermacell.de im Download- bereich	-	-	-	-	Dämmstoff- dicke gemäß Empfeh- lungsliste unter www. fermacell.de im Download- bereich

¹¹ Da es sich um eine mineralische Schüttung ohne zusätzliche Bindemittel handelt, ist eine mögliche Nachverdichtung von ca. 5 % zu berücksichtigen.

Anw	rendungsbereiche			
		Kategorie in Anlehnung an DIN EN 1991-1-1/ NA:2010-12	Einzellast kN	Nutzlast kN/m²
1	Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmern einschl. zugehöriger Küchen und Bäder	A2/A3	1,0	1,5/2,0


Zur Verbesserung des Schallschutzes, insbesondere bei Holzbalkendecken, sind Mineralwolle- oder Holzfaserplatten besser geeignet als Hartschaumplatten. fermacell® Estrich-Elemente 2 E 22 (25 mm) sind besonders gut als oberer Abschluss für Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet (Kapitel 3.6). Empfehlungslisten von geeigneten Systemen finden Sie unter www.fermacell.de im Downloadbereich.

²¹ Druckspannung (kPa) bei 10 % Stauchung gemäß DIN EN 13163.

2.3 Anwendungsbereich 2

- Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen ohne schweres Gerät, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure
- Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m²
 Grundfläche in Wohn-, Büro- und vergleichbaren Gebäuden











Flure in Bürogebäuden und Arztpraxen

	50	52	Polystyrol	Holzfaser	Mineralwolle	Mineralwolle	
fermacell® Estrich-Element	2 E 11	2 E 22	2 E 13 (2 E 14)	2 E 31 (2 E 33)	2 E 32 (2 E 34)	2 E 35	Powerpanel TE
Aufbau	2×10mm fermacell® Gipsfaser- Platte	2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser- Platte	2×10 mm fermacell® Gipsfaser- Platte +20 mm (+30 mm) Polystyrol- Hartschaum	2×10 mm (2×12,5 mm) fermacelt® Gipsfaser- Platte +10 mm Holzfaser	2×10 mm [2×12,5 mm] fermacell® Gipsfaser- Platte+ 10 mm Mineralwolle	2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser- Platte+ 20 mm Mineralwolle	2×12,5 mm fermacell® Powerpanel H₂O Platte
zusätzlicher Niveauausgle	ich						
fermacell™ Gebundene Schüttung	30 bis 2 000 mm	30 bis 2 000 mm	30 bis 2000 mm	30 bis 2000 mm	_		30 bis 2000 mm
oder							
fermacell™ Gebundene Schüttung T	10 bis 2 000 mm	10 bis 2 000 mm	10 bis 2000 mm	10 bis 2000 mm			10 bis 2000 mm
und/oder							
fermacell™ Estrich-Wabe	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm	_		30 oder 60 mm
und/oder							
fermacell™ Ausgleichsschüttung¹¹	10 bis 60 mm	10 bis 60 mm	10 bis 60 mm	10 bis 60 mm	_		10 bis 60 mm
zusätzlicher Höhenausgle	ich/zusätzliche Dän	nmstoffe					
Polystyrol-Hartschaum EPS DE0 100 kPa ²⁾	max. 30 mm	max. 30 mm	-	-	_		max. 30 mm
alternativ							
Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 150 kPa ²⁾	max. 70 mm	max. 90 mm	max. 50 mm (max. 40 mm)	max. 60 mm	_		max. 90 mm
alternativ						eeignet Ingsbereich 2	
Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 200 kPa²)	max. 100 mm	max. 120 mm	max. 80 mm (max. 70 mm)	max. 90 mm	_ Tul Allwelluc	ingsbereien z	max. 120 mm
alternativ							
Extrudierter Hartschaum XPS DEO 300 kPa max. in 2 Lagen	max. 100 mm	max. 120 mm	max. 80 mm (max. 70 mm)	max. 90 mm			max. 120 mm
alternativ							
Extrudierter Hartschaum XPS DEO 500 kPa max. in 2 Lagen	max. 130 mm	max. 160 mm	max. 100 mm (max. 90 mm)	max. 130 mm			max. 160 mm
alternativ							
Weitere alternative Dämmstoffe	-	Dämmstoff- dicke gemäß Empfeh- lungsliste unter www. fermacell.de im Download- bereich	-	-			Dämmstoff- dicke gemäß Empfeh- lungsliste unter www. fermacell.de im Download- bereich

¹⁾ Da es sich um eine mineralische Schüttung ohne zusätzliche Bindemittel handelt, ist eine mögliche Nachverdichtung von ca. 5 % zu berücksichtigen. Hinweise: fermacell® Estrich-Elemente 2 E 22 (25mm) sind besonders gut als oberer Abschluss für Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet (Kapitel 3.6). Empfehlungslisten von geeigneten Systemen finden Sie unter www.fermacell.de im Downloadbereich.

²⁾ Druckspannung (kPa) bei 10 % Stauchung gemäß DIN EN 13163.

Anw	Anwendungsbereiche								
		Kategorie in Anlehnung an DIN EN 1991-1-1/ NA:2010-12	Einzellast kN	Nutzlast kN/m²					
2	Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen ohne schweres Gerät, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure	B1	2,0	2,0					
	Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m² Grundfläche in Wohn-, Büro- und vergleichbaren Gebäuden	D1	2,0	2,0					

2.4 Anwendungsbereich 3

- Flure und Küchen in Hotels und Altenheimen ohne schweres Gerät, Flure in Internaten usw.; Behandlungsräume in Krankenhäusern, einschl. Operationsräume ohne schweres Gerät; Kellerräume in Wohngebäuden
- Flächen mit Tischen, z. B. Schulräume, Cafés, Restaurants, Speisesäle, Lesesäle, Empfangsräume, Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Lehrerzimmer








Speisesäle



Krankenzimmer



Flächen in Cafés und Restaurants

	2	52		30	30	- LO	9
			***************************************	192	[5]		'
			Polystyrol	Holzfaser	Mineralwolle	Mineralwolle	
fermacell® Estrich-Element	2 E 11	2 E 22	2 E 13 (2 E 14)	2 E 31 (2 E 33)	2 E 32 (2 E 34)	2 E 35	Powerpanel TE
Aufbau	2×10mm fermacell® Gipsfaser- Platte	2×12,5mm fermacell® Gipsfaser- Platte	2×10 mm fermacell® Gipsfaser- Platte +20 mm (+30 mm) Polystyrol- Hartschaum	2×10 mm (2×12,5 mm) fermacell® Gipsfaser- Platte +10 mm Holzfaser	2×10 mm (2×12,5 mm) fermacell® Gipsfaser- Platte+ 10 mm Mineralwolle	2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser- Platte+ 20 mm Mineralwolle	2×12,5 mm fermacell® Powerpanel H₂0 Platte
10 mm fermacell® Gipsfaser-Platte*	+3. Lage		+3. Lage				
zusätzlicher Niveauausgle	ich						
fermacell™ Gebundene Schüttung	30 bis 2 000 mm	30 bis 2000 mm	30 bis 2000 mm	30 bis 2000 mm	-		30 bis 2000 mm
oder							
fermacell™ Gebundene Schüttung T	10 bis 2 000 mm	10 bis 2000 mm	10 bis 2000 mm	10 bis 2000 mm	_		10 bis 2000 mm
und/oder							
fermacell™ Estrich-Wabe	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm	_		30 oder 60 mm
und/oder							
fermacell™ Ausgleichsschüttung¹¹	10 bis 60 mm	10 bis 60 mm	10 bis 60 mm	10 bis 60 mm	_		10 bis 60 mm
zusätzlicher Höhenausglei	ich/zusätzliche Där	nmstoffe					
Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 100 kPa ²⁾	-	-	-	-	_	•	-
alternativ							
Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 150 kPa ²⁾	max. 70 mm	max. 70 mm	max. 30 mm (max. 20 mm)	max. 40 mm		eeignet Ingsbereich 3	max. 70 mm
alternativ							
Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 200 kPa ²⁾	max. 100 mm	max. 100 mm	max. 60 mm (max. 50 mm)	max. 70 mm	_		max. 100 mm
alternativ							
Extrudierter Hartschaum XPS DEO 300 kPa max. in 2 Lagen	max. 100 mm	max. 100 mm	max. 60 mm (max. 50 mm)	max. 70 mm			max. 100 mm
alternativ							
Extrudierter Hartschaum XPS DE0 500 kPa max. in 2 Lagen	max. 140 mm	max. 140 mm	max. 100 mm (max. 90 mm)	max. 110 mm	_		max. 140 mm
alternativ							
Weitere alternative Dämmstoffe	-	Dämmstoff- dicke gemäß Empfeh- lungsliste unter www. fermacell.de im Download- bereich	-	-	_		Dämmstoff- dicke gemäß Empfeh- lungsliste unter www. fermacell.de im Download- bereich

		Kategorie in Anlehnung an DIN EN 1991-1-1/ NA:2010-12	Einzellast kN	Nutzlast kN//m²
3	Flure und Küchen in Hotels und Altenheimen ohne schweres Gerät, Flure in Internaten usw.; Behandlungsräume in Krankenhäusern einschl. Operationsräume ohne schweres Gerät; Kellerräume in Wohngebäuden	B2	3,0	3,0
	Flächen mit Tischen, z.B. Schulräume, Cafés, Restaurants, Speisesäle, Lesesäle, Empfangsräume, Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Lehrerzimmer	C1 abweichend zur (DIN EN 1991-1-1)	3,0 (4,0)	4,0 (3,0)

^{*} Erhöhung der Einzellast durch Verlegung einer 3. Lage fermacell® Gipsfaser-Platte 10 mm [Kapitel 4.1.5].

1) Da es sich um eine mineralische Schüttung ohne zusätzliche Bindemittel handelt, ist eine mögliche Nachverdichtung von ca. 5 % zu berücksichtigen.

2) Druckspannung [kPa] bei 10 % Stauchung gemäß DIN EN 13163.

2.5 Anwendungsbereich 4

- Flure in Krankenhäusern (abweichend zur DIN EN 1991-1-1) sowie alle Beispiele von B1 und B2, jedoch mit schwerem Gerät
- Flächen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kongresssälen, Hörsälen, Wartesälen
- Frei begehbare Flächen, z.B. Museumsflächen, Ausstellungsflächen, Eingangsbereiche in öffentlichen Gebäuden und Hotels sowie die zur Kategorie C1 bis C3 (gem. DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12) gehörigen Flure
- Flächen für große Menschenansammlungen, z.B. in Gebäuden wie Konzertsälen
- Flächen in Einzelhandelsgeschäften und Warenhäusern



Kongresssäle



Flächen in Einzelhandelsgeschäften



Eingangsbereiche in öffentlichen Gebäuden und Hotels



Operationsräume mit schwerem Gerät

	07	- S2	Polystyrol	Holzfaser	Mineralwolle	Mineralwolle	
fermacell® Estrich-Element	2 E 11	2 E 22	2 E 13 (2 E 14)	2 E 31 (2 E 33)	2 E 32 (2 E 34)	2 E 35	Powerpanel TE
Aufbau	2×10 mm fermacell® Gipsfaser- Platte	2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser- Platte	2×10 mm fermacell® Gipsfaser- Platte +20 mm (+30 mm) Polystyrol- Hartschaum	2×10 mm (2×12,5 mm) fermacell® Gipsfaser- Platte +10 mm Holzfaser	2×10 mm [2×12,5 mm] fermacell® Gipsfaser- Platte+ 10 mm Mineralwolle	2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser- Platte + 20 mm Mineralwolle	2×12,5 mm fermacell® Powerpanel H ₂ 0 Platte
10 mm fermacell® Gipsfaser-Platte*		+3. Lage		+3. Lage			
zusätzlicher Niveauausgleich							
fermacell™ Gebundene Schüttung		30 bis 2000 mm	_	30 bis 2 000 mm	_		
oder							
fermacell™ Gebundene Schüttung T	_	10 bis 2 000 mm	_	10 bis 2000 mm	_		
und/oder							
fermacell™ Estrich-Wabe		30 oder 60 mm	_	30 oder 60 mm	_		
und/oder							
fermacell™ Ausgleichsschüttung¹l	_	10 bis 60 mm		10 bis 60 mm			
zusätzlicher Höhen- ausgleich/zusätzliche Dämmstoffe	nicht geeignet für Anwen-		nicht geeignet für Anwen-		für	nicht geeignet Anwendungsberei	ch /
Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 100 kPa ²⁾	dungs- bereich 4	-	dungs- bereich 4	-		7eaagesee.e.	
alternativ							
Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 150 kPa ²⁾		max. 70 mm		max. 40 mm			
alternativ							
Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 200 kPa ²⁾	_	max. 100 mm	-	max. 70 mm	-		
alternativ							
Extrudierter Hartschaum XPS DEO 300 kPa max. in 2 Lagen		max. 100 mm	_	max. 70 mm	_		
alternativ							
Extrudierter Hartschaum XPS DE0 500 kPa max. in 2 Lagen		max. 140 mm		max. 110 mm			

		in Anlehnung an DIN EN 1991-1-1/ NA:2010-12	kN	kN//m²
4	Flure in Krankenhäusern (abweichend zur DIN EN 1991-1-1) sowie alle Beispiele von B1 und B2, jedoch mit schwerem Gerät	B3	4,0	5,0
	Flächen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kongresssälen, Hörsälen, Wartesälen	C2	4,0	4,0
	Frei begehbare Flächen, z.B. Museumsflächen, Ausstellungsflächen, Eingangsbereiche in öffentlichen Gebäuden und Hotels sowie die zur Kategorie C1 bis C3 gehörigen Flure	C3	4,0	5,0
	Flächen für große Menschenansammlungen, z.B. in Gebäuden wie Konzertsälen	C5	4,0	5,0
	Flächen in Einzelhandelsgeschäften und Warenhäusern	D2	4,0	5,0

^{*} Erhöhung der Einzellast durch Verlegung einer 3. Lage fermacell® Gipsfaser-Platte 10 mm (Kapitel 4.1.5).

10 Da es sich um eine mineralische Schüttung ohne zusätzliche Bindemittel handelt, ist eine mögliche Nachverdichtung von ca. 5 % zu berücksichtigen.

21 Druckspannung (kPa) bei 10 % Stauchung gemäß DIN EN 13163.

03 Untergrund und Vorbereitung

3.1 Untergrund

3.1.1 Massivdecke

Wenn das Bauteil Restfeuchte (Kernfeuchte) enthält, muss mit einer PE-Folie (0,2 mm) das Aufsteigen der Feuchtigkeit in den Trocken-Unterbodenaufbau verhindert werden.

Hierzu wird die Folie flächig auf dem Untergrund ausgelegt. Es ist darauf zu achten, dass sich die Bahnen mindestens 200 mm überlappen. Im Randbereich ist die PE-Folie bis auf das Fertig-Fußbodenniveau hochzuziehen.

Enthält das Bauteil keine Restfeuchte, kann bei einer Massivdecke zwischen zwei Geschossen auf die PE-Folie verzichtet werden

3.1.2 Nicht unterkellerte Massivdecke oder Kellerbodenplatte

An das Erdreich angrenzende Bauteile sind im Boden- und Wandbereich dauerhaft gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen


In der Regel wird eine Abdichtung der Außenseite des zu nutzenden Raumes bei der Errichtung des Bauwerkes gemäß DIN 18533 vorgenommen. Das gilt ebenfalls für die Fundamentplatte (Sohlplatte), je nach Anforderung an die Raumnutzung.

Falls die nachträgliche Nutzung eines Raumes geplant und keine Abdichtung der Bodenplatte (Sohlplatte) vorhanden ist, muss sie gemäß DIN 18533 (z. B. mit Bitumenbahnen oder Kunststoff-Dichtungsbahnen) ausgeführt werden.

3.1.3 Holzbalkendecke mit oberer Beplankung

Holzbalkendecken können eine obere Beplankung aus gespundeten Brettern oder Holzwerkstoffplatten aufweisen. Im Bereich der Altbaumodernisierung muss vor der Verlegung von fermacell® Estrich-Elementen eine Holzbalkendecke auf ihren konstruktiven Zustand überprüft und gegebenenfalls ausgebessert werden (z.B. lose Dielen nachschrauben). Der Untergrund darf nicht nachgeben oder federn.

Um eine vollflächige Auflage der Estrich-Elemente zu gewährleisten, kann ein Niveauausgleich gemäß Kapitel 3.3 "Niveauausgleich" vorgenommen werden.



3.1.4 Holzbalkendecke mit tragfähigem Einschub

Bei geringen Aufbauhöhen besteht die Möglichkeit, einen mit den Balken höhengleichen oder tiefer gesetzten, tragfähigen Einschub auszuführen. Die Scheibenwirkung der Decke ist zu berücksichtigen. Die höhengleiche Ausführung bei ebenen Decken eignet sich für eine direkte Verlegung von fermacell® Estrich-Elementen.

Um eine vollflächige Auflage der Estrich-Elemente zu gewährleisten, kann ein Niveauausgleich gemäß Kapitel 3.3 "Niveauausgleich" vorgenommen werden.

Tiefer gesetzte Einschübe können mit fermacell™ gebundenen Schüttungsprodukten gefüllt werden, siehe Detail im Kapitel 7.1.3. Hierbei sind die zulässigen Schütthöhen zu beachten (siehe Kapitel 3.2). Die Tragfähigkeit des Einschubbereiches ist statisch auf die Aufnahme der Lasten zu überprüfen.

3.1.5 Stahltrapezblechdecke

Ein vollflächiges Auflager der fermacell® Estrich-Elemente kann bei diesen Decken durch das Aufbringen einer tragenden, lastverteilenden Holzwerkstoffplatte erreicht werden. Die Holzwerkstoffplatte wird direkt auf dem Stahltrapezblech verlegt.

Bei Brandschutzanforderungen ist eine zusätzliche Lage fermacell® Gipsfaser-Platten oder Powerpanel H₂O Platten oder geeigneter Holzwerkstoffplatten direkt auf dem Stahltrapezblech anzuordnen.

Geringere Sickentiefen bis 50 mm können alternativ mit fermacell™ Ausgleichsschüttung ausgeführt werden. Die Sicken sind 10 mm zu überschütten.

Sickentiefen ab $50\,\mathrm{mm}$ können alternativ mit fermacell^M gebundenen Schüttungsprodukten ausgefüllt werden.

3.1.6 Stahlträgerdecken

Die Stahlträger und Tragschicht müssen im Vorfeld statisch bemessen werden. Die Tragschicht der Decke ist mit Holzwerkstoffplatten (d > 16 mm), Sperrholzplatten, Beton o. Ä. auszuführen.

Grundsätzlich sind für die Verlegung von fermacell® Estrich-Elementen eine vollflächige Auflage und ein tragfähiger, trockener Untergrund erforderlich.



3.2 Verarbeitungsbedingungen

3.2.1 Baustellenlagerung

fermacell® Estrich-Elemente werden auf Paletten angeliefert und sind durch Folienverpackung gegen Feuchtigkeit sowie Verschmutzung geschützt.

Bei der Lagerung ist auf eine ausreichende Tragfähigkeit des Untergrundes zu achten. fermacell® Estrich-Elemente sind flach auf ebener Unterlage zu lagern und vor Feuchtigkeit und Regen zu schützen.

Die Hochkantlagerung kann bei fermacell® Gipsfaser und Powerpanel TE Elementen zu Verformungen führen.

3.2.2 Allgemeine

Verarbeitungsbedingungen

- fermacell® Estrich-Elemente dürfen nicht bei einer mittleren Luftfeuchtigkeit über 70% eingebaut werden.
- Die Verklebung der fermacell® Estrich-Elemente sollte bei einer relativen Luftfeuchte < 70 % und einer Raumtemperatur > +5 °C erfolgen. Die Klebertemperatur sollte dabei > +10 °C (Empfehlung: > +15 °C) betragen. Die Estrich-Elemente müssen sich dem Raumklima angepasst haben. Nach der Verklebung sollte sich dieses Raumklima mindestens 24 Stunden nicht wesentlich verändern.
- Schüttungen und Estrich-Elemente sind erst zu verlegen, wenn die Putzarbeiten beendet sind und der Putz ausgetrocknet ist.


- Der Einsatz einer Gasbrenner-Beheizung kann zu Schäden durch Tauwasserbildung führen und ist zu vermeiden. Dies gilt vor allem für kalte Innenbereiche mit schlechter Durchlüftung.
- Die klimatischen Bedingungen dürfen sich 24 Stunden vor, während und 24 Stunden nach der Verlegung nicht wesentlich verändern.

Die Bestandsdecken sind wie in Kapitel 3.1 beschrieben vorzubereiten.

Weitere Informationen

Ein detailliertes Video zur Verarbeitung finden Sie unter: www.fermacell.de/boden

3.3 Niveauausgleich



3.3.1 Vorbereitung der Rohdecke: Planebenheit des vorhandenen Fußbodens

Grundsätzlich ist für die Verlegung der fermacell® Estrich-Elemente ein ebener Untergrund erforderlich. Der ebene Untergrund kann:

- von 0 bis 20 mm mit fermacell™ Boden-Nivelliermasse,
- von 10 bis 60 (100) mm mit fermacell™ Ausgleichsschüttung,
- von 10 bis 2 000 mm mit fermacell™ Gebundenen Schüttung T
- von 30 bis 2 000 mm mit fermacell™ Gebundene Schüttung erstellt werden (siehe Diagramm S. 26).

3.3.2 fermacell™ Boden-Nivelliermasse

Die fermacell™ Boden-Nivelliermasse ist die ideale Lösung, um Unebenheiten bis 20 mm Höhe im Boden auszugleichen. Die kunststoffvergütete Nivelliermasse ist selbstverlaufend und bereits ab 1 mm Schichtdicke stuhlrollenfest nach DIN EN 12 529.

Einsatzgebiete

fermacell™ Boden-Nivelliermasse ist als Flächenspachtelung geeignet:

- für tragfähige, trockene und staubfreie Untergründe aus fermacell® Gipsfaser Estrich-Elementen, Beton, Anhydrit oder Spanplatten im Innenbereich,
- auf Rauspund bzw. Dielung ausschließlich zur Aufnahme von Estrich-Elementen,
- · unter Bodenbelägen wie z.B. Textil, PVC, etc., siehe Kapitel 6 Bodenbeläge.

Vorarbeiten

Fehlstellen und Beschädigungen im Untergrund, z.B. Löcher, Ritzen oder Köpfe von Verbindungsmitteln, sind mit fermacell™ Fugenspachtel abzuspachteln. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, dauertrocken und frei von Trennmitteln und die Haftung beeinträchtigenden Substanzen sein. Lockere Untergründe sind zu befestigen. Lose Beschichtungen sind zu entfernen.

Die Boden-Nivelliermasse darf nicht auf Folien bzw. Abdichtungsbahnen verlegt werden.

Um die notwendige Haftung zu gewährleisten und die Verarbeitung zu erleichtern, ist der Untergrund mit einer filmbildenden Grundierung, z.B. mit fermacell™ Tiefengrund, vorzubehandeln. Bei geschliffenen fermacell® Estrich-Elementen muss nach Trocknung des ersten Anstrichs der Vorgang wiederholt werden.

Beim Einsatz auf fermacell® Gipsfaser Estrich-Elementen ist darauf zu achten, dass der überstehende Randdämmstreifen erst nach der Verlegung des Bodenbelags zu entfernen ist.

Anmischen

fermacell™ Boden-Nivelliermasse wird in 25-kg-Säcken geliefert. Ein Sack reicht bei einer Auftragsdicke von 1 mm für ca. 15 m².

Pro Sack werden ca. 6,5 l kaltes, klares Wasser benötigt.

Die fermacell™ Boden-Nivelliermasse wird unter kräftigem Rühren dem Wasser zugegeben. Die Verarbeitung muss innerhalb von 30 Minuten erfolgen.

Verarbeitung

d Die fertig angerührte Ausgleichsmasse in einem Arbeitsgang in der gewünschten Schichtdicke auftragen und planeben nivellieren (evtl. mit Glättkelle oder Stachelwalze). Bei Schichtdicken bis 3 mm ist die Fläche bereits nach 3 Stunden begehbar und nach 24 Stunden belegreif (bei 20 °C und max. 65 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei zweischichtigem Auftrag der fermacell™ Boden-Nivelliermasse muss die untere Schicht vollständig durchgetrocknet sein, bevor der fermacell™ Tiefengrund als Zwischengrundierung aufgebracht wird.

Die ausgebrachte Boden-Nivelliermasse ist vor Zugluft zu schützen.



Vorbereitung: Boden grundieren



Im sauberen Gefäß anmischen; 6,5 l Wasser/Sack



Mit geeignetem Rührgerät bei langsamer Drehzahl anmischen, bis eine homogene, klumpenfreie Nivelliermasse entsteht



Boden-Nivelliermasse ausbringen und planeben nivellieren



Anbringen der Randdämmstreifen



Anlegen der Dämme



fermacell™ Ausgleichsschüttung einbringen

3.3.3 fermacell™ Ausgleichsschüttung

Die fermacellTM Ausgleichsschüttung ist ein speziell getrocknetes, mineralisches Porenbetongranulat, dessen besondere bauphysikalischen Eigenschaften einen vielfältigen Einsatz ermöglichen.

Auf wirtschaftliche Weise lassen sich effektive Konstruktionen zum Schall-, Brand- und Wärmeschutz erstellen.

Dank der rauen Kornoberfläche verkrallt sich das Material ineinander und sorgt somit für eine hohe Standfestigkeit.

Einsatzgebiete

fermacell™ Ausgleichsschüttung wird zum Niveauausgleich bei unebenen Fußböden in:

- · Altbauten
- Neubauten verwendet.

Durch das geringe Gewicht ist der Einsatz in Verbindung mit Leichtdecken (Holzbalkendecken) unter statischen Gesichtspunkten vorteilhaft.

Vorbereitung

Beim Einsatz auf Holzbalkendecken ist das Herausrieseln durch Ritzen und Astlöcher mit dem fermacell™ Rieselschutz zu verhindern

In den Ecken und im Randbereich ist der Rieselschutz scharf zu knicken und über die Oberkante des späteren Estrichs hochzuziehen. Bei der Verwendung einer PE-Folie als Rieselschutz sind die bauphysikalischen Gegebenheiten zu beachten.

Verarbeitung

Zunächst wird die Fertighöhe des Trockenestrichs ermittelt und mit einem Nivelliergerät oder einer Schlauchwaage auf die umliegenden Wände übertragen. Hilfreich ist hierbei die Verwendung des Meterrisses – eine umlaufende Markierung exakt 1 m über der Fertighöhe.

1 Anschließend folgt die Anbringung der Randdämmstreifen.

Da es sich um eine mineralische Schüttung ohne zusätzliche Bindemittel handelt, ist eine mögliche Nachverdichtung von ca. 5 % zu berücksichtigen.

Aufschütten der Dämme

2 An einer Wandseite wird ein ca. 200 mm breiter Damm aus fermacell™ Ausgleichsschüttung angelegt. Die Niveauschiene des fermacell™ Abziehlehren-Sets wird mit den eingebauten Libellen hierauf ausgerichtet. Auf dem zweiten Damm wird parallel die zweite Niveauschiene im Abstand der Abziehlehrenlänge ausgerichtet.

Schüttung einbringen

3 Die fermacell™ Ausgleichsschüttung wird zwischen den Dämmen eingebracht und mit der fermacell™ Abziehlehre auf das genaue Maß abgezogen. Anschließend kann mit der Verlegung der fermacell™ Estrich-Elemente oder weiterer Schichten begonnen werden. Ein Verdichten der Schüttung ist nicht notwendig.

Die fermacell[™] Ausgleichsschüttung kann im Wohnbereich (Anwendungsbereich 1) bis 100 mm geschüttet werden. Ab Anwendungsbereich 2 sind Schütthöhen > 60 mm nicht zulässig.

Die fermacellTM Ausgleichsschüttung darf nicht direkt begangen werden. Es sollte die Verarbeitung immer zur Tür hin stattfinden. 4 Bei der Verlegung der Estrich-Elemente sind Laufinseln zu verwenden, z.B. fermacell® Gipsfaser-Platten > 50×50 cm.







Verlegen der fermacell® Estrich-Elemente auf fermacell™ Ausgleichsschüttung

Lastverteilende Platte


Bei den nachfolgend aufgeführten Ausführungen muss oberhalb der fermacell™ Ausgleichsschüttung eine lastverteilende Platte angeordnet werden. Dies kann z.B. mit einer stumpf gestoßen verlegten 10 mm dicken fermacell® Gipsfaser-Platte erfolgen.

- Verlegung der mit Mineralwolle kaschierten fermacell® Estrich-Elemente
 2 E 32, 2 E 34 und 2 E 35 ab Schütthöhen von 60 mm.
- · Einsatz einer Warmwasser-Fußbodenheizung (siehe Kapitel 3.6.6).
- · Verlegung von geeigneten Mineralwoll-Dämmplatten (siehe Kapitel 3.5).

Hinweise

- Alternativ zum fermacell™ Abziehlehren-Set können Niveauschienen aus geraden Kanthölzern oder Vierkantrohren (ca. 50×50 mm) verwendet werden.
- Die Abziehlatte ist mit seitlichen Ausklinkungen zu versehen.
- · Zum Nivellieren wird eine Wasserwaage verwendet.
- · Die Kanthölzer dürfen nicht in der Ausgleichsschüttung verbleiben.
- Installationsleitungen müssen mit einer Überdeckung von mind. 10 mm überschüttet werden.
- · Eine Mindestschütthöhe von 10 mm ist generell einzuhalten.
- Zur Vermeidung von Kondensat sind die allgemeinen Regeln des Installationshandwerks zu beachten.
- Bei Verlegung von Installationsrohren ist auf Korrosions-, Wärme-, Schall- und Brandschutz zu achten.

Die fermacell™ Ausgleichsschüttung darf nicht direkt begangen werden. Es sollte die Verarbeitung immer zur Tür hin stattfinden. Bei der Verlegung der Estrich-Elemente sind Laufinseln zu verwenden, z.B. fermacell® Gipsfaser- Platten > 50 × 50 cm.



Beispiel: Geeignete Mineralwoll-Dämmplatten auf fermacell™ Ausgleichsschüttung mit lose verlegter fermacell® Gipsfaser-Platte

3.3.4 fermacell™ Gebundene Schüttung T

fermacell™ Gebundene Schüttung T besteht aus recyceltem Schaumkunststoff in der Korngröße 1 bis 4 mm und einem zementären Bindemittel

- Der Schaumkunststoff zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und seine gute Wärmedämmung aus.
- Das zementäre Bindemittel sorgt für hohe Stabilität und schließt eine Setzung der Schüttung aus.

Es entsteht eine stabile Fläche, die nach ca. 12 Stunden begehbar ist. Das Anmachwasser wird vollständig für den Abbindeprozess des zementären Bindemittels benötigt. Dadurch ist eine Feuchteeinwirkung auf den Untergrund und die angrenzenden Bauteile ausgeschlossen.

Die gebundene Schüttung T ist besonders für geringe Schütthöhen geeignet. Durch die spezielle Korngröße ist eine sehr gute Oberflächenqualität möglich.

Einsatzgebiete

- · Unter fermacell® Gipsfaser Estrich-Elementen, Powerpanel TE und Powerpanel TE Bodenablauf-Systemen
- · Unter vielen anderen Estrich-Systemen
- · Auf Massiv-, Holzbalken-, Gewölbe-, Stahltrapezdecken etc.
- Im Wohnbereich, öffentlichen Gebäuden, Schulen etc.
- Zugelassen für Anwendungsbereich 1 bis 4

Vorarbeiten

Zunächst wird die Fertighöhe des Trockenestrichs ermittelt und mit einem Nivelliergerät oder einer Schlauchwaage auf die umliegenden Wände übertragen. Hilfreich ist hierbei die Verwendung eines Meterrisses. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, dauertrocken und frei von Trennmitteln und die Haftung beeinträchtigenden Substanzen sein. Lockere Untergründe sind zu befestigen. Lose Beschichtungen sind zu entfernen.

Um die notwendige Haftung zu gewährleisten, ist der Untergrund mit fermacell™ Tiefengrund zu grundieren. Die Verlegung auf losen Schichten bzw. Trennlagen z.B. Rieselschutz, PE-Folie, Ausgleichsschüttung, fermacell™ Waben-Dämmsystem u.Ä. ist nicht zulässig.

Anmischen

2 Der gesamte Sackinhalt ist mit ca. 7–7,5 Liter Wasser gründlich zu durchmischen, bis eine homogene Mischung vorliegt. Bei Schütthöhen unter 20 mm darf die Wassermenge auf maximal 8,5 Liter pro Sack erhöht werden. 3 Geeignete Mischgeräte sind z.B.: Handmischer, Estrichpumpe oder Zwangsmischer (siehe Produktdatenblatt fermacell™ Gebundene Schüttung T).

Verarbeitung

4 An einer Wandseite wird ein ca. 20 cm breiter Damm in der vorgesehenen Höhe geschüttet, beispielsweise mit der fermacell™ Niveauschiene am Meterriss ausgerichtet und mit leichtem Druck verdichtet. 5 Der zweite Damm wird im Abstand der Abziehlehrenlänge geschüttet, ausnivelliert und gleichmäßig verdichtet. 6 Anschließend die fermacell™ Gebunde-

ne Schüttung T zwischen beiden Dämmen verteilen

7 Die Schüttung kann jetzt auf den verdichteten Dämmen direkt abgezogen werden Dazu empfehlen wir die Niveauschiene des fermacell™ Abziehlehren-Sets oder gerade Kanthölzer hzw. Vierkantrohre Unebenheiten sind mit der Glättkelle zu egalisieren. ⁸ Die fermacell™ Gebundene Schüttung T ist nach ca. 12 Stunden begehbar und nach 24 Stunden belegreif

(bei 20°C und bei max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit). Laufwege auf der Schüttung sind abzudecken. Dabei ist zu beachten, dass fermacell™ Gebundene Schüttung T keine Nutzschicht ist

Werkzeuge und Mischgeräte sind nach der Verwendung mit Wasser zu reinigen.

Achtung: Die fertige Oberfläche ist während des Abbindens vor Zugluft zu schützen!

Anschließend erfolgt bei Bedarf das Anbringen des Randdämmstreifens. Dieser muss den Estrichaufbau (inkl. Bodenbelag) vollständig von den umlaufenden Wänden entkoppeln.

Hinweise

- Eine Mindestschütthöhe von 10 mm ist einzuhalten.
- Schütthöhen ab 10 mm bis 2000 mm in Schichten bis 300 mm.
- Balken, Stahlträger etc. können alternativ oberkantenbündig abgezogen werden (Kapitel 7).
- Zur Vermeidung von Kondensat sind die allgemeinen Regeln des Installationshandwerks zu beachten.
- Bei Verlegung von Installationsrohren ist auf Korrosions- und Wärmeschutz zu
- Die fermacell™ Gebundene Schüttung T ist keine Nutzschicht. Bodenbeläge dürfen nicht direkt aufgebracht werden.
- Ein Feinausgleich ist in der Regel nicht erforderlich.



Grundierung des Untergrundes mit fermacell™ Tiefengrund



Der gesamte Sackinhalt ist in einem geeigneten Mischbehälter mit ca. 7–7,5 Liter Wasser ...



... gründlich zu durchmischen. Bei Schütthöhen unter 20 mm max. 8,5 Liter pro Sack.



Anschließend hat die Gebundene Schüttung T eine erdfeuchte Konsistenz. Der erste Damm wird angelegt




Ausrichten der Dämme und diese mit leichtem Druck verdichten



Anschließend wird die Gebundene Schüttung T zwischen den Dämmen ausgebracht ...



... und auf den leicht verdichteten Dämmen abgezogen



Nach dem selben Prinzip wird die gesamte Fläche mit Gebundener Schüttung T versehen



Bei Bedarf erfolgt das Anbringen eines Randdämmstreifens

3.3.5 fermacell™ Gebundene Schüttung

fermacell™ Gebundene Schüttung besteht aus recyceltem Schaumkunststoff in der Korngröße 2 bis 8 mm und einem zementären Bindemittel

- Der Schaumkunststoff zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und seine gute Wärmedämmung aus.
- Das zementäre Bindemittel sorgt für hohe Stabilität und schließt eine Setzung der Schüttung aus.

Es entsteht eine stabile Fläche, die nach ca. 6 Stunden begehbar ist. Das Anmachwasser wird vollständig für den Abbindeprozess des zementären Bindemittels benötigt. Dadurch ist eine Feuchteeinwirkung auf den Untergrund und die angrenzenden Bauteile ausgeschlossen.

Die gebundene Schüttung ist eine ideale Programmerweiterung des fermacell™ Bodensystems: Dort, wo der Einsatzbereich der fermacell™ Ausgleichsschüttung endet, beginnt er für die fermacell™ Gebundene Schüttung.

Einsatzgebiete

- Unter fermacell® Gipsfaser Estrich-Elementen, Powerpanel TE und Powerpanel TE Bodenablauf-Systemen
- · Unter vielen anderen Estrich-Systemen
- · Auf Massiv-, Holzbalken-, Gewölbe-, Stahltrapezdecken etc.
- Im Wohnbereich, öffentlichen Gebäuden, Schulen etc.
- Zugelassen für Anwendungsbereich
 1 bis 4

Vorarbeiten

Zunächst wird die Fertighöhe des Trockenestrichs ermittelt und mit einem Nivelliergerät oder einer Schlauchwaage auf die umliegenden Wände übertragen. Hilfreich ist hierbei die Verwendung eines Meterrisses. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, dauertrocken und frei von Trennmitteln und die Haftung beeinträchtigenden Substanzen sein. Lockere Untergründe sind zu befestigen. Lose Beschichtungen sind zu entfernen.

- Um die notwendige Haftung zu gewährleisten, ist der Untergrund mit fermacell™ Tiefengrund zu grundieren. Die Verlegung auf losen Schichten bzw. Trennlagen z. B. Rieselschutz, PE-Folie, Ausgleichsschüttung, fermacell™ Waben-Dämmsystem u.Ä. ist nicht zulässig.
- Anschließend erfolgt bei Bedarf das Anbringen des Randdämmstreifens. Dieser muss den Estrichaufbau (inkl. Bodenbelag) vollständig von den umlaufenden Wänden entkoppeln.

Anmischen

3 Der gesamte Sackinhalt ist mit ca. 8–10 Liter Wasser gründlich zu durchmischen, bis eine homogene Mischung vorliegt. 4 Geeignete Mischgeräte sind z. B.: Handmischer, Estrichpumpe oder Zwangsmischer (siehe Produktdatenblatt fermacell[™] Gebundene Schüttung).

Verarbeitung

- 5 An einer Wandseite wird ein ca. 20 cm breiter Damm in der vorgesehenen Höhe geschüttet und beispielsweise mit der fermacell™ Niveauschiene am Meterriss ausgerichtet. 6 Der zweite Damm wird im Abstand der Abziehlehrenlänge geschüttet und ausnivelliert. 7 Nach kurzer Antrocknungszeit kann die fermacell™ Gebundene Schüttung zwischen die Dämme eingebracht werden.
- Die Schüttung kann jetzt auf den angetrockneten Dämmen direkt abgezogen werden. Dazu empfehlen wir die Niveauschiene des fermacell™ Abziehlehren-Sets oder gerade Kanthölzer bzw. Vierkantrohre. Unebenheiten sind mit der Glättkelle zu egalisieren. Die fermacell™ Ge-

bundene Schüttung ist nach ca. 6 Stunden begehbar und nach 24 Stunden belegreif (bei 20°C und bei max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit). Laufwege auf der Schüttung sind abzudecken. Dabei ist zu beachten, dass fermacell™ Gebundene Schüttung keine Nutzschicht ist.

Werkzeuge und Mischgeräte sind nach der Verwendung umgehend mit Wasser zu reinigen.

Achtung: Die fertige Oberfläche ist während des Abbindens vor Zugluft zu schützen!

Hinweise

- Eine Mindestschütthöhe von 30 mm ist einzuhalten.
- Schütthöhen ab 30 mm bis 2 000 mm in Schichten bis 500 mm.
- Balken, Stahlträger etc. können alternativ oberkantenbündig abgezogen werden (Kapitel 7).
- Zur Vermeidung von Kondensat sind die allgemeinen Regeln des Installationshandwerks zu beachten.
- Bei Verlegung von Installationsrohren ist auf Korrosions- und Wärmeschutz zu achten.
- Die fermacell™ Gebundene Schüttung ist keine Nutzschicht. Bodenbeläge dürfen nicht direkt aufgebracht werden.
- Ein Feinausgleich kann mit fermacell™ Ausgleichsschüttung erfolgen.



Grundierung des Untergrundes mit fermacell™ Tiefengrund



Anschließend erfolgt bei Bedarf das Anbringen des Randdämmstreifens



Der gesamte Sackinhalt ist in einem geeigneten Mischbehälter mit ca. 8–10 Liter Wasser ...




... gründlich zu durchmischen



Anschließend hat die gebundene Schüttung eine erdfeuchte Konsistenz. Der erste Damm wird angelegt



Ausrichten der Dämme



Warten, bis die Dämme angetrocknet sind (ca. 20 Min.). Danach wird die gebundene Schüttung zwischen den Dämmen ausgebracht ...



... und auf den angetrockneten Dämmen abgezogen




Nach dem selben Prinzip wird die gesamte Fläche mit gebundener Schüttung versehen



fermacell™ Estrich-Wabe verlegen



fermacell™ Wabenschüttung einbringen



fermacell™ Wabenschüttung abziehen

3.4 fermacell® Waben-Dämmsystem

Einsatzgebiete

Holzbalkendecken haben aufgrund fehlender Masse der Rohdecke oft einen zu geringen Schallschutz. Mit der speziellen fermacell™ Wabenschüttung wird die Masse der Decke erhöht und in Verbindung mit den darauf verlegten Estrich-Elementen der Schallschutz verbessert.

Das Waben-Dämmsystem wird auf Holzbalkendecken im Neubau und Altbau (Modernisierung) eingesetzt.

- In Verbindung mit einer federnd abgehängten Unterdecke werden Schalldämmwerte erzielt, die den Empfehlungen für den erhöhten Schallschutz nach Beiblatt 2 zu DIN 4109 entsprechen.
- Dieser 60 bzw. 90 mm hohe Fußbodenaufbau mit einem Flächengewicht von ca. 70 bzw. 115 kg/m² kann je nach Aufbau Trittschallverbesserungswerte von his zu 34 dB erzielen

Verarbeitung Verlegen

In fermacell™ Estrich-Waben werden vollflächig auf der Rohdecke verlegt. Durch den seitlich überstehenden Papierstreifen wird an der Längsseite eine Überlappung erzielt. Lediglich an den Stirnseiten sollte ein Papierstreifen als Rieselschutz aufgebracht werden, wenn die Gefahr besteht, dass die Wabenschüttung durch Astlöcher oder Ritzen herausrieseln kann.

Wabenschüttung einbringen

2 Die Waben werden mit der fermacell™ Wabenschüttung ausgefüllt.

Mit der Befüllung von der Tür aus beginnen und vorsichtig über die gefüllten Waben gehen.

3 Die fermacell™ Wabenschüttung mit einem Richtscheit bündig mit den Waben abziehen, sodass ein planebener Untergrund für die Verlegung der fermacell® Estrich-Elemente geschaffen wird.

Verdichten (ab 60 mm notwendig)

Die 30 mm hohe Wabenschüttung muss nicht verdichtet werden. Zur Verdichtung der 60 mm hohen Wabenschüttung kann ein elektrischer Bohrhammer mit abgeschalteter Bohrfunktion eingesetzt werden. Der Bohrer wird durch die eingebrachte Schüttung bis auf die obere Beplankung der Rohdecke gesetzt. Bereits nach wenigen Hammerschlägen ist die Setzung des Materials zu beobachten. Dieser Vorgang ist in Abständen von max. 1 m zu wiederholen. Durch die Vibration verdichtet sich das Gefüge der Wabenschüttung. Die entstandenen Hohlstellen sind mit fermacellTM Wabenschüttung aufzufüllen.

fermacell® Estrich-Elemente

Auf die fermacell™ Wabenschüttung sollten aus Trittschallgründen folgende fermacell® Estrich-Elemente verlegt werden

- · 2 E 31 (2×10 mm Gipsfaser-Platten
 - +10 mm Holzfaser)
- · 2 E 32 (2×10 mm Gipsfaser-Platten
- +10 mm Mineralwolle)
- · 2 E 33 (2×12,5 mm Gipsfaser-Platten
 - +10 mm Holzfaser)
- $\cdot~$ 2 E 34 (2×12,5 mm Gipsfaser-Platten
 - +10 mm Mineralwolle
- · 2 E 35 (2×12,5 mm Gipsfaser-Platten
 - +20 mm Mineralwolle)









Hinweise

- Durch den Aufbau wird die Rohdecke direkt beschwert (ca. 45 bzw. 90 kg/m²) und die Schallübertragung wesentlich gemindert.
- Installationsleitungen können in einer Breite von max. 10 cm in die fermacell™ Estrich-Wabe eingeschnitten und verfüllt werden (Schall- und Brandschutzeigenschaften können sich verändern).
- Die fermacell™ Estrich-Waben können bis max. 3mm mit fermacell™ Wabenschüttung überschüttet werden.
- Ein weiterer Höhenausgleich oberhalb der fermacell™ Estrich-Waben ist mit fermacell™ Ausgleichsschüttung durchzuführen (siehe Kapitel 3.3.3, fermacell™ Ausgleichsschüttung).

3.5 Zusätzliche Dämmstoffe

Es sind unverbindliche Empfehlungslisten mit Dämmstoffen vorhanden, die in Kombination mit dem 25 mm dicken fermacell® Estrich-Element 2 E 22 sowie Powerpanel TE geeignet sind.

Für die Verlegung dieser Dämmplatten ist ein ebener, tragfähiger Untergrund notwendia.

Dabei ist zu beachten, dass sich durch die Verwendung alternativer Dämmstoffe der zugelassene Anwendungsbereich für das fermacell® Estrich-Element verändern Auf Holzbalkendecken ist aus schallschutztechnischen Gründen die Verwendung von Hartschaumplatten, z.B. aus Polystyrol, nicht empfehlenswert. Für diese Decken sind druckfeste Holzfaser- oder Mineralwolldämmplatten besser geeignet.

Sind geeignete Mineralwoll-Dämmplatten auf der fermacell™ Ausgleichsschüttung vorgesehen, ist z.B. eine 10 mm dicke fermacell® Gipsfaser-Platte zwischen der fermacell™ Ausgleichsschüttung und den Mineralwoll-Dämmplatten notwendig (siehe Detail).

Weitere Informationen

Die aktuelle Empfehlungsliste mit zusätzlichen Dämmstoffen finden Sie unter: www.fermacell.de/downloads



Beispiel: Geeignete Mineralwoll-Dämmplatten auf fermacell™ Ausgleichsschüttung mit lose verlegter fermacell® Gipsfaser-Platte

3.6 Fußbodenheizungssysteme

3.6.1 fermacell® Estrich-Elemente auf Fußbodenheizungssystemen

Fußbodenheizungssysteme, im Allgemeinen Warmwasser-Systeme, müssen vom Hersteller für die Kombination mit Trockenestrichen freigegeben sein. Die Ausführungs- und Verarbeitungsrichtlinien des Fußbodenheizungsherstellers sind dabei zwingend einzuhalten.

3.6.2 Anwendungsbereiche

Die Kombination einer geeigneten Fußbodenheizung mit den u.g. fermacell® Estrich-Elementen ist grundsätzlich für den Anwendungsbereich 1 (z. B. Räume und Flure in Wohngebäuden; zul. Punktlast 1,0 kN; zul. Flächenlast 1,5/2,0 kN/m²) geeignet. Der Einsatz in Bereichen mit höherer Belastung ist beim Fußbodenheizungshersteller zu erfragen.

Weitere Informationen

Eine Empfehlungsliste mit geeigneten Fußbodenheizungssystemen finden Sie unter: www.fermacell.de/downloads

Einsatzempfehlung Fußbodenheizungssysteme

	fermacell® Gipsfaser Estrich-Element 2 E 22	fermacell® Powerpanel TE	
Dicke (mm)	25	25	
Format (mm)	500 × 1 500	500×1250	
Eigenlast (kN/m²)	0,29	0,25	
Wärmedurchlasswiderstand (m² K/W)	0,08	0,14	
Einsatzempfehlungen	 Warmwasser-Fußbodenheizungen Häusliche Feuchträume Vorlauftemperaturen max. 55°C 	 Warmwasser- oder elektrische Fußbodenheizungen Feuchträume Keine Einschränkung der Vorlauftemperaturen 	





3.6.3 Warmwasser-Heizungssysteme

Warmwasser-Heizungssysteme für Trockenestrich bestehen im Allgemeinen aus Heizrohren in dafür vorgesehenen Formplatten, wie z. B. Polystyrol-Formplatten oder gefräste Holzfaser-Dämmplatten (siehe Beispiel 2). Die horizontale Verteilung der Wärme wird durch spezielle Wärmeleitbleche gewährleistet. Die Estrich-Elemente liegen vollflächig auf den Wärmeleitblechen auf.

Ein weiteres Warmwasser-Heizungssystem ist der sog. Klimaboden. Dieses System besteht aus heizmedienführenden Platten, z. B. aus gefrästen fermacell[®] Gipsfaser-Platten (siehe Beispiel 1).

Bei fermacell® Gipsfaser Estrich-Elementen darf eine Vorlauftemperatur von 55°C nicht überschritten werden!

Für fermacell® Powerpanel TE gibt es aufgrund ihrer Materialeigenschaften keine Einschränkung der Vorlauftemperatur.

3.6.4 Klimaboden-Heizungssysteme mit fermacell


Der Klimaboden besteht aus einer fermacell® Gipsfaser-Platte mit integrierten Heizrohren. Als druckverteilende Schicht unter dem Klimaboden dienen z. B. 20 mm dicke fermacell® Estrich-Elemente. Unter Berücksichtigung der wärmetechnischen Wirksamkeit empfiehlt es sich, die Freiräume in der Klimaplatte mit fermacell™ Ansetzbinder oder fermacell™ Fugenspachtel auszufüllen.


3.6.5 Elektrische Fußbodenheizungssysteme

Elektrisch betriebene Heizungssysteme, z.B. Dünnbett-Heizmatten, werden im Allgemeinen direkt unterhalb des Fußbodenbelags verlegt. Sie dienen vorwiegend als Zusatzheizung oder zur Fußbodentemperierung.

fermacell® Powerpanel TE sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften hervorragend für elektrische Fußbodenheizungssysteme geeignet.

Auf fermacell® Gipsfaser Estrich-Elementen sind elektrische Fußbodenheizungssysteme aufgrund eventueller Wärmestaugefahr nur bedingt geeignet. Diese Systeme sind nur nach Rücksprache mit dem Heizungshersteller einsetzbar. Ein Wärmestau durch die Abdeckung der Heizfläche, z. B. durch Möbel oder andere wärmedämmende Schichten (z. B. dicke Teppiche, Textilien oder Matratzen), darf nicht auftreten. Die Temperatur darf 50°C an keiner Stelle der Gipsfaser Estrich-Elemente überschreiten!





Beispiel 1: Klimaboden auf fermacell® Gipsfaser Estrich-Element 2 E 22 oder Powerpanel TE

Beispiel 2: fermacell® Gipsfaser Estrich-Element 2 E 22 oder Powerpanel TE auf Warmwasser-Fußbodenheizung

3.6.5 Verlegevorschriften

Nach Erreichen der Begehbarkeit der Estrich-Elemente ist ein Funktionsheizen nach BVF (Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.) Informationsdienst "Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungssystemen in bestehenden Gebäuden" (Stand: Januar 2009) durchzuführen.

Werden aus bauphysikalischen Gründen Dämmstoffe unterhalb des Fußbodenheizungssystems verlegt, müssen diese ausreichend druckfest sein. Die maximal zulässige Dämmschichtdicke inkl. Formplatte der Fußbodenheizung ist einzuhalten (siehe Kapitel 3.6.6 "Zusätzliche Dämmschichten").

Wenn Fußbodenheizungssysteme auf fermacell™ Ausgleichsschüttung vorgesehen sind, ist eine lose verlegte 10 mm fermacell® Gipsfaser-Platte als lastverteilende Platte (Fugenversatz mind. 400 mm) zwischen Ausgleichsschüttung und Fußbodenheizungs-Formplatte anzuordnen (siehe Detail 1).

Bei der Verwendung von freigegebenen Mineralwoll-Dämmplatten unterhalb der Fußbodenheizung ist eine lose verlegte 10 mm fermacell® GipsfaserPlatte als lastverteilende Platte (Fugenversatz mind. 400 mm) zwischen der Mineralwoll-Dämmplatte und der Fußbodenheizungs-Formplatte anzuordnen (siehe Detail 2).

Bei größeren Hohlräumen wie Rohransammlungen im Bereich der Heizkreisverteiler sind aufgrund zu geringer Auflageflächen Zusatzmaßnahmen, z. B. die Verlegung eines Bleches, notwendig. Die Angaben der Fußbodenheizungshersteller sind hierbei zu beachten.

Wärmeleitbleche bzw. Heizelemente dürfen nicht verbogen sein, damit die Estrich-Elemente vollflächig aufliegen. Vor der Verlegung der Estrich-Elemente ist es empfehlenswert, auf den Fußbodenheizungs-Formplatten eine Trennlage (z. B. PE-Folie mind. 0,2 mm oder Kraftpapier) aufzubringen, um ein Verkleben der Estrich-Elemente mit dem Fußbodenheizungssystem zu verhindern.


3.6.6 Zusätzliche Dämmschichten

In der Tabelle sind zusätzliche Dämmstoffe unter einer geeigneten Fußbodenheizung angegeben. Die Dickenangabe gilt immer inkl. Fußbodenheizungs-Formplatte.


Abweichende Dämmstoffe und Dämmstoffdicken können verwendet werden, setzen aber eine technische Beratung voraus.

Zusätzliche Dämmstoffe im Anwendungsbereich 1 fermacell® Gipsfaser Estrich-Element 2 E 22 Powerpanel TE Dickenangabe inkl. Fußbodenheizungs-Formplatte Dämmstoff ist einlagig zu verlegen Dämmstoff ist einlagig zu verlegen

Fußbodenheizungs-Details



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Detail 1:} Fußbodenheizungssystem auf fermacell$^{\odot}$ Ausgleichsschüttung, mit lose verlegter fermacell$^{\odot}$ Gipsfaser-Platte \\ \end{tabular}$



Detail 2: Fußbodenheizungssystem auf zusätzlicher Mineralwoll-Dämmplatte, mit lose verlegter fermacell® Gipsfaser-Platte

Bei der Verarbeitung sind die jeweils aktuellen Ausführungs- und Verarbeitungsrichtlinien der James Hardie Europe GmbH und des entsprechenden Fußbodenheizungsherstellers sowie geltende nationale Vorschriften und Fachregeln zu beachten!

04 Verlegung

4.1 Verlegung der fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente und Powerpanel TE

4.1.1 Vorbereitung

Die in Kapitel 3.2 genannten Verarbeitungsbedingungen sind zwingend einzuhalten.

Nachdem der Raum auf Planebenheit geprüft bzw. diese erstellt wurde, sollte der Raum in beiden Richtungen ausgemessen werden. So können die Verlegerichtung (entlang der längsten Raumseite oder von der hinteren, linken Raumecke beginnend) sowie möglicher Verschnitt festgelegt werden.

Für eine gerade Verlegung ist die erste Reihe mit Schnurschlag oder Richtscheit auszurichten.

Randdämmstreifen

Alle angrenzenden Bauteile (z. B. Wände, Stützen, Heizungsrohre) sind vollständig vom Estrichaufbau (inkl. Bodenbelag!) zu entkoppeln, z. B. durch fermacell™ Randdämmstreifen.

Beim Verlegen der Estrich-Elemente ist darauf zu achten, dass der Randdämmstreifen nicht komprimiert wird. Der überstehende Randdämmstreifen ist erst nach dem Verlegen des Bodenbelags zu entfernen.

4.1.2 Werkzeuge

Der Zuschnitt der Estrich-Elemente erfolgt mit handelsüblichen Werkzeugen. Für passgenaue und scharfkantige Schnitte empfehlen wir den Einsatz von Handkreissägen (vorzugsweise schienengeführte Tauchsägen), deren Sägeblätter mit Hartmetall bestückt sind. Eine Absaugung sollte vorgesehen werden. Der Feinstaubanteil wird durch die Verwendung von Sägeblättern mit kleiner Zähnezahl und bei geringer Drehzahl vermindert.

Rundungen und Anpassungen können mit einer Stichsäge oder einem Hohlraum-Dosenbohrer hergestellt werden.

Bei Brandschutzanforderungen ist der fermacell™ Randdämmstreifen MF mit einem Schmelzpunkt ≥ 1000°C anzubringen.

4.1.3 Verlegung

Verlegeschema 1

Die fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente und Powerpanel TE werden von links nach rechts im schleppenden Verband verlegt (Fugenversatz > 20 cm). Es ist darauf zu achten, dass keine Kreuzfugen entstehen.

Erste Reihe, Element 1:

 Überstehenden Falz an der Quer- und Längsseite absägen.


Element 2:

 Nur überstehenden Falz an der Längsseite absägen.


Element 3:

- · Auf Länge schneiden.
- Danach den überstehenden Falz an der Längsseite abschneiden.
- Mit dem Reststück kann in der zweiten Reihe die Verlegung fortgesetzt werden.
 Es ist darauf zu achten, dass das Reststück eine Kantenlänge von mind. 20 cm aufweist.


Wird bei der Verlegung der Estrich-Elemente auf fermacell™ Ausgleichsschüttung nach dem Verlegeschema 1 verfahren, muss auf der Schüttung mit sog. Laufinseln gearbeitet werden (siehe Kapitel 3.3.3, fermacell™ Ausgleichsschüttung).




Verlegeschema 1 – Verlegung zur Tür



Verlegeschema 2 – Verlegung von der Tür



Verlegeschema Flurbereich (Details Türdurchgang siehe Kapitel 7.2)



Nach dem Auftragen des Klebers die Flasche so ablegen, dass nachlaufender Kleber auf den vorhandenen Stufenfalz abtropfen kann.

Verlegeschema 2

Das Verlegeschema 2 ist für eine Verlegung der Estrich-Elemente auf fermacell™ Ausgleichsschüttung gut geeignet. Hierbei kann die Verlegung der Estrich-Elemente vom Türbereich aus erfolgen.

Verlegeschema Flurbereich

Im Flurbereich oder in schmalen Räumen sollte eine Längsanordnung der Estrich-Elemente erfolgen.

4.1.4 Verkleben der Stufenfalze von fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente und Powerpanel TE

Die Estrich-Elemente werden mit fermacell™ Estrich-Kleber verklebt.

- · Verbrauch ca. 40-50 g/m²
- · ca. 20–25 m² verlegte Fläche pro Flasche

Alternativ kann der fermacell™ Estrich-Kleber greenline verwendet werden. Weitere Verlegehinweise sind dem Kapitel 4.2 zu entnehmen.

Hierfür werden zwei Klebeschnüre auf die Falze aufgetragen (Durchmesser ca. 5 mm). Dies erfolgt in einem Arbeitsgang durch die Doppelöffnung am Flaschenkopf.

Es ist darauf zu achten, dass Verarbeitungsgeräte und Bekleidung nicht mit dem fermacell™ Estrich-Kleber in Berührung kommen. Um Handverschmutzungen vorzubeugen, ist es empfehlenswert, bei der Verlegung geeignete Arbeitshandschuhe zu tragen. Mit Kleber verschmutzte Hände sind sofort mit Wasser und Seife zu reinigen.

Fixierung der Stufenfalzverklebung

Die Elemente sind innerhalb von 10 Minuten miteinander zu verschrauben oder zu verklammern, um einen Höhenversatz durch Aufquellen des Klebers zu vermeiden.

Maximaler Abstand der Befestigungsmittel:

Schrauben:

- 200 mm für die Gipsfaser Estrich-Elemente (fermacell™ Schnellbauschrauben)
- 150 mm für Powerpanel TE (fermacell™ Powerpanel TE Schrauben)

Spezial-Spreizklammern:

Geeignete Verbindungsmittel und Angaben zum Verbrauch entnehmen Sie dem Kapitel 11.1.

Um den notwendigen Anpressdruck sicherzustellen, wird das obere fermacell® Estrich-Element mit dem eigenen Körpergewicht belastet und dabei mit dem unteren Element verschraubt bzw. verklammert.

Der fermacell™ Estrich-Kleber ist nach dem Aushärten (ca. 24 Stunden bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit) mit dem fermacell™ Klebstoffabstoßer bzw. einem Spachtel oder Stecheisen abzustoßen.


fermacell® Estrich-Elemente können während der Verlegung vorsichtig betreten werden.

Die volle Belastung kann erst nach vollständigem Aushärten des fermacell™ Estrich-Klebers (ca. 24 Stunden bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit) erfolgen.

Weitere Informationen

Den Verarbeitungsfilm finder

www.fermacell.de/boden



Randdämmstreifen verlegen und in den Ecken stumpf stoßen



Absägen des überstehenden Falzes für die erste Verlegereihe



Verlegen der fermacell® Estrich-Elemente



Auftragen des fermacell™ Estrich-Klebers im Falzbereich



Verkleben der Elemente mit vollständig gefüllten Fugen





Befestigen durch Verschrauben oder Spezial-Spreizklammern innerhalb von 10 Min.

4.1.5 Erhöhung der Belastbarkeit von fermacell® Gipsfaser Estrich-Elementen

Anwendungsgebiet

Zur Erhöhung der Belastbarkeit (Einzelund Nutzlast) der fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente kann eine zusätzliche 3. Lage aufgebracht werden. Dafür verwendet man in der Regel fermacell® Gipsfaser-Platten in den Plattendicken 10 oder 12,5 mm.

Vorbereitung

Vor Verlegung der 3. Lage muss die Estrich-Fläche belegreif sein (siehe Kapitel 6).

Verklebung der 3. Lage mit fermacell™ Estrich-Kleber

Kleberschnüre (Durchmesser ca. $5\,\text{mm}$) im Abstand von $\leq 100\,\text{mm}$ auftragen.

- · Verbrauch ca. 130-150 g/m²
- · ca. 7 m² verlegte Fläche pro Flasche Für die Stoßfugenverklebung ist es notwendig, die erste Klebeschnur max. 10 mm vom Rand der vorher verlegten fermacell® Gipsfaser-Platte aufzutragen.

Verlegung

Die fermacell® Gipsfaser-Platten werden um 90 Grad gedreht zu den Estrich-Elementen angeordnet.

Die 3. Lage ist im schleppenden Verband mit einem Fugenversatz von ≥ 200 mm untereinander und zu den Estrich-Elementen zu verlegen.

Weitere Hinweise zur Verklebung der 3. Lage mit fermacell™ Estrich-Kleber greenline sind dem Kapitel 4.2 zu entnehmen.


Fixierung der 3. Lage

Der nötige Anpressdruck wird mit fermacell™ Schnellbauschrauben oder Spezial-Spreizklammern erreicht. Die Verbindungsmittel sind im Raster von etwa 250×250 mm in die Plattenfläche einzubringen.

Geeignete Verbindungsmittel und Angaben zum Verbrauch entnehmen Sie dem Kapitel 11.1.



Kleberschnur am Rand der Platte



Verlegeschema 3. Lage

4.1.6 Verlegung 3. Lage bei fermacell® Powerpanel TE

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz von großformatigen Fliesen auf fermacell $^{\circ}$ Powerpanel TE kann eine zusätzliche 3. Lage fermacell $^{\circ}$ Powerpanel H_2O Platten aufgebracht werden

Vorbereitung

Vor Verlegung der 3. Lage muss die Estrich-Fläche belegereif sein (siehe Kapitel 6).

Verklebung der 3. Lage mit fermacell™ Estrich-Kleber

Kleberschnüre (Durchmesser ca. 5 mm) im Abstand von ≤ 100 mm auftragen.

- · Verbrauch ca. 130-150 g/m²
- \cdot ca. 7 m² verlegte Fläche pro Flasche Für die Stoßfugenverklebung ist es notwendig, die erste Kleberschnur max. 10 mm vom Rand der vorher verlegten Powerpanel H_2O Platte aufzutragen.

Verlegung

Die fermacell® Powerpanel H₂O Platten werden um 90 Grad gedreht zu den Powerpanel TE Elementen angeordnet. Die 3. Lage ist im schleppenden Verband mit einem Fugenversatz von ≥ 200 mm untereinander und zu den Powerpanel TE Elementen zu verlegen.

Fixierung der 3. Lage

Der nötige Anpressdruck wird mit fermacell™ Powerpanel TE Schrauben oder Spezial-Spreizklammern erreicht. Die Verbindungsmittel sind im Raster von etwa 200×200 mm in die Plattenfläche einzubringen. Geeignete Verbindungsmittel und Angaben zum Verbrauch entnehmen Sie dem Kapitel 11.1.

4.2 fermacell™ Estrich-Kleber greenline

Produkt

Der fermacell™ Estrich-Kleber greenline ist ein kennzeichnungsfreier, nicht aufschäumender Einkomponentenklebstoff auf Dispersionsbasis, der durch Verdunstung von Wasser zähelastisch aushärtet.

Eigenschaften

- Kennzeichnungsfrei, schadstoff- und emissionsarm – geprüft vom Eco-Institut Köln
- Frei von Isocyanat, Weichmachern, Silikon und Lösemitteln (gemäß TRGS 610)
- · Einfache Verarbeitbarkeit
 - die spezielle Doppeldüse sorgt für die richtige Klebermenge und -platzierung auf dem Falz

Anwendung

Der fermacell™ Estrich-Kleber greenline ist für das Verkleben in folgenden Bereichen geeignet:

Auf fermacell® Gipsfaser Estrich-Elementen

- zur Stufenfalz-Verklebung im häuslichen Bereich (AWB 1) – im Bürobereich (AWB 2)
- für die vollflächige Verklebung einer
 3. Lage fermacell® Gipsfaser-Platten auf Gipsfaser Estrich-Elementen (zur Erhöhung der Belastbarkeit für max. AWB 3 außer bei fermacell® Estrich-Elementen
 2 E 32, 2 E 34 bzw. 2 E 35 oder der Verwendung von alternativen Dämmstoffen)

- in Feuchträumen bis Wassereinwirkungsklasse W1-I nach DIN 18534.
- in Verbindung mit einer vollflächigen Verbundabdichtung, z.B. dem fermacell™ Abdichtungssystem

auf fermacell® Powerpanel TE

- · zur Stufenfalz-Verklebung
- im häuslichen Bereich (AWB 1)
- in Feuchträumen bis Wassereinwirkungsklasse W1-I nach DIN 18534
- im häuslichen Bereich ohne vollflächige Verbundabdichtung

Bei Anforderungen, die über die oben genannten Anwendungen hinausgehen, muss der fermacell™ Estrich-Kleber eingesetzt werden



Materialkennwerte	
Verbrauch	Stufenfalz: ca. 80–100 g/m² 3. Lage: ca. 350–400 g/m²
Ergiebigkeit	Stufenfalz: ca. 10–12 m²/Flasche 3. Lage: ca. 2,5 m²/Flasche
Klebertemperatur	mind. + 10 °C bis max. + 35 °C Empfohlen: + 15 °C bis +25 °C
Untergrund- und Raumtemperatur	>+5°C
Begehbarkeit	nach ca. 24 Std. (20 °C, 50 % rLF)
volle Belastbarkeit	nach ca. 72 Std. (20 °C, 50 % rLF)
Lagerfähigkeit	18 Monate, kühl, trocken, frostfrei*
Konsistenz	dickflüssig
Farbe	hellgrün

^{*} kurzzeitige Einwirkung von Frost bei Transport und Lagerung schadet dem fermacell™ Estrich-Kleber greenline nicht.

Verarbeitung

fermacell™ Estrich-Kleber greenline vor Gebrauch schütteln.

- · Stufenfalz: Verbrauch ca. 80–100 g/m²
- · ca. 10–12 m² verlegte Fläche pro Flasche
- · 3. Lage: 350-400 g/m²
- · ca. 2,5 m² pro Flasche

Verklebung Stufenfalz

- Die fermacell® Estrich-Elemente werden im Stufenfalz mit fermacell™ Estrich-Kleber greenline verklebt. Hierfür werden zwei Klebeschnüre (Durchmesser ca. 5 mm) auf die Falze aufgetragen. Durch die spezielle Doppeldüse erfolgt der Kleberauftrag in einem Arbeitsgang.
- 2 Innerhalb von 10 Minuten wird das nächste Element im Falzbereich so aufgelegt und verklebt, dass der Kleber die Fugen vollständig füllt und herausquillt. Dies dient der Kontrolle der vollständigen Benetzung der Stoßfugen. Um den notwendigen Anpressdruck sicherzustellen, wird das aufliegende fermacell® Estrich-Element mit dem eigenen Körpergewicht belastet und dabei werden die Elemente mit fermacell™ Schnellbauschrauben verschraubt 3 bzw. mit Spezial-Spreizklammern verklammert 30. Die maximale Klebefugenbreite beträgt 2 mm.

Maximaler Abstand der Befestigungsmittel

Schrauben:

- · 200 mm für die Gipsfaser Estrich-Elemente (fermacell™ Schnellbauschrauben)
- 150 mm für Powerpanel TE (fermacell™ Powerpanel TE Schrauben)

Spezial-Spreizklammern:

 150 mm für fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente bzw. Powerpanel TE

Nach ca. 5–30 Minuten sollte der überschüssige Kleber mit dem fermacell™ Klebstoffabstoßer bzw. einem Spachtel oder Stecheisen entfernt werden. Anschließend sollte die Fläche innerhalb der nächsten 24 Stunden nicht mehr begangen werden. Ausgehärteter Kleber (≥ 24 Stunden getrocknet) kann mit dem fermacell™ Klebstoffabstoßer oder einem Stechbeitel entfernt werden.

Bei normalem Raumklima von 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit ist die verlegte Fläche nach ca. 24 Stunden begehbar. Nach ca. 72 Stunden wird die volle Belastbarkeit erreicht.

Verklebung 3. Lage

Zur Erhöhung der Belastbarkeit (Einzelund Nutzlast) der fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente kann eine zusätzliche 3. Lage aufgebracht werden. Dafür verwendet man in der Regel fermacell® Gipsfaser-Platten in den Plattendicken 10 oder 12,5 mm.

Für die Verlegung der 3. Lage wird der fermacell™ Estrich-Kleber greenline auf die bereits verlegten Estrich-Elemente aufgetragen. Dazu werden die Klebeschnüre (Durchmesser ca. 5 mm) im Abstand von maximal 50 mm aufgetragen. Der Verbrauch beträgt ca. 350–400 g/m².

Die fermacell® Gipsfaser-Platten werden um 90 Grad gedreht zu den Estrich-Elementen angeordnet. Die 3. Lage ist im schleppenden Verband mit einem Fugenversatz von mind. 200 mm untereinander und zu den Estrich-Elementen zu verlegen. Die Verklebung der Platten mit den Estrich-Elementen hat innerhalb von 10 Minuten nach Kleberauftrag zu erfolgen.

Für die Verklebung der Stoßfugen ist es notwendig, die erste Kleberschnur direkt am Rand der vorher verlegten fermacell® Gipsfaser-Platte aufzutragen. Der nötige Anpressdruck wird mit fermacell™ Schnellbauschrauben oder Spezial-Spreizklammern erreicht.

Fixierung der 3. Lage

Die Verbindungsmittel sind im Raster von etwa 250 × 250 mm in die Plattenfläche einzubringen.

Geeignete Verbindungsmittel und Angaben zum Verbrauch entnehmen Sie dem Kapitel 11 1

Das Verlegeschema der 3. Lage ist in Kapitel 4.1.5 zu finden.









4.3 Dehn- und Bewegungsfugen für fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente und Powerpanel TE

Dehnfugen

Die fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente und Powerpanel TE weisen ein sehr geringes Dehn- und Schwindverhalten bei Klimaschwankungen auf. Dehnungsfugen sind erst bei Raumlängen von über 20 m vorzusehen.

Starke Versprünge in der Estrichfläche (z.B. Türdurchgänge, Einschnürungen) oder beheizte Teilflächen erfordern keine zusätzlichen Dehnungsfugen.


Bewegungsfugen

Ein Materialwechsel der Unterkonstruktion bzw. der Estrich-Elemente erfordert die Anordnung einer Bewegungsfuge (siehe Kapitel 7. Details).

Bewegungsfugen des Bauwerks (Bauwerksfugen) müssen an gleicher Stelle und mit gleicher Bewegungsmöglichkeit in der Estrichfläche übernommen werden.

Die endgültige Lage der Dehn- und Bewegungsfugen im Estrich ist vor der Ausführung durch den Planer in Abstimmung mit allen Beteiligten vor Ort festzulegen. Bei der Verwendung von großformatigen Fliesen (über 800 mm Kantenlänge) sind Dehnungsfugen bei Raumlängen von über 8 m vorzusehen. Das maximale Seitenverhältnis eines Feldes beträgt dabei 2:1.

Die Ausführung der Dehn – und Bewegungsfugen erfolgt deckungsgleich in Trockenestrich und Oberbelag.



05 Böden mit Feuchtebeanspruchung

5.1 Einleitung

Nach den Bauordnungen der Bundesländer sind Bauwerke und Bauteile so anzuordnen, dass durch Wasser und Feuchtigkeit sowie andere chemische, physikalische oder biologische Einflüsse Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Durch Feuchtigkeit beanspruchte bauliche Anlagen sind aus diesem Grund gegen Durchfeuchtung zu schützen. Im Innenbereich haben sich Trockenestrich-Systeme in Kombination mit Abdichtungssystemen in Bädern und Feuchträumen seit Jahrzehnten bewährt und gelten als allgemein anerkannte Regel der Technik.

Die Ausführungen von Trockenbaukonstruktionen in diesen Bereichen werden durch Normen und Richtlinien erfasst.

- Die Normenreihe DIN 18534 "Abdichtungen von Innenräumen" legt Anforderungen an bauliche Erfordernisse und die verschiedenen Abdichtungsmaterialien
- Weitere, ergänzende Hinweise liefert das Merkblatt 5 "Bäder, Feucht- und Nassräume im Holz- und Trockenbau - Innenraumabdichtung nach DIN 18534" des Bundesverbandes der Gipsindustrie e. V.

Definition der Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534

Wasserein- wirkungsklasse	Wassereinwirkung	Anwendungsbeispiele
W0-I	gering Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser	 Bereiche von Wandflächen über Waschbecken in Bädern und über Spülbecken in häuslichen Küchen Bereiche von Bodenflächen im häuslichen Bereich ohne Ablauf z. B. in Küchen, Hauswirtschaftsräumen, Gäste WCs
W1-I	mäßig Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Inten- sivierung durch anstauendes Wasser	 Wandflächen über Badewannen und in Duschen in Bädern Bodenflächen im häuslichen Bereich mit Ablauf Bodenflächen in Bädern ohne/mit Ablauf ohne hohe Wassereinwirkung aus dem Duschbereich
W2-I	hoch Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und/ oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert	 Wandflächen von Duschen in Sportstätten / Gewerbestätten Bodenflächen mit Abläufen und /oder Rinnen Bodenflächen in Räumen mit bodengleichen Duschen Wand und Bodenflächen von Sportstätten/Gewerbestätten
W3-I	sehr hoch Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender Einwir- kung aus Spritz und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert	Flächen im Bereich von Umgängen von Schwimmbecken Flächen von Duschen und Duschanlagen in Sportstätten/Gewerbestätten Flächen in Gewerbestätten (gewerbliche Küchen, Wäschereien, Brauereien, etc.)

Geeignete Untergründe für Verbundabdichtungen nach Merkblatt 5 des BV Gips

Untergrund	Wasser	einwirk	ungsklas	ssen									
		W0-I			W1-I			W2-I			W3-I		
		gering			mäßig		hoch			sehr hoch			
	Boden	Wand	Decke	Boden	Wand	Decke	Boden	Wand	Decke	Boden	Wand	Decke	
fermacell® Gipsfaser-Platten		0	0		F-B-P	0	-	-	-	-	-	-	
fermacell® Estrich-Elemente	0			F-B-P ³⁾			-	-	-	-	-	-	
Gipsplatten DIN EN 520 11	O 2)	0	0	F-B-P ^{2]3]}	F-B-P	0	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Gipswandbauplatten DIN EN 12859		0			F-B-P			-			-		
Gipsputze		0	0		F-B-P	0	/	_			-	_	
Kalk-Zementputze		0	0		O ⁵⁾	0		F-B-P	D		MR	D	
Calciumsulfsat-Estrich	0			F-B-P ³⁾			-			-	$\overline{}$		
Zementestrich	0			O ⁵⁾			MR-B-P			MR			
fermacell® Powerpanel H₂O		0	0		O ⁵⁾	0		F-B-P	D	\angle	MR	D	
fermacell® Powerpanel TE	0	$\overline{/}$		F-B-P ^{2]4]}			MR-B-P			MR		$\overline{/}$	

^{1]} Anwendung nach DIN 18181 (ausgenommen Böden)

Consideration, wernin wasser in teuchteempfindliche Bauteilschichten, z.B. Dämmung, gelangen kann
 Keine Abdichtung erforderlich, sofern wasserabweisende Oberflächen vorhanden (abzudichten, wenn vom Auftraggeber oder Planer für erforderlich gehalten und beauftragt wird)
 Anwendung nicht möglich

Anwendung nicht zulässig

F-B-P AIV Flüssig oder Bahnen- oder Plattenförmig

MR-B-P AIV-F ausschließlich mineralisch oder Reaktionsharz oder AIV Bahnen- oder Plattenförmig

MR AIV-F ausschließlich **m**ineralisch oder **R**eaktionsharz

Abdichtung empfohlen

Anmerkung: Wand- und Deckenflächen im nicht Spritzwasser beanspruchten Bereich müssen in der Regel nicht abgedichtet werden.

fermacell® Powerpanel TE kann als Untergrund für Abdichtungen in allen Nassbereichen eingesetzt werden.

Weitere Informationen

"Sichere Lösungen für Nassräume"



²⁾ Herstellerangaben beachten

^{3]} Im Bereich von planmäßig genutzten Bodenabläufen nicht zulässig (z. B. barrierefreier Duschbereich)

5.2 Abdichtungssysteme

Die DIN 18534 fordert für Abdichtungen einen Verwendbarkeitsnachweis in Form eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (abP) oder eines Europäischen Bewertungsdokumentes (ETA).


Das im abP P-5079/1926 MPA-BS geprüfte fermacell™ Abdichtungssystem darf bis zur Wassereinwirkungsklasse W2-I im Wandbereich, W1-I im Bodenbereich und in Rissklasse R1-I gemäß DIN 18534 eingesetzt werden.

Die Untergründe fermacell $^{\circ}$ Gipsfaser-Platte und Estrich-Elemente sowie fermacell $^{\circ}$ Powerpanel H_2O / TE sind der Rissklasse R1-I zuzuordnen.

Bei dem beschriebenen fermacell™ Abdichtungssystem handelt es sich um eine Verbundabdichtung, die direkt aufgetragen wird, bestehend aus:

- · fermacell™ Tiefengrund,
- fermacell™ Flüssigfolie (Polymerdispersion),
- · fermacell™ Dichtband,
- · fermacell™ Dichtecken,
- · fermacell™ Wanddichtmanschette
- und fermacell™ Flexkleber (Dünnbettmörtel) bzw. weiteren zugelassenen Flexklebern gemäß abP.

Der im abP vorgeschriebene Dünnbettmörtel ist nach DIN EN 12004 geprüft und mit dem CE-Kennzeichen versehen. Für Abdichtungssysteme im Bodenbereich der Wassereinwirkungsklassen W2-I bis W3-I gemäß DIN 18534 wenden Sie sich bitte direkt an Hersteller von bauchemischen Produkten.



5.3 Verarbeitung fermacell™ Abdichtungssystem

Die Montage der fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente und Powerpanel TE erfolgt analog den Vorgaben für trockene Bereiche. Bei Bodenflächen, die einer Abdichtung bedürfen, sind vor dem Aufbringen des fermacell™ Abdichtungssystems die Fugen und Verbindungsmittel mindestens gemäß Q1 abzuspachteln:

- fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente mit fermacell™ Fugenspachtel
- Fermacell® Powerpanel TE mit fermacell™ Powerpanel Feinspachtel (siehe Kapitel 6.2 – Spachtelung/Nivellierung)

Die Flächen, die einer Abdichtung bedürfen, sind den dargestellten Abdichtungsbereichen (siehe Kapitel 5.2) zu entnehmen.

Randanschlüsse:


- · Wand/Boden,
- · Bewegungsfugen und Anschlussfugen sind mit zum System gehörenden Dichtbändern, Dichtecken bzw. Dichtmanschetten zu versehen.

Die Abdichtkomponenten werden, wie in den folgenden Abbildungen dargestellt, aufgebracht. Bei der Verwendung von Gipsfaser Estrich-Elementen in Wassereinwirkungsklasse W1-I muss zusätzlich eine vollflächige Abdichtung erfolgen.

Für die Abdichtung der fermacell® Powerpanel TE Elemente in den Wassereinwirkungsklassen W2-I bis W3-I (ggf. mit zusätzlichen chemischen Einwirkungen) gemäß DIN 18534 wenden Sie sich bitte direkt an Hersteller von bauchemischen Produkten. fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente sind als Untergrund nicht zulässig.


mit Schalldämmstreifen

Detaillösungen für den Anschluss von Abdichtungen



Wand-Eckausbildung im wasserbeanspruchten Bereich


Boden-Wand-Anschluss



Anschluss Duschtasse-Wand mit hochgezogenen Duschtassenrand

Installationsdurchführung durch Montagewand

Verarbeitungsschritte fermacell™ Abdichtungssystem



fermacell ${\rm ^{TM}}$ Tiefengrund im angrenzenden Wandbereich \dots



... und Bodenbereich per Rolle auftragen - Trocknungszeit mindestens 2 Stunden



fermacell™ Flüssigfolie in der Ecke auftragen



In die feuchte Flüssigfolie das fermacell^ $\!^{\text{TM}}$ Dichtband eindrücken



Dichtband direkt nach dem Eindrücken mit fermacell™ Flüssigfolie überstreichen - Trocknungszeit mindestens 1 Stunde



Bei Verwendung von Powerpanel TE in Klasse W1-I: fermacell $^{\text{TM}}$ Abdichtungssystem nur im Randbereich



Bei der Verwendung von Gipsfaser Estrich-Elementen in Klasse W1-I muss zusätzlich eine vollflächige Abdichtung erfolgen. fermacell™ Flüssigfolie mit der Rolle mind. 2 x vollflächig auftragen (Trockenschichtdicke mindestens 0,5 mm). Gemäß DIN 18534-3 wird für den 2. Auftrag ein Farbunterschied zur besseren Nachvollziehbarkeit gefordert. 1. Auftrag: fermacell™ Flüssigfolie in Originalfarbe satt auftragen und trocknen lassen.



2. Auftrag: Farbkonzentrat zur Restmenge der Flüssigfolie geben und homogen einrühren. Eingefärbte Flüssigfolie satt auftragen. Weitere Informationen sind im Produktatenblatt zu finden. Es ist empfehlenswert, den zweiten Anstrich quer zum Ersten aufzutragen, um evtl. Fehlstellen in der Abdichtungsschicht zu vermeiden.

Weitere Informationen

online auf www.gips.de:

 Merkblatt 5 "Bäder und Feuchträume im Holz- und Trockenbau" des Bundesverbandes der Gipsindustrie e. V.

06 Bodenbeläge

6.1 Prüfung der verlegten Estrich-Elemente

Bezüglich der Ebenheitstoleranzen* der verlegten Estrich-Elemente gelten folgende Werte:

Messpunktabstand (m)	Stichmaß (mm)
1,00	3
2,00	5
4,00	9

* Abweichende Ebenheitstoleranzen können vereinbart sein

Der maximale Höhenversatz im Stoßbereich zwischen den Estrich-Elementen darf 2 mm nicht überschreiten.

Die maximale Nachgiebigkeit des Trockenestrichaufbaus für die zulässige Einzellast darf im Randbereich 3 mm nicht überschreiten. Diese Angabe gilt nicht für großformatige Fliesen gemäß Kapitel 6.3. Die Belegreife der Estrich-Elemente stellt sich mit Erreichen der Ausgleichsfeuchte ein. Erfahrungsgemäß stellt sich diese nach ca. 48 Stunden bei Lufttemperatur von über 15°C und max. 70% rel. Luftfeuchtigkeit ein.

Folgender Wert darf nicht überschritten werden:


- · fermacell® Gipsfaser-Platten 1,3 % (Masseprozent nach der Darr-Methode)
- · fermacell® Powerpanel TE unter 5%

Der Aufbau muss für die jeweilige Anwendung geeignet sein (Anwendungsbereich, Feuchtebereich etc.).

Bei allen Estrich-Systemen muss die Fläche einschließlich der Fugen trocken, fest, flecken-, staub- und fettfrei sein.

Ausgehärteter Estrich-Kleber muss abgestoßen sein (siehe Kapitel 4.1.4). Mit Kleber verunreinigte Flächen beeinträchtigen den Haftverbund der weiteren Oberflächenbehandlung.

Alle nachfolgend aufgebrachten Komponenten sind auf das jeweilige Estrich-System abzustimmen. Die Trocknungszeiten und die Weiterverarbeitungshinweise der jeweiligen Hersteller sind unbedingt zu beachten.



6.2 Textil, PVC, Kork, Teppiche und andere elastische Bodenbeläge

6.2.1 Vorarbeiten

Fugenbereiche und Befestigungsmittel sind abzuspachteln (Ausnahme: harte Oberbeläge, z. B. Parkett oder Fliesen). Insbesondere muss vor der Verlegung dünner Bodenbeläge in Bahnen, z. B. Textil, PVC etc., eine vollflächige Spachtelung bzw. Nivellierung der fermacell® Estrich-Elemente durchgeführt werden.

Bei dicken Teppichen, z.B. mit Schaumstoffrücken, ist in der Regel eine leichte Abglättung im Stoßbereich und eine Verspachtelung der Verbindungsmittel mit dem fermacell™ Fugenspachtel ausreichend.

Mit der Spachtelung wird verhindert, dass sich Stoßkanten, Verbindungsmittel oder geringfügige Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche abzeichnen.

Spachtelung/Nivellierung

- Auf fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente kann die fermacell™ BodenNivelliermasse (siehe Kapitel 3.3 Niveauausgleich) oder der fermacell™ Fugenspachtel zum Ausgleichen von größeren Unebenheiten verwendet werden.
- Auf fermacell® Powerpanel TE kann der fermacell™ Powerpanel Flächenspachtel bzw. Powerpanel Feinspachtel verwendet werden. Geeignete Nivelliermassen (spannungsarm) sind im Fachhandel erhältlich.

6.2.2 Verlegung

Bei der Verlegung selbstklebender Teppichfliesen ist eine Grundierung (z.B. fermacell[™] Tiefengrund) zu empfehlen.

Zur punktuellen Fixierung eines Bodenbelags eignen sich in der Regel doppelseitige Klebebänder. Bei der vollflächigen Verklebung wird ein Wiederaufnahme-Klebesystem empfohlen, sodass ein späteres Entfernen des Teppichbelags rückstandsfrei möglich ist.


Bei dichten Oberbelägen wird ein wasserarmer Klebstoff empfohlen.



Textil



Teppich



PVC







6.3 Keramik- und Naturstein-Fliesen

6.3.1 Vorarbeiten

Das Verspachteln der fermacell® Estrich-Elemente im Stoßbereich und der Verbindungsmittel ist nur bei der Verwendung von Abdichtungssystemen notwendig.

Bei der Verwendung von Abdichtungssystemen sind die Einzelkomponenten auf ihre Verwendbarkeit und Systemzulassung für den Anwendungsbereich zu prüfen, z.B. fermacellTM Abdichtungssystem (siehe Kapitel 5 Feuchtebeanspruchung).

6.3.2 Verlegung

- Das Fliesen-Klebesystem muss für das jeweilige fermacell™ Bodensystem geeignet und vom Hersteller für den Anwendungsfall freigegeben sein.
- Ein Vorwässern der Fliesen ist nicht zulässig, und die Fliesenrückseite muss mit mindestens 80 % der Fläche im Kleberbett liegen (durch Stichproben kontrollieren).
- Der Randdämmstreifen ist erst nach Verfliesung und Verfugung der Bodenfläche auf Fußbodenniveau abzuschneiden.
- Die Verfugung ist erst nach der Aushärtung des Klebstoffs vorzunehmen (Herstellerangaben beachten).

 Die Verlegung der Fliesen ist in jedem Fall mit einer offenen Fuge auszuführen.
 Die Fliesen stumpf zu stoßen, ist nicht zulässig.

Fliesenverklebung

- Auf fermacell® Gipsfaser Estrich-Elementen erfolgt die Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren. Bei der Verwendung von fermacell™ Flexkleber kann auf eine Grundierung verzichtet werden.
- Auf fermacell® Powerpanel TE kann die Verlegung der Fliesen im Dünn- oder Mittelbettverfahren erfolgen. Bei der Verwendung von fermacell™ Flexkleber ist eine Grundierung (z.B. mit fermacell™ Tiefengrund) notwendig.

Fliesenformate (Standard)

- Bei fermacell® Gipsfaser Estrich-Elementen und Powerpanel TE beträgt die maximale Kantenlänge der Fliesen bei Keramik und Naturstein standardmäßig 33 cm und bei Terrakotta 40 cm.
- Werden Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle oder mit Mineralwolle kaschierte fermacell® Estrich-Elemente (2 E 32, 2 E 34, 2 E 35) verwendet, sind Naturstein- oder Terrakotta-Fliesen nicht zugelassen.

Großformatige Fliesen

Auf fermacell® Gipsfaser Estrich-Elementen und Powerpanel TE können auch großformatige Fliesen verlegt werden:

- Feinsteinzeug-Fliesen ≥ 9 mm Dicke mit unbegrenzten Kantenlängen im Wohnbereich (Anwendungsbereich 1)und bis max. 1200 mm Kantenlänge im Bürobereich (Anwendungsbereich 2)
- Natursteinfliesen > 20 mm Dicke mit maximal 1 200 mm Kantenlänge im Wohnund Bürobereich

fermacell® Estrich-Elemente sind für die Verlegung von Feinsteinzeug-Fliesen mit unbegrenzten Kantenlängen geeignet! Siehe dazu die Randbedingungen und Tabellen auf den folgenden Seiten.





quelle: www.fotoli

Anmerkungen zu großformatigen Fliesen* auf fermacell® Estrich-Elementen im Wohnbereich und Bürobereich Δ B fermacell® Estrich-Element mit fermacell® Estrich-Element ohne 3. Lage ohne Zusatzdämmung, z. B Zusatzdämmung, z.B. 2 E 22 , 2 E 31 fermacell® Estrich-Element mit fermacell® Estrich-Element mit 2 E 22, 2 E 31 Zusatzdämmung oder Fußbodenhei-Zusatzdämmung oder zung und 3. Lage, z.B. 2 E 22 mit 3. Fußbodenheizung, z.B. 2 E 22 auf Lage auf EPS Hartschaum Warmwasser-Fußbodenheizung Legende 1 Rohdecke 3 Zusatzdämmung/ 4 fermacell® Estrich-Element 5 3. Lage 2 Niveauausgleich (optional) Fußbodenheizung fermacell® Estrich-Element 2 E 11 2 E 22 2 E 32 2 E 13 2 E 31 2 E 35 Power-(2 E 14) 2 E 33 2 E 34 panel TE Aufbau Aufbauten ohne lose Schüttungen Zulässige Kantenlängen [mm] von Feinsteinzeug-Fliesen ≥ 9 mm Dicke Anwendungsbereich 1 unbegrenzt 800 unbegrenzt 600 600 unbegrenzt Estrich-Element mit 3. Lage ohne Zusatzdämmung Anwendungsbereich 2 1200 1200 800 1200 1200 Zulässige Kantenlängen (mm) von Naturstein-Fliesen ≥ 15 mm Dicke Anwendungsbereich 1 800 800 450 800 800 Estrich-Element mit 3. Lage ohne Zusatzdämmung Anwendungsbereich 2 800 800 450 800 800 Zulässige Kantenlängen (mm) von Naturstein-Fliesen ≥ 20 mm Dicke Anwendungsbereich 1 1200 1200 600 1200 1 200 Estrich-Element mit 3. Lage ohne Zusatzdämmung Anwendungsbereich 2 1200 1200 450 1200 1200 Beim Aufbau 🔼 ist keine lose Schüttung, z. B. fermacell[™] Ausgleichsschüttung, zulässig. Außerdem ist hier nur das Klebersystem der Sopro Bauchemie GmbH oder ein gleichwertiges System einzusetzen. Informationen finden Sie auf www.fermacell.de Aufbauten B C D Aufbauten mit losen Schüttungen Zulässige Kantenlängen [mm] von Feinsteinzeug-Fliesen≥9 mm Dicke Estrich-Element Anwendungsbereich 1 800 800 450 800 330 330 800 ohne Zusatzdämmung Anwendungsbereich 2 800 800 450 800 800 Anwendungsbereich 1 Estrich-Element mit 3. Lage 600 800 450 600 330 330 800 mit Zusatzdämmung Anwendungsbereich 2 600 800 450 600 800 Anwendungsbereich 1 Estrich-Element 330 600 330 330 330 330 600 mit Zusatzdämmung Anwendungsbereich 2 330 600 330 330 600 Zulässige Kantenlängen (mm) von Naturstein-Fliesen≥15mm Dicke Anwendungsbereich 1 Estrich-Element 600 450 600 600 ohne Zusatzdämmung Anwendungsbereich 2 600 450 600 600 600 Anwendungsbereich 1 450 600 450 600 Estrich-Element mit 3, Lage 330 mit Zusatzdämmung Anwendungsbereich 2 600 450 600 330 450 Anwendungsbereich 1 Estrich-Element 330 450 330 330 450 mit Zusatzdämmung Anwendungsbereich 2 330 450 330 450 330 Art und Höhe der Zusatzdämmung in mm (maximal 1-lagig), gilt für 🖸 🖸 EPS Hartschaum DEO 150 kPa ≤50 (≤40) ≤ 90 ≤70 ≤90 ≤ 60 ≤60 ≤ 50 EPS Hartschaum DEO 200 kPa bzw. XPS DEO 300 kPa ≤ 100 ≤ 120 ≤80 (≤70) ≤ 90 ≤90 ≤ 80 ≤ 120 Weitere Zusatzdämmstoffe: Bei Aufbauten im AWB 1 muss möglich möglich der Dämmstoff bzw. die Fußbodenheizung dem AWB 2, bei Aufbauten im AWB 2 dem AWB 3 entsprechen.

^{*} größer 330 mm Kantenlänge

Anwendungsbereich 1: Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmern einschl. zugehöriger Küchen und Bäder; zul. Einzellast 1,0 kN; zul. Nutzlast 1,5 (2,0) kN/m². Anwendungsbereich 2: Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen etc.; zul. Einzellast 2,0 kN; zul. Nutzlast 2,0 kN/m². Anwendungsbereich 3: Flure und Flächen mit Tischen in Schulen, Hotels, Empfangsräumen, Restaurants; zul. Einzellast 3,0 kN; zul. Nutzlast 4,0 kN/m².

Rohdecken

Ausreichend biegesteif, d.h. max. l/500

- · Massivdecke
- Holzbalkendecke, Begrenzung der max. Durchbiegung der Deckenbalken und der oberen, tragenden Beplankung auf max. I/500
- · Holzbalkendecke mit Einschub
- · Stahlträgerdecke
- · Stahltrapezblechdecke
- · Brettstapeldecke
- · Brettsperrholzdecke

Niveauausgleich (optional)

Bei der Aufbauvariante A dürfen keine losen Schüttungen als Niveauausgleich verwendet werden. Ansonsten gibt es folgende Möglichkeiten des Niveauausgleichs unterhalb aller Estrichaufbauten – ohne Reduzierung der Fliesenkantenlängen:

- 10 bis 30 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung mit oberer Abdeckplatte aus 10 mm fermacell® Gipsfaser-Platte
- · oder fermacell™ Boden-Nivelliermasse
- · oder fermacell™ Gebundene Schüttung
- · oder fermacell™ Gebundene Schüttung T
- oder fermacell™ Waben-Dämmsystem
 30 bzw. 60 mm

Zusatzdämmung/Fußbodenheizung

- Die Dämmstoffe bzw. Fußbodenheizungen müssen für den nächsthöheren Anwendungsbereich freigegeben sein.
 Einsatz im AWB1 → Freigabe für AWB2
 Einsatz im AWB2 → Freigabe für AWB3
- Geeignete Fußbodenheizungssysteme sind mit dem jeweiligen Hersteller abzuklären.

5 3. Lage

2 E 35

 Verlegung einer zusätzlichen 10 mm dicken fermacell® Gipsfaser-Platte bzw. bei fermacell® Powerpanel TE einer zusätzlichen fermacell® Powerpanel H₂O Platte.

Verlegetechniken

- Eine vollflächige Bettung der Fliesen im Kleberbett ist anzustreben.
 Wir empfehlen das sog. Buttering-Floating- Verfahren, bei dem sowohl der Verlegeuntergrund als auch die Fliesenrückseite mit Kleber versehen wird.
 Alles Weitere zu den Verlegetechniken entnehmen Sie bitte Abschnitt 6.3.2
- Für Fußböden mit großformatigen Feinsteinzeug- und Naturstein-Fliesen sind nur solche Fliesenklebersysteme zu verwenden, die ausdrücklich vom Klebersystemhersteller für das jeweilige Estrich-Element und die Fliesen freigegeben sind. Empfehlungen (z. B. von Sopro Bauchemie GmbH) finden Sie auf www.fermacell.de. Die Verarbeitung hat nach den Richtlinien des Klebersystemherstellers zu erfolgen.
- Insbesondere ist beim Aufbau A durch die Anordnung von Bewegungsfugen der Belag bei unbeheizten Konstruktionen in maximal 64 m² große Felder einzuteilen, bei maximalen Kantenlängen von 8 m. Bei beheizten Konstruktionen sind maximale Feldgrößen von 40 m² zu beachten.

Fliesengeometrie

(nur bei Aufbauten 🖪 – 🗖)

Seitenverhältnis 1:1 bis 3:1

Weitere Informationen

Die aktuellen Empfehlungslisten mit zusätzlichen Dämmstoffen finden Sie unter: www.fermacell.de/downloads

Beispiel: Feinsteinzeug-Fliesen (Mindestdicke 9 mm)



Unbegrenzte Kantenlängen mit fermacell® 2 E 11, 2 E 22, 2 E 31, TE



Bis 800 mm Kantenlänge auf Zusatzdämmung oder Fußbodenheizung mit fermacell® 2 E 22, TE

dquelle: www.fot

6.4 Parkett, Laminat

6.4.1 Vorarbeiten

Eine leichte Abglättung im Stoßbereich der Estrich-Elemente kann je nach Klebesystem und Parkettart erforderlich sein.

6.4.2 Verlegung

- Die Verlegung des Parkettfußbodens hat unter Beachtung der Vorschriften und Richtlinien der Hersteller und nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.
- Der in den jeweiligen Normen angegebene Feuchtegehalt des Parketts ist bei der Verlegung einzuhalten.
- Laminat kann schwimmend auf den Estrich-Elementen verlegt werden.
- Dreischichtparkett kann sowohl schwimmend als auch geklebt verlegt werden (Herstellerangaben beachten).

- fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente und Powerpanel TE sind als Untergrund für die Verklebung von Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489 (z.B. Fertigparkett-Elemente) und von Mosaikparkett nach DIN EN 13488 geeignet.
- Auf fermacell® Gipsfaser Estrich-Elementen und Powerpanel TE ist Mosaikparkett nach DIN EN 13488 in einem Muster zu verlegen, welches die Ausdehnung des Parkettbodens (bei möglicher Quellung) in verschiedene Richtungen ermöglicht, z. B. Fischgrät- oder Würfelmuster.
- Eine Verklebung von Massivholz-Parkettstäben nach DIN EN 13226, Lamparkett nach DIN EN 13227 oder Mosaikparkett (parallel verlegt) kann nur nach Absprache und schriftlicher Freigabe des Klebstoffherstellers erfolgen.

Für geklebte Parkettfußböden sind nur solche Parkettklebesysteme zu verwenden, die ausdrücklich vom Klebstoffhersteller für das jeweilige Estrich-Element freigegeben sind. Die Verarbeitung hat nach den Richtlinien des Klebstoffherstellers zu erfolgen.

Weitere Informationen

Die aktuelle Empfehlungsliste "Parkettverklebung auf fermacell" Estrich-Elementen" finden Sie auf: www.fermacell.de/downloads






Parkett

07 Details

7.1 Anschlussdetails (beispielhafte Darstellungen)

7.1.1 Wärmedämmung der Bodenplatte mit Gipsfaser Estrich-Element oder Powerpanel TE




Weitere Informationen


Ausschreibungs- und Detailcenter zu allen Ausschreibungstexten und Konstruktionsdetails auf:

www.fermacell.de/konstruktionen

7.1.2 Niveauausgleich auf Holzbalkendecke mit Gipsfaser Estrich-Element



mit Powerpanel TE




7.1.3 Niveauausgleich der Holzbalkendecke mit tragfähigem Einschub mit Gipsfaser Estrich-Element


fermacell® Estrich-Element ggf. Feinausgleich mit fermacell™ Ausgleichsschüttung ≥ 10 mm vornehmen fermacell™ Gebundene Schüttung/ Gebundene Schüttung T (bündig auf Oberkante Balken abgezogen) Holzbalkendecke mit


tragfähigem Einschub

mit Powerpanel TE




7.1.4 Niveauausgleich auf Gewölbedecke mit Gipsfaser Estrich-Element oder Powerpanel TE (Bauphysik ist zu beachten)







7.1.6 Überschüttung von Installationsleitungen mit fermacell™ Ausgleichsschüttung, belegt mit Gipsfaser Estrich-Element




mit Powerpanel TE




7.1.7 Einbettung von Installationsleitungen in fermacell™ Gebundene Schüttung, belegt mit Gipsfaser Estrich-Element




mit Powerpanel TE



7.1.8 Anschluss Trockenestrich mit fermacell Gipsfaser Estrich-Elementen mit Brandschutzanforderung an fermacell Montagewand






7.1.9 Anschluss an fermacell Montagewand im Feuchtebereich mit Gipsfaser Estrich-Element oder Powerpanel TE


Anschluss im Badbereich vorhandene Wand Fliese fermacell™ Flexkleber fermacell™ Dichtband Sekundärdichtung mit geeignetem elastischem Füllstoff, z. B. geeignetes Silikon fermacell™ Randdämmstreifen MF Druckfeste Dämmung, z. B. geeignetes EPS oder XPS

Rohdecke (ebener, trockener Untergrund)


7.1.10 Massivdecke mit Höhenversatz belegt mit fermacell® Gipsfaser Estrich-Element oder fermacell® Powerpanel TE




7.1.11 Anschlussfuge bei Materialwechsel Gipsfaser Estrich-Element an Powerpanel TE



7.1.12 Anschlussfuge an Massivbauteil mit Gipsfaser Estrich-Element oder Powerpanel TE



7.1.13 Bewegungsfuge auf geeigneter Fußbodenheizung bzw. Dämmung mit Gipsfaser Estrich-Element oder Powerpanel TE




Weitere Informationen


Weitere Anschlussdetails mit Brandschutzanforderungen finden Sie im Planungshandbuch Brandschutz mit System".

7.2 Türdurchgang – Variante 1: Gipsfaser Estrich-Elemente T-gestoßen

Einsatzbereich: Kraftschlüssige Verbindung zwischen zwei separat verlegten Estrichflächen, z.B. Türdurchgang zwischen zwei Räumen




Ausgangssituation: fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente im Türbereich T-gestoßen, ohne kraftschlüssigen Verbund




Lösung: Kraftschlüssiger Anschluss im Türbereich

Ausführungsschritte im Detail




1. Je Seite einen ≥ 50 mm breiten Streifen aus fermacell® Gipsfaser-Platte von der oberen Lage ausschneiden, z.B. mit einer Handkreissäge



3. Streifen aus fermacell® Gipsfaser-Platte und Estrich-Element kraftschlüssig miteinander verbinden, z.B. mit fermacell™ Schnellbauschrauben oder Spreizklammern.

Der Abstand der Verbindungsmittel darf max. 150 mm betragen




2. In geeigneter Länge, Breite und Dicke einen Streifen aus einer fermacell® Gipsfaser-Platte ausschneiden. fermacell™ Estrich-Kleber auf den Falz auftragen und anschließend das Pass-Stück einsetzen

Weitere Informationen


Trockenestrich-System Vorteile" mit Hinweisen zu Anschlüssen im Türhereich finden Sie hier-



7.3 Türdurchgang – Variante 2: Gipsfaser Estrich-Elemente längs verlegt




Ausgangssituation: Bei der Verlegung der fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente den Türbereich offen




Lösung: Fertiger Übergang im Türbereich


Ausführungsschritte im Detail



1. Je Seite einen ≥ 50 mm breiten Streifen aus fermacell® Gipsfaser-Platte von der oberen Lage ausschneiden, z.B. mit einer Handkreissäge



3. Beide Elemente kraftschlüssig miteinander verbinden, z.B. mit fermacell™ Schnellbauschrauben oder Spreizklammern. Der Abstand der Verbindungsmittel darf max. 150 mm betragen



2. Pass-Stück in geeigneter Länge und Breite aus einem fermacell® Estrich-Element ausschneiden. fermacell™ Estrich-Kleber auf den Falz auftragen und anschließend das Pass-Stück einsetzen

Vorteile:

Keine Schwächung der Estrichfläche durch Bewegungsfugen im Türbereich. Kein Höhenversatz im Übergangsbereich.

08 Weitere fermacell™ Bodensysteme

8.1 fermacell® Powerpanel TE Bodenablauf- und Duschelement

Montage des Systems

Zunächst wird die Lage des fermacell® Powerpanel TE Duschelements – Außenumriss und Ablauföffnung – und auch die Position des Ablaufgehäuses mithilfe des Verpackungsdeckels (dient als Schablone) 1 Jetzt wird das Ablaufgehäuse an die markierte Ablauföffnung gesetzt, mit dem Abflussrohr verbunden und per Schelle fixiert. Dabei muss die Oberkante des Ablaufgehäuses 35 mm unter dem fertigen Estrichniveau liegen.

Um das Gehäuse herum wird vorübergehend ein Stück Randdämmstreifen gelegt.

Je nach Variante (A oder B, siehe unten) wird auf der gesamten Fläche oder im Bereich des Duschelements ein fermacell™ gebundenes Schüttungsprodukt in Höhe der Oberkante des Ablaufgehäuses (35 mm unter fertigem Estrichniveau) aufgebracht.

Nach Austrocknung der gewählten gebundenen Schüttung (ca. 24 Stunden) wird das Duschelement gesetzt. Vorher kann zu Korrekturzwecken der Randdämmstreifen des Gehäuses entfernt werden.



Nachdem die Lage des Duschelements markiert ist, wird das Ablaufgehäuse gesetzt



Variante A: In der Höhe der Oberkante des Ablaufgehäuses wird im Bereich des Duschelements ein fermacell™ gebundenes Schüttungsprodukt abgezogen und das Duschelement gesetzt



Variante A: Um das Duschelement wird in Höhe des überstehenden Falzes ein ca. 200 mm breiter Damm geschüttet – als Auflage für das Abziehen der restlichen Fläche



Variante B: Man zieht in Höhe der Oberkante des Ablaufgehäuses die gesamte Fläche mit der gleichen gebundenen Schüttung ab und setzt das Duschelement



Variante B: Um auf die Höhe des Stufenfalzes vom Duschelement zu kommen, wird über die Fläche 10 mm dicker Dämmstoff (EPS DEO 150) verlegt

Variante A

Bei dieser Variante wird vorab im Bereich des Duschelements ein fermacellTM gebundenes Schüttungsprodukt in Höhe der Oberkante des Ablaufgehäuses (35 mm unter fertigem Estrichniveau) aufgebracht.


Nach dem Setzen des Duschelements wird auf Ebene des überstehenden Falzes des Duschelements ein ca. 200 mm breiter Damm um das Element mit einem fermacellTM gebundenen Schüttungsprodukt erstellt. Darauf kann das Abziehen der restlichen Fläche nach ca. 6 oder

12 Stunden Trockenzeit erfolgen. Nach Austrocknung des gebundenen Schüttungssystems (ca. 24 Stunden) werden die fermacell® Powerpanel TE Elemente verlegt. Dabei werden die zugeschnittenen Elemente mit dem Duschelement über den überstehenden Falz ohne Fuge verklebt und verschraubt bzw. verklammert.

Variante B


Bei dieser Variante wird nach dem Setzen des Ablaufgehäuses die gesamte Fläche auf Höhe der Oberkante des Gehäuses (35 mm unter fertigem Estrichniveau) mit der gewählten gebundenen Schüttung abgezogen.


Nach Austrocknung (ca. 24 Stunden) und nach dem Verlegen des Duschelements wird die restliche Fläche mit 10 mm dicken Dämmstoffplatten (z. B. EPS DEO 150) belegt, sodass eine einheitliche Ebene mit dem Stufenfalz des Duschelements entsteht. Darauf werden dann, wie in Variante A beschrieben, die fermacell® Powerpanel TE Elemente verlegt.



Weitere Informationen

Ausschreibungs- und Detailcenter zu allen Ausschreibungstexten und Konstruktionsdetails www.fermacell.de/ konstruktionen





Variante C

Sie kommt zum Einsatz, wenn an das Duschelement anschließend z. B. fermacell® Powerpanel TE mit Fußbodenheizung oder auch ein anderer Estrich, wie z. B. ein Zementestrich, verlegt werden soll. Hierbei werden beide Flächen durch eine Bewegungsfuge getrennt. Dazu werden die im Randbereich überstehenden Falze des Duschelements abgesägt, und es wird zwischen den Flächen ein Rand-

dämmstreifen angeordnet. Der Fugenbereich wird mit einem für Wasserbeanspruchungsklasse W2-I/W3-I geeignetem Verbundabdichtungsmaterial und systemkonformen Dichtband abgedichtet und erhält bei der Verfliesung ein Bewegungsprofil. Die weiteren Arbeitsabläufe sind bei allen Varianten identisch.

Abdichtung und Verfliesung


Auf die Bodenflächen wird ein systemkon-

former Tiefengrund nach Herstellervorgaben aufgebracht. Nach Trocknung wird eine geeignete Verbundabdichtung in den Anschlussbereichen um das Duschelement sowie die Wandanschlüsse aufgebracht.

Anschließend wird das Abdichtungsmaterial vollflächig auf das Duschelement aufgetragen sowie ggf. auch die restliche Bodenfläche (z.B. falls keine Duschabtrennung vorhanden ist).

8.1.1 fermacell® Powerpanel TE Duschelement Geeignetes Abdichtungssystem, z.B. eine bahnenförmige Abdichtung Flüesen Abdichtungssystem in Übergang fermacell® Powerpanel TE druckfeste Dämmung (z. B. Holzfaserplatte 10 bzw. 20 mm) Holzbalkendecke Randdämmstreifen fermacell™ Powerpanel TE Ablaufgarnitur senkrecht

8.1.2 fermacell® Powerpanel TE Duschelement auf Betondecke



8.2 fermacell® Powerpanel TE Gefälle-Set 2.0







Das fermacell® Powerpanel TE Gefälle-Set 2.0 ist die Trockenbaulösung für den bodengleichen Einbau von Linienabläufen in Bädern und Duschen.

Einbauhöhen


- · ca. 150 mm bis Oberkante Estrich-Element
- davon Gefälle-Set 2.0 = 55 mm (30 mm Polystyrol und 25 mm fermacell® Powerpanel TE)
- · Ablauftopf waagerecht = 95 mm



Vorteile

- Die vorgefertigte und somit schnelle sowie wirtschaftliche Trockenbaulösung für den bodengleichen Einbau von Linienabläufen in Bädern und Duschen.
- Einfache Verlegung der Elemente durch die Stufenfalzbildung der Gefälle-Elemente.
- Vordefiniertes Gefälle schließt Ungenauigkeiten bei der Gefällebildung aus.
- In Kombination mit fermacell® Powerpanel TE Elementen kann die gesamte Bodenfläche in Trockenbauweise mit kraftschlüssigen Verbindungen zum Gefälle-Set 2.0 hergestellt werden.
- · Auch bei konventionellen Estrichen einsetzbar.

Durch die hohe Festigkeit der fermacell® Powerpanel TE Elemente sind die fertigen Flächen auch mit Rollstühlen befahrbar. Der Aufbau ist auch für großformatige Fliesen geeignet (Anwendungsbereich beachten).





Ablauftopf positionieren, anschließen und aus Schallschutzgründen mit dünnem Schaumstoff ummanteln.




Ein fermacell[™] gebundenes Schüttungsprodukt nach Verpackungsangaben mischen und auf Höhe der Oberkante des Ablauftopfes (ca. 95mm) ausnivellieren sowie auf Ebenheit überprüfen.




Erstes Gefälle-Element ausrichten, fermacell™ Estrich-Kleber auf Stufenfalz auftragen, beide Gefälle-Elemente zusammenfügen und miteinander verschrauben.




Stufenfalz des fermacell® Powerpanel TE muss mit vorderem Stufenfalz der Gefälle-Elemente bündig abschließen. Durchgehendes Powerpanel TE Element verkleben/verschrauben.




Rinne z.B. mit fermacellTM Fugenkleber einkleben, diese anschließend einsetzten und mit den Fingern prüfen, ob die Rinne in den Ablauftopf eingeschoben ist. Für diese Verklebung ist der fermacellTM Estrich-Kleber ungeeignet.



Nach dem Einkleben wird die Rinne mit den beiliegenden Powerpanel TE Schrauben durch die vorgebohrten Löcher fixiert.



Beigefügtes Butyl-Abdichtungsband auf Rinne und Gefälle-Elemente kleben, faltenfrei andrücken und die Ecken überlappen.




Anschlüsse an angrenzende Bauteile mit geeigneter Verbundabdichtung und Systemkomponenten abdichten, z.B. mit in Dichtschlämme eingelegten Dichtbändern. Anschließend den Gefällebereich vollflächig nach Herstellervorgabe abdichten.



Außer den zwei vorgefertigten Gefälle-Elementen umfasst das Powerpanel TE Gefälle-Set 2.0 untenstehende Elemente:

Bestandteile fermacell™ Gefälle-Set 2.0



Ablaufrinne

Wendbare Abdeckung (befließbar und in Edelstahl)



Estrich-Kleber



Ablauftopf waagerecht



Butyl-Dichtband

Powerpanel TE Schrauben





Nut- und Federverbindung: Schnelle Verlegung ohne Wärmebrücken

Dachboden-Dämmelemente Baustoffklasse B1 gemäß DIN 4102-1

8.3 fermacell® Dachboden- oder Kellerdecken Dämmelement N+F

8.3.1 Einsatzgebiete

Das fermacell® Dachboden-Dämmelement N+F wird zur Verbesserung der Wärmedämmung der obersten Geschossdecken nach der Energieeinsparverordnung [EnEV 2014] eingesetzt, die bis auf wenige Ausnahmen einen Mindestwärmeschutz von 0,24 Watt/[m²K] für abschließende Bauteile zu unbeheizten Dachräumen vorschreibt.


Das Ergebnis der wirkungsvollen Wärmedämmungsmaßnahme ist eine stabile, belastbare und sofort begehbare Bodenfläche, die Sie bei Verwendung von fermacell® Dachboden-Dämmelemente N+F EPS 035 DEO 150 und Verstärkung mit fermacell® Gipsfaser-Platten auch als Wohnraum nutzen können.

Um den Abrieb der Oberfläche zu verhindern, empfehlen wir einen Anstrich mit einer für Gipsfaser-Platten geeigneten Farbe. Alternativ kann das Element zur Dämmung der Kellerdecke von unten verwendet werden.

Vorteile des fermacell® Dachboden-Dämmelemtes N+F

- Durch Nut- und Federverbindung (N+F) schnelle und einfache Montage ohne Verklebung oder Befestigungsmittel
- · Hervorragende Wärmedämmeigenschaf-
- Keine Beeinträchtigung der unteren Wohnräume durch Dämmarbeiten
- Feuchte- und temperaturunempfindlich durch fermacell® Gipsfaser-Platte
- · Baustoffklasse B1 gem. DIN 4102-1
- · Stabil, sofort begehbar, ideal für Dachböden mit einer geringen Beanspruchung

- Späterer Ausbau als Wohnraum mit den fermacell® Dachboden-Dämmelementen EPS 035 DEO 150 durch Verstärkung mit fermacell® Gipsfaser-Platten möglich
- Mit fermacell® Dachboden-Dämmelement N+F EPS 031 DEO 100 in 130 mm Dicke (WLG 031) wird der geforderte U-Werte nach EnEV 2014 von 0,24 Watt/(m²K) erfüllt. Ein Dämmstoff der WLG 035 benötigt eine max. Dicke von 140 mm. Somit kann bei gleicher Wärmedämmung mit geringeren Aufbauhöhen gearbeitet werden.



Bauphysik

Bei teilweise gedämmten bzw. ungedämmten Holzbalkendecken oder bei Kombinationen von Geschossdecken- und Dachschrägendämmung können Dämmelemente mit entsprechend geringeren Dämmstoffdicken verwendet werden. Hierbei sollte die fachliche Beratung z. B. durch einen Energieberater erfolgen.

Bei einer hohlraumfreien Massivdecke als Dachboden ist keine diffusionshemmende Dampfbremsfolie notwendig. Bei allen anderen Deckenarten sollte vorher ebenfalls eine fachliche Beratung z.B. vom Energieberater eingeholt werden.

Die Dachboden-Dämmelemente müssen vollflächig aufliegen, eventuelle Unebenheiten sind mittels folgender Produkte auszugleichen:

- · fermacell™ Boden-Nivelliermasse
- fermacell™ Ausgleichsschüttung, evtl. mit lastverteilender fermacell® Gipsfaser-Platte
- · fermacell™ Gebundene Schüttung
- · fermacell™ Gebundene Schüttung T


Erfüllt die Anforderungen nach EnEV.

8.3.2 Rechenbeispiel für Betondecke mit fermacell® Dachboden-Dämmelement N+F (WLG 031), Dicke 130 mm


	Dicke	Wärmeleitfähigkeit λ	Wärmedurchlasswiderstand R
	(m)	(W/mK)	(m²K/W)
	Innenseite		0,10 (Wärmeübergangswiderstand $R_{\rm si}$)
Putz	0,01	0,87	0,01
Beton	0,14	2,10	0,07
Hartschaum	0,12	0,031	3,87
fermacell® Gipsfaser-Platte	0,01	0,32	0,03
	Außenseite		0,04 (Wärmeübergangswiderstand R _{se})
	Wärmedurchla	sswiderstand der Decke	4,12
	Wärmedurchga	angskoeffizient U-Wert	0,24 (Watt/m ² K)

Der Wärmeverlust der Decke beträgt nur noch ca. 20 % gegenüber der Ausgangssituation

U-Werte [W/m²K] der mit fermacell® Dachboden-Dämmelementen N+F WLG 031 bzw. 035 gedämmten Betondecke



U-Werte der fermacell® Dachboden-Dämmelemente N+F WLG 031 bzw. WLG 035 zur Berechnung beliebiger Rohdecken






Verlegung 1. Reihe:

- Verlegung von rechts nach links im schleppenden Verband
- Für die 1. Verlegereihe die überstehende Feder wandseitig abgesägen



- · Einfaches Zusammenfügen der Elemente dank praktischer Nut- und Federverbindung
- Ohne zusatzliche Verklebungen und Verschraubungen



- Endstück mit Fuchsschwanz auf passende Länge schneiden
- Mit dem Reststück kann in der zweiten Reihe die Verlegung fortgesetzt werden.



- \cdot weitere Verlegung im schleppenden Verband.
- Fugenversatz: min. 200 mm (Kreuzfugen sind nicht zulassig)



Offene Rand- und Anschlussfugen sind zu schließen, z.B. mit Montageschaum



 Für eine spätere Nutzung als Wohnraum wird eine Lage fermacell® Gipsfaser-Platten auf den Dachboden-Dämmelementen* verklebt und verschraubt (aktuelle Verlegehinweise beachten)

^{*} gilt nur für Elemente mit Dämmstoff der Druckfestigkeit EPS 035 DE0 150 kPa

09 Bauphysik

9.1 Brandschutz für Estrich-Aufbauten

fermacell® Estrich-Elemente sowie fermacell® Powerpanel TE Estrich-Elemente ermöglichen die Verbesserung der brandschutztechnischen Klassifizierung von Rohdeckenaufbauten der unterschiedlichsten Deckentypen. Klassifizierungen von F 30 bis F 90 sind bereits durch den Einsatz eines einzigen fermacell® Gipsfaser Estrich-Elementes bzw. eines schlanken Systemaufbau des fermacell® Power-

panel TE Estrich-Elementes auf den entsprechenden Rohdeckentypen realisierbar.

Durch die Kombinationsmöglichkeiten mit ergänzenden Materialien, z.B. der fermacell™ Ausgleichsschüttung oder einer zusätzlichen Lage fermacell® Gipsfaser-Platten kann der Brandschutz wesentlich verbessert werden.

Nachweise:

fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente P-3981/9177-MPA BS in Verbindung mit GS 3.2/15-062-2 fermacell® Powerpanel TE Estrich-Element P-3282/706/07-MPA BS

		—	<u> </u>	Holz	faser	Mineralwolle	Polys	styrol	
fermacell® Estrich-Element		2 E 11		2 E 31		2 E 32	2 E 13		
Aufbau			2×10 mm 2×10 mm Gipsfaser-Platte Gipsfaser-Platte +10 mm Holzfaser		r-Platte	2×10 mm Gipsfaser-Platte +10 mm Mineralwolle	Platte + 20	2×10 mm Gipsfaser- Platte + 20 mm Polystyrol-Hartschaum	
Anwendungsbereich		1+2 (2)	1+2+3 [1]	1+2+3	1+2+3+4 [1]	1	1+2	1+2+3 [1]]	
zul. Einzellast		2,0 kN (2)	3,0 kN ⁽¹⁾	3,0 kN	4,0 kN	1,0 kN	2,0 kN	3,0 kN ⁽¹⁾	
Brandschutz ohne weitere Schichten		F 60		F 90** (F	60)	F 90** (F 60)	F 60	F 60	
Ausführungsvarianten für ergänze	ende Schichte	n*							
fermacell®	oberhalb	F 90** (F	60)	F 120		F 120	F 90** (F	60)	
Gipsfaser-Platte ≥ 10 mm	unterhalb	F 60		F 120		F 120	F 60		
fermacell™ Ausgleichsschüttung	≥ 20 mm	F 60		F 60		F 60	F 60		
	≥30 mm	F 90		F 90		F 90	F 90		
	≽60 mm	F 120		F 120		F 120	F 120		
fermacell™ Gebundene Schüttung/	≽40 mm	F 90		F 90		F 90	F 90		
Schuttung/ Gebundene Schüttung T	≥60 mm	F 120		F 120		F 120	F 120		
fermacell™ Estrichwabe mit Wabenschüttung	≥30 mm	F 120	F 120			F 120	F 120		
Rockwool Floorrock HP	≥20 mm	_		_		_	_		

Die Erhöhung der zul. Einzellast erfolgt durch die Verklebung und Fixierung einer zus. "3. Lage" mit 10 mm dicken fermacell® Gipsfaser-Platten auf den Estrich-Elementen. Die detaillierte Ausführung ist der entsprechenden Verarbeitungsanleitung zu entnehmen.

Werden die unkaschierten fermacell® Estrich-Elemente direkt auf tragfähigem Untergrund eingesetzt, erhöht sich beim 2 E 11 die zul. Einzellast auf 3,0 kN und beim 2 E 22 auf 4,0 kN. Der Anwendungsbereich erweitert sich dementsprechend auf den Bereich 3 beim 2 E 11 und den Bereich 4 beim 2 E 22.

^{*)} Die Gesamtklassfizierung in Abhängigkeit der Baustoffklassenzuordnung i.V.m. den Rohdecken und der zugehörigen Kurzbezeichnung (Bsp. F90-A, F90-B, F90-AB) ist den Verwendbarkeitsnachweisen zu entnehmen

^{**)} Rohdeckentyp Variante 1

^{***} Klassifizierung gilt für Massivdecken, Stahlträgerdeckenkonstruktionen und Trapezblechdeckenkonstruktion

Brandschutztechnische Verbesserung von Rohdeckentypen*

Massivdecken	Holzbalkendecken	Holzbalkendecken	Stahltrapezprofile	Stahlträgerdecken
	mit oberer Beplankung	mit tragfähigem, niveaugleichem Einschub		
Massivdecke Mindestdeckendicke -F 60: 80 mm -F 90: 100 mm	Hobeldielen (d≥27 mm), Spar	:/Holzwerkstoff - Möglichkeiten pplatten (r > 600 kg/m³, d > 22 mr n³, d > 24 mm) jeweils mit Nut- u	n), OSB-Platten (r≥550 kg/m³, d	I > 22 mm),
-F 120: 120 mm	Hobeldielen (d≥21 mm/24 mn	r/Holzwerkstoff - Möglichkeiten n**), Spanplatten (r>600kg/m³ ≥18mm), Sperrholzplatten (r>! rbindung	, d≥16 mm/18 mm**)	

^{*} Die Rohdecken einschließlich ihrer tragenden und aussteifenden Bestandteile sind in Abhängigkeit der aufzunehmenden Flächenlasten für den Gebrauchszustand zu dimensionieren.

** Nur bei Holzbalkendecken mit tragfähigem, niveaugleichem Einschub

Polysty		0.5.00		Holzfa	aser	Mineralwolle	Mineralwolle		=
Platte+30	Gipsfaser- mm -Hartschaum	2 E 22 2×12,5 mn Gipsfaser-		2 E 33 2×12,5 m Gipsfaser +10 mm F	-Platte	2 × 12,5 mm Gipsfaser-Platte + 10 mm Mineralwolle	2 E 35 2×12,5 mm Gipsfaser-Platte +20 mm Mineralwolle	Powerpa 2×12,5 m Powerpa	
1+2	1+2+3 [1]	1+2+3 [2]	1+2+3+4 [1]	1+2+3	1+2+3+4 [1]	1	1	3	1
2,0 kN	3,0 kN ⁽¹⁾	3,0 kN ⁽²⁾	4,0 kN ⁽¹⁾	3,0 kN	4,0 kN	1,0 kN	1,0 kN	3,0 kN	1,0 kN
F 60		F 60		F 90		F 90	F 90	F 30	-
F 90** (F 6	50)	F 90		F 120		F 120	F 120	-	_
F 60		F 90** (F 6	0)	F 120		F 120	F 120	-	_
F 60		F 60		F 90		F 90	F 90	-	-
F 90		F 90		F 90		F 90	F 90	-	-
F 120		F 120		F 120		F 120	F 120	-	-
F 90		F 90		F 90		F 90	F 90	-	_
F 120		F 120		F 120		F 120	F 120	-	_
F 120		F 120		F 120		F 120	F 120	-	-
-		-		-		-	-	-	F 90

9.2 Schallschutz für fermacell™ Bodensystem-Aufbauten

Die aufgeführten Aufbauten sind als Grundlage für die Entscheidung gedacht, welcher Trockenbodenaufbau verwendet werden soll. Es wurden dabei nicht alle möglichen Kombinationen geprüft.

Bei Umbauten stellen bereits vorhandene Decken sowie mit Schüttung gefüllte Zwischenböden den Bauphysiker u.U. vor Probleme: Wie soll eine Schilfrohrdecke in Kombination mit neu erstellten Zwischenböden bewertet werden? Wie wirkt sich eine vorhandene Beschwerung im Einschub aus?

Um diese Lücke zu schließen, wurden ebenfalls entsprechende "Bestandsdecken" mit "alten" Schilfrohrdecken und Hohlraumfüllung oberhalb des Einschubs geprüft.

Sämtliche Aufbauten wurden im Labor gemäß den aktuellen in Europa geltenden Normen gemessen und können nicht unbewertet auf die entsprechende Baustellensituation übertragen werden. Es ist zudem zu prüfen, ob die vorgesehenen Materialien dem vorhandenen Anwendungsbereich entsprechen.

Haftungsansprüche gegenüber James Hardie Europe lassen sich aus dieser Broschüre nicht ableiten.

Kennzeichnende schalltechnische Größen

Die Schalldämmung von Bauteilen wird entsprechend der DIN EN ISO 140 gemessen. Dabei liegen i.d.R. 16 Messwerte von Terzbändern vor. Um mit diesen Werten einfacher arbeiten zu können, wurde ein Bewertungsverfahren nach der DIN EN ISO 717 eingeführt, welches die 16 Messwerte zu einer Einzahlangabe zusammenfasst. D.h. im Folgenden wird i.d.R. von Einzahlangaben gesprochen.

Größen für Anforderungen an die Luft- und Trittschalldämmung entsprechend DIN 4109-01:2016-07, Schallschutz im Hochbau – Mindestanforderungen : R'w: bewertetes Bau-Schalldämm-Maß, mit Hilfe einer Bezugskurve ermittelte Einzahlangabe zur Kennzeichnung der Luftschalldämmung von Bauteilen, ausgehend von Spektren in Terzbändern, bei denen die Schallübertragung über das trennende und die flankierenden Bauteile sowie gegebenenfalls über Nebenwege ermittelt wird.

 $\mathbf{L'}_{\mathrm{n,w}}$: bewerteter Normtrittschallpegel im Bau in dB

Des Weiteren werden Kenngrößen von Bedeutung sein, wenn es um den Nachweis von Bauteilen bzw. um die Beurteilung von Messwerten geht.

Kenngrößen für unsere Unterlage sind $L_{n,w}$ R_{ω} und ΔL_{ω} .

Anforderungen

Die Definition der Schallschutzanforderungen für ein Bauvorhaben werden in Deutschland bauaufsichtlich durch die DIN 4109-01:2016-07 geregelt. Hier sind für die jeweiligen Bereiche Mindestanforderungen genannt, welche baurechtlich verbindlich

sind. Zivilrechtlich wird in der Regel allerdings eine andere Bauweise geschuldet, welche entweder zuvor hinsichtlich des zu erwartenden Schallschutzniveaus schriftlich klar vereinbart wurde oder mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen muss. Entsprechende Urteile der aktuellen Rechtsprechung z.B. vom BGH (Bundesgerichtshof) sind zu beachten.

Für eine individuelle Regelung der Schallschutzniveaus stehen die VDI Richtlinie 4100 als Ausgabe 2007 oder 2012 "Schallschutz von Wohnungen" zur Verfügung. Diese Werte sind im Bauvertrag privatrechtlich zu vereinbaren.

Eine Übersicht über die Anwendungsbereiche finden Sie auf Seite 15 dieser Broschüre.

Um einen Überblick über die baurechtlichen Mindestanforderungen im Schallschutz zu geben werden diese im Folgenden auszugsweise dargestellt:

Luft- und Trittschalldämmung zum Schutz gegen Schallübertragung aus einem fremden Wohn- oder Arbeitsbereich

Bauteile	Mindestanforderungen DIN 4109-1					
	erf. R′ _w [dB]	erf. L′ _{n, w} [dB]				
Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude und gemischt genutzte Gebäude						
Wohnungstrenndecken	54	50				
Decken unter Bädern/WCs	54	53				
Wohnungstrennwände	53	-				
Hotels und Beherbergungsstätten						
Decken einschl. unter Fluren und Bädern/WCs	54	53				
Wände zwischen: Übernachtungsräumen, Fluren und Übernachtungsräumen	47	-				
Schulen und vergleichbare Einrichtungen						
Decken zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen	55	53				
Wände zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen	47	-				

In Anlehnung an DIN 4109 -1 07/16 Tab. 1 bis 6

Luftschalldämmung zum Schutz gegen Schallübertragung zwischen Einfamilienhäusern – Haustrennwände

Bauteile	Mindestanforde	ungen DIN 4109-1
	erf. R'_w [dB]	erf. L´ _{n, w} [dB]
Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhäuser		
Haustrennwände zu Aufenthaltsräumen, die im untersten Geschoss (erdberührt oder nicht) eines Gebäudes gelegen sind	59	-
Haustrennwände zu Aufenthaltsräumen, unter denen min- destens 1 Geschoss (erdberührt oder nicht) des Gebäudes vorhanden ist	62	-

In Anlehnung an DIN 4109 -1 07/16 Tab. 3

Rohdeckenarten

Rohdeckenarten				
	Aufbau	Schallschutz		Seite
		Trittschall L _{n, w}	Luftschall R _w	
		dB	dB	
TV	Sichtbare Holzbalkendecke 22 mm Holzwerkstoffplatte 220 mm Balken	90	28	70
	Geschlossene Holzbalkendecke, Unterdecke auf Lattung 22 mm Holzwerkstoffplatte 220 mm Balken 50 mm Hohlraumdämmung 30 mm Lattung, e=333 mm 10 mm fermacell® Gipsfaser-Platte	78	42	72
	Geschlossene Holzbalkendecke, Unterdecke federnd abgehängt 22 mm Holzwerkstoffplatte 220 mm Balken 50 mm Hohlraumdämmung 30 mm Protektor TPS, e=333 mm 10 mm fermacell® Gipsfaser-Platte	62	55	74
	Geschlossene Holzbalkendecke, Einschub nicht tragend 24 mm Dielen 220 mm Balken Einschub 80 kg/m² Rohrputz 28 kg/m²	62	49	76
	Geschlossene Holzbalkendecke, Einschub tragend 220 mm Balken Einschub 80 kg/m² mit fermacell™ Gebundene Schüttung/Gebundene Schüttung T aufgefüllt Rohrputz 28 kg/m²	-	-	78
	Geschlossene Holzbalkendecke, Einschub tragend 220 mm Balken 110 mm fermacell™ Gebundene Schüttung/Gebundene Schüttung T Rohrputz 28 kg/m²	-	-	79
NON AND ADDRESS OF THE PARTY OF	Massivholzdecke 140 mm Brettsperrholzdecke	85	39	80
	Massivholzdecke 140 mm Brettsperrholzdecke 27 mm Protektor Hut-Federschiene 60–27	-	-	81
	Massivdecke 400 kg/m² 160 mm Stahlbetondecke	-	-	82



Sichtbare Holzbalkendecke

Systemzeichnung	Aufbau	Aufbau-	Schallschutz		Anwendungs-
		höhe	Trittschall $L_{n, w}$	Luftschall $R_{_{\rm w}}$	bereiche
		mm	dB	dB	
45	2 E 35 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten +20 mm Mineralwolle) auf 60 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	105	53	65	1
30	2 E 32 [2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10mm Mineralwolle] auf 60mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	90	55	63	1
25 20 20	2 E 22 [2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten] auf 20mm Steico Therm auf 60mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	105	56	65	1
45	2 E 35 [2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten +20 mm Mineralwolle] auf 30 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	75	58	61	1
30	2 E 31 {2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10mm Holzfaser) auf 60mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	90	61	61	3
30	2 E 31 {2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10mm Holzfaser} auf 30mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	60	63	58	3
30	2 E 32 (2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10mm Mineralwolle) auf 60mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	90	64	55	1
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	2 E 31 (2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10mm Holzfaser) auf 100mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	130	67	50	1

Systemzeichnung	Aufbau	Aufbau-	Schallschutz		Anwendungs-
		höhe	Trittschall L _{n, w}	Luftschall $R_{_{\rm w}}$	bereiche
		mm	dB	dB	
25 ///////////////30 20	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 30mm EPS Fußbodenheizung auf 10mm fermacell® Gipsfaser-Platte auf 20mm Floorrock GP	85	71	47	1
30	2 E 32 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Mineralwolle) auf 20 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	50	71	47	1
30 \$2\$\$\$\$\$ 20	2 E 31 {2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Holzfaser} auf 20 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	50	72	47	3
45	2 E 35 (2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +20 mm Mineralwolle)	45	76	46	1
30	2 E 32 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Mineralwolle)	30	77	42	1
30	2 E 31 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Holzfaser)	30	81	43	3



Geschlossene Holzbalkendecke, Unterdecke auf Lattung

Systemzeichnung	Aufbau	Aufbau-	Schallschutz		Anwendungs-
		höhe	Trittschall L _{n, w}	Luftschall $R_{_{\rm w}}$	bereiche
		mm	dB	dB	
45	2 E 35 [2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten +20 mm Mineralwolle] auf 60 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	105	57	62	1
30 60	2 E 31 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Holzfaser) auf 60 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	90	61	59	3
45	2 E 35 [2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten + 20 mm Mineralwolle] auf 30 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	75	61	59	1
25 20 20 4 60	2 E 22 [2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten] auf 20 mm Steico Therm auf 60 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	105	62	60	1
30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2 E 32 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten + 10 mm Mineralwolle) auf 60 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	90	63	56	1
30	2 E 31 [2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Holzfaser] auf 30 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	60	63	56	3
30 \$455555555555 \$455555555555 \$4555555555	2 E 31 (2 × 10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten + 10 mm Holzfaser) auf 100 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	130	64	55	1
45 45 20 20	2 E 35 (2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +20 mm Mineralwolle) auf 20 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	65	66	54	1

Systemzeichnung	Aufbau	Aufbau-	Schallschutz		Anwendungs-
		höhe	Trittschall L _{n, w}	Luftschall R _w	bereiche
		mm	dB	dB	
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 100mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	125	66	54	1
45 101 201	2 E 35 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten +20mm Mineralwolle) auf 10mm fermacell® Gipsfaser-Platte auf 20mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	75	66	53	1
25 ////////30 xxxxxxxxxxx20	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 30mm EPS Fußbodenheizung auf 10mm fermacell® Gipsfaser-Platte auf 20mm Floorrock GP	85	66	52	1
30	2 E 31 {2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10mm Holzfaser} auf 60mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	90	67	54	3
30	2 E 31 [2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Holzfaser) auf 100 mm fermacell™ Gebundene Schüttung/ Gebundene Schüttung T	130	67	52	3
25	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 60mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	85	68	54	3
25	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 40mm Steico Base	65	68	53	2
25 100	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 100mm fermacell™ Gebundene Schüttung/ Gebundene Schüttung T	125	68	52	3
30 30 20	2 E 32 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Mineralwolle) auf 20 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	50	68	50	1
45	2 E 35 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten +20 mm Mineralwolle)	45	69	51	1
30 20 20 20	2 E 31 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Holzfaser) mit 20 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	50	69	51	3
25 ////////////////////////////////////	2 E 22 (2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten) mit 30 mm EPS Fußbodenheizung	55	70	51	1
30 40	2 E 31 [2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Holzfaser) mit 40 mm fermacell™ Gebundene Schüttung/ Gebundene Schüttung T	70	70	49	3
25 20 20	2 E 22 (2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten) mit 20 mm Ausgleichsschüttung	45	71	52	3
30	2 E 32 (2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10mm Mineralwolle)	30	71	47	1
30	2 E 31 (2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10mm Holzfaser)	30	72	48	3



Geschlossene Holzbalkendecke, Unterdecke federnd abgehängt

Systemzeichnung	Aufbau	Aufbau-	Schallschutz		Anwendungs-
		höhe	Trittschall $L_{n, w}$	Luftschall $R_{_{\rm w}}$	bereiche
		mm	dB	dB	
45	2 E 35 {2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten +20 mm Mineralwolle] auf 60 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	105	37	77	1
30	2 E 32 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten + 10 mm Mineralwolle) auf 60 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	90	38	77	1
25 20 60	2 E 22 [2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten] auf 20 mm Steico Therm auf 60 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	105	39	78	1
30	2 E 31 [2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten + 10 mm Holzfaser] auf 60 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	90	39	77	3
45	2 E 35 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten +20 mm Mineralwolle) auf 30 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	75	41	74	1
30	2 E 31 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Holzfaser) auf 30 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	60	42	73	3
25 /////////30 10 20	2 E 22 [2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten] auf 30mm EPS Fußbodenheizung auf 10mm fermacell® Gipsfaser-Platte auf 20mm Floorrock GP	85	50	66	1
30 20 20	2 E 31 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Holzfaser) mit 20 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	50	50	65	3

Systemzeichnung	Aufbau	Aufbau-	Schallschutz		Anwendungs-
		höhe	Trittschall $L_{n, w}$	Luftschall \mathbf{R}_{w}	bereiche
		mm	dB	dB	
30	2 E 31 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Holzfaser)	30	53	63	3
45	2 E 35 [2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +20 mm Mineralwolle]	45	54	65	1
30	2 E 32 [2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Mineralwolle]	30	54	62	1



Geschlossene Holzbalkendecke, Einschub nicht tragend

Systemzeichnung	Aufbau	Aufbau-	Schallschutz		Anwendungs-
		höhe	Trittschall L _{n, w}	Luftschall $R_{_{\rm w}}$	bereiche
		mm	dB	dB	
45	2 E 35 {2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten +20mm Mineralwolle} auf 60mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	105	41	75	1
30	2 E 32 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Mineralwolle) auf 60 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	90	41	73	1
30	2 E 31 (2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten + 10 mm Holzfaser) auf 60mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	90	42	75	3
25 20 40	2 E 22 [2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten] auf 20mm Steico Therm auf 60mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	105	43	75	1
30	2 E 31 (2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10mm Holzfaser) auf 30mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	60	44	72	3
30	2 E 32 (2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10mm Mineralwolle} auf 60mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	90	46	69	1
25 ////////30 ½0	2 E 22 [2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten] auf 30mm EPS Fußbodenheizung auf 10mm fermacell® Gipsfaser-Platte auf 20mm Floorrock GP	85	46	68	1
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	2 E 31 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Holzfaser) auf 60 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	90	47	67	3

Systemzeichnung	Aufbau	Aufbau-	Schallschutz		Anwendungs-
		höhe	Trittschall L _{n, w}	Luftschall $R_{_{\rm w}}$	bereiche
		mm	dB	dB	
30	2 E 31 (2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10mm Holzfaser) auf 100mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	130	48	68	1
45	2 E 35 (2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +20 mm Mineralwolle)	45	48	68	1
30 \$25 \$25 \$25 \$20	2 E 31 (2 × 10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten + 10 mm Holzfaser) mit 20 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	50	49	66	3
25	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 40mm Steico Base	65	50	69	2
30 40	2 E 31 [2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10mm Holzfaser] mit 40mm fermacell™ Gebundene Schüttung/ Gebundene Schüttung T	70	51	66	3
30	2 E 32 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Mineralwolle)	30	51	65	1
30	2 E 31 (2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10mm Holzfaser) auf 100mm fermacell™ Gebundene Schüttung/ Gebundene Schüttung T	130	52	68	3
30	2 E 31 (2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10mm Holzfaser)	30	52	65	3



Geschlossene Holzbalkendecke, Einschub tragend

Systemzeichnung	Aufbau	Aufbau-	Schallschutz		Anwendungs-
		höhe	Trittschall $L_{n, w}$	Luftschall $R_{_{\rm w}}$	bereiche
		mm	dB	dB	
30 30 20	2 E 31 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten + 10 mm Holzfaser) mit 20 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	50	47	68	3
30	2 E 31 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Holzfaser)	30	47	71	3



Geschlossene Holzbalkendecke, Einschub tragend

Systemzeichnung	Aufbau	Aufbau-	Schallschutz		Anwendungs-
		höhe	Trittschall $L_{n, w}$	Luftschall $R_{_{\rm w}}$	bereiche
		mm	dB	dB	
30 20	2 E 31 (2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10mm Holzfaser) mit 20mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	50	54	65	3
30	2 E 31 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten + 10 mm Holzfaser)	30	57	63	3



Massivholzdecke

Systemzeichnung	Aufbau	Aufbau-	Schallschutz		Anwendungs-
		höhe	Trittschall L _{n, w}	Luftschall $R_{_{\rm w}}$	bereiche
			(C _{1,100-2500} C _{1,50-2500})	(C ₁₀₀₋₃₁₅₀ C _{t r,100-3150}	
				C _{50-3 150} C _{t r,50-2 500})	
		mm	dB	dB	
25 30 20 60 30	2 E 22 (2 × 12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 30 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem auf 20 mm Floorrock GP auf 60 mm EPS 150 kPa auf 30 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	305	46,0 (+2 +8)	67,8 [-4 -12 -9 -21]	1
25 30 80 30	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 30 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem auf 80 mm Schneider 140 kPa auf 30 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	305	48,4 (+1 +5)	68,3 [-4]-11 -9]-22]	1
45 30 30	2 E 35 [2 × 12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +20 mm Mineralwolle] auf 2 × 30 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	245	50,2 (+0 +3)	66,9 [-3 -10 -8 -20]	1
45	2 E 35 (2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +20 mm Mineralwolle) auf 30 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	215	51,8 (+1 +4)	64,2 (-4 -11 -9 -20)	1
45 20 30	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 20 mm Steico Therm sd auf 30 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	215	53,6 (+1 +3)	64,1 (-4 -11 -9 -20]	1



Massivholzdecke

Systemzeichnung	Aufbau	Aufbau- höhe	Schallschutz	Lutterhall D	Anwendungs-
		none	Trittschall L _{n, w} (C _{l,100-2500} C _{l,50-2500})	Luftschall R _w (C ₁₀₀₋₃₁₅₀ C _{tr,100-3150} C ₅₀₋₃₁₅₀ C _{tr,50-2500})	bereiche
		mm	dB	dB	
45 30 30 30 Brettsperr- holzdecke 27 27 28 28	2 E 35 {2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten +20 mm Mineralwolle} auf 2×30 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem mit 140 mm CLT mit 27 mm Federschiene + Mineralwolle auf 3×12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten	309,5	38,7 [+2 +21]	75,8 (-7 -16 -22 -35)	1
45 30 30 Brettsperr- holzdecke 27 27 28	2 E 35 {2 × 12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten + 20 mm Mineralwolle} auf 2 × 30 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem mit 140 mm CLT mit 27 mm Federschiene + Mineralwolle auf 2 × 12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten	297	41,3 (+2 +18)	74.2 [-9 -18 -21 -34]	1
45 30 30 30 Brettsperr- holzdecke 140	2 E 35 {2 × 12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten + 20 mm Mineralwolle} auf 2 × 30 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem mit 140 mm CLT mit 27 mm Federschiene + Mineralwolle auf 1 × 12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platte	284,5	50,0 (+4 +10)*	74,2 (-9 -18 -21 -34 *	1

^{*}interne Prüfung und Ermittlung



Massivdecke*

Systemzeichnung	Aufbau	Aufbau-	Schallschutz	Anwendungs-
		höhe	Trittschallverbesserung Δ L $_{_{\rm w}}$	bereiche
		mm	dB	
45	2 E 35 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten +20mm Mineralwolle) auf 20mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	65	31	1
30 30 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	2 E 32 [2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Mineralwolle] auf 60 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	90	31	1
25 /////////30 20 20	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 30mm EPS Fußbodenheizung auf 10mm fermacell® Gipsfaser-Platte auf 20mm Floorrock GP	85	30	1
30	2 E 32 (2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10mm Mineralwolle) auf 20mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	50	29	1
25	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 160 mm Mineralwolle Heralan TPD 160	185	29	1
30	2 E 31 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Holzfaser) auf 100 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	130	27	1
45	2 E 35 [2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten + 20 mm Mineralwolle]	45	27	1
25	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 100 mm Mineralwolle Heralan TPD 100	125	27	1

^{*} Massivdecke nach DIN 4109-32:2016-07, Tabelle 5

Systemzeichnung	Aufbau	Aufbau- höhe	Schallschutz Trittschallverbesserung Δ L_,	Anwendungs-
		mm	dB	bereiche
25 25 21 21 22 20	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 22/21mm Holzfaser Pavatex Pavapor auf 20mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	66	27	1
25 40	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 40mm Holzfaser Steico Base	65	26	2
30 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	2 E 31 {2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten + 10mm Holzfaser} auf 60mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	90	25	3
30	2 E 31 [2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Holzfaser] auf 100 mm fermacell™ Gebundene Schüttung/ Gebundene Schüttung T	130	25	3
30 \$2\$\$\$2\$\$%\$\$\$, 20	2 E 31 (2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platten + 10 mm Holzfaser) auf 20mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	50	24	3
30	2 E 31 [2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Holzfaser] auf 40 mm fermacell™ Gebundene Schüttung/ Gebundene Schüttung T	70	24	3
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	2 E 22 [2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten] auf 100 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	125	24	1
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 60mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	85	22	3
2 <u>5</u> 40	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 40mm fermacell™ Gebundene Schüttung/ Gebundene Schüttung T	65	22	3
25 16	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 17/16mm Holzfaser Pavatex Pavapor	41	22	1
30	2 E 32 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Mineralwolle)	30	22	1
30	2 E 31 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten +10 mm Holzfaser)	30	21	3
25 30 20 20	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) mit 20 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	45	20	3
25	2 E 22 (2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platten) mit 30 mm EPS Fußbodenheizung	55	20	1
20	2 E 14 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten) +30 mm EPS Polystyrol-Hartschaum	50	19	2
20 20 20 20	2 E 11 (2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten) auf 20 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	40	18	2

9.3 Schallschutz für Powerpanel TE Estrich-Aufbauten

9.3.1 Schalldämmung von Holzbalkendecken

		Rohdeck	e	fermacel	l® Powerpane	l TE			
Aufbau				25 mm fei Powerpar		25 mm fer Powerpan		25 mm fer Powerpan	
Systemzeichnung	Systemzeichnung			********	0.25		2025	30 2 1/25	
Aufbau unter dem Estrich-Element				10 mm Holzfaser Steico Base		20 mm Mineralwolle*		22/21 mm Holzfaser Pavatex Pavapor 30 mm fermacell™ Waben-Dämmsystem	
Anwendungsbereich gemäß Kapitel 2.1				1+2+3	1+2+3		1		
		R _w (dB)	L _{n,w} (dB)	R _w (dB)	L _{n,w} (dB)	R _w (dB)	L _{n,w} (dB)	R _w (dB)	L _{n,w} (dB)
	geschlossene Holzbalkendecke mit Lattung 22 mm Holzwerkstoffplatte 200 mm Balken 50 mm Mineralwolle 30 mm Lattung 10 mm fermacell® Gipsfaser-Platte	43	74	46	70	48	67	51 Wert durch Inter- polation ermittelt	63 Wert durch Inter- polation ermittelt
	geschlossene Holzbalkendecke mit TPS-System 22 mm Holzwerkstoffplatte 200 mm Balken 50 mm Mineralwolle 30 mm Protektor TPS-System 10 mm fermacell® Gipsfaser-Platte	55	64	60	54	60	53	62	44

^{*} Fabrikat der Mineralwolle: AKUSTIC EP3 von Isover oder Floorrock GP von Rockwool.

9.3.2 Trittschallverbesserung auf Massivdecken*

	fermacell® Powerpane	LTE		
Aufbau		25 mm fermacell® Powerpanel TE	25 mm fermacell® Powerpanel TE	25 mm fermacell® Powerpanel TE
Systemzeichnung	10.25	130 Z3 Z	202020202000 2020202020000000000000000	XXXXXX
Aufbau unter dem Estrich-Element	10 mm Holzfaser Steico Base	20 mm Mineralwolle**	22/21 mm Holzfaser Pavatex Pavapor 20 mm fermacell™ Ausgleichsschüttung	20 mm Polystyrol- Hartschaum EPS DEO 100 kPa
Anwendungsbereich gemäß Kapitel 2.1	1+2+3	1	1	1+2
	Δ L _w (dB)	ΔL _w (dB)	ΔL _w (dB)	ΔL _w (dB)
Massivdecke	18	27	26	18

^{*} Massivdecke nach DIN 4109-32:2016-07, Tabelle 5
** Fabrikat der Mineralwolle: AKUSTIC EP3 von Isover oder Floorrock GP von Rockwool.

9.4 Prüf- und Zulassungsbescheide

Für Konstruktionen mit fermacell® Gipsfaser Estrich-Elementen liegen eine Vielzahl von Prüfzeugnissen, Zulassungsbescheiden, Gutachten und vergleichbaren Unterlagen vor.

- fermacell Bodensysteme verfügen über die Europäisch Technische Bewertung ETA-18/0723, alle fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente sind CE-gekennzeichnet
- fermacell® Gipsfaser-Platten sind als nichtbrennbar, Klasse A2-s1 d0 nach EN 13501-1 eingestuft.

Die brandschutztechnische Klassifizierung der fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente in Verbindung mit verschiedenen Rohdecken in die Feuerwiderstandsklassen F 30 bis F 120 erfolgt aufgrund des Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses P-3981/9177 der Amtlichen Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig in Verbindung mit GS 3.2/15-062-2.

Für den Schallschutz (Luftschall und Trittschall) wurden verschiedene Aufbauten sowohl für Massiv- als auch für Holzbalkendecken geprüft. Schallschutzprüfungen wurden unter anderem an der Materialprüfanstalt für das Bauwesen in Braunschweig und dem ift in Rosenheim durchgeführt.



10 Material und Zubehör

10.1 Zubehör fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente

	Menge	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	Karton/	Verbrauch
			Nummer	40 0 7548	Karton	Palette	
Estrich-Kleber							
	1 kg INSTITUT INSTITUT INSTED PRODUCT DO 00084 - 13/291 - 001	Flasche Für die sichere Verklebung der fermacell® Estrich-Ele- mente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Empfohlen für den gewerblichen Verwender	79022	00167 0	18	24	Stufenfalz: ca. 40-50 g/m² (ca. 20-25 m² je Flasche) 3. Lage: ca. 130-150 g/m² (ca. 7 m² je Flasche)
	Menge	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	Karton/	Verbrauch
			Nummer	40 0 7548	Karton	Palette	
Estrich-Kleber gree	nline						
	1 kg INSTITUT IISTO PRODUCT IIS 6899 - 13391 - 697	Flasche Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der fermacell® Estrich-Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang	79225	01440 3	18	24	Stufenfalz: ca. 80–100 g/m² (ca. 10-12 m² je Flasche) 3. Lage: ca. 350–400 g/m² (ca. 2,5 m² je Flasche)
	Abmessung	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/		Verbrauch/m²
			Nummer	40 0 7548	Palette		für 3. Lage
Gipsfaser-Platten							
\	1500×1000 ×10 mm	Zur Erstellung der 3. Lage	70101	00385 8	75		0,66 Platten
	Abmessung	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	Pakete/	Verbrauch/m ²
			Nummer	40 0 7548	Paket	Karton	Fußboden
Schnellbauschraub	en						
	3,9×19 mm	Für fermacell® Estrich-	79010	00159 5	1000	10	
	J,7 × 17 IIIII	Elemente in 20 mm	79020	00165 6	250 + Bit	40	15 Stück/m²
THE REAL PROPERTY.	3,9 × 22 mm	Für fermacell® Estrich-	79013	00162 5	1000	10	13 Stuck/III
100	5,7 ^ 22111111	Elemente ≥ 25 mm	79024	00169 4	250 + Bit	40	

	Menge	Beschreibung	Artikel-	EAN	Sack/	Verbrauch
			Nummer	40 0 7548	Palette	
Fugenspachtel						
	5 kg	Zum Abspachteln der fermacell® Estrich-Elemente	79001	00153 3	144	
	20 kg	INSTITUT RESED PRODUCT D 9007-13781-902	79003	00544 9	48	Ca. 0,2 kg/m²

	Abmessung	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	Verbrauch			
			Nummer	40 0 7548	Karton				
Randdämmstreifen MF									
11	1 000 × 100 × 10 mm	Für die Schallentkoppelung von Trockenestrichen zu angrenzenden Bauteilen.	79076	00543 2	30				
	1 000 × 50 × 10 mm	Hohe Druckfestigkeit und nichtbrennbar A1. Schmelzpunkt ≽ 1 000 °C	79079	00310 0	60	nach Bedarf			

10.2 Zubehör für Trittschall- und Wärmedämmung

	Menge	Beschreibung	Artikel-	EAN	Sack/	Verbrauch
			Nummer	40 0 7548	Palette	
Wabenschüttung						
	15 l (22,5 kg)	Hoch schalldämmendes, getrocknetes Spezialgranulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell™ Estrich-Wabe. Ca. 1500 kg/m³	78013	00238 7	48	2 Säcke/m² bei 30-mm-Wabe 4 Säcke/m² bei 60-mm-Wabe

	Dicke Beschreibung Artikel- EAN		EAN	Format/	Palettierung		
			Nummer	40 0 7548	mm	Stück	m²
Estrich-Wabe							
	30 mm	Wabenplatte für hoch schalldäm- mendes Waben-Dämmsystem zum	79036	00237 0	1500×1000	30	45
	60 mm	Einbringen der fermacell™ Waben- schüttung	79038	00250 9	1500×1000	15	22,5

	Menge	Beschreibung	Artikel-	EAN	Sack/	Verbrauch
			Nummer	40 0 7548	Palette	
Wärmedämmsch	üttung					
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	1001	Zur lückenlosen Wärmedämmung von Hohlräumen, z.B. in Holzbalkendecken, Dächern und Dachschrägen oder in Ständerwänden. Nichtbrennbar A1. Wärmeleitzahl λ_R : 0,050 W/mK. Ca. 85 kg/m³	78012	00638 5	20	Ca. 10 V/m ² pro 1 cm Schütthöhe

10.3 Zubehör Niveauausgleich

	Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/	Verbrauch
5			Nummer	40 0 7548	Palette	
Boden-Nivelliermas	25 kg	Selbstverlaufende Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen und glatten Flächen unter und auf fermacell® Estrich-Elementen bis 20 mm Höhe	78009	00595 1	40	Ca. 1,7 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
	Menge	Beschreibung	Artikel-	EAN	Sack/	Verbrauch
			Nummer	40 0 7548	Palette	
Ausgleichsschüttun	g					
	50 l	Getrocknetes, mineralisches und selbstver- krallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Zum Niveauausgleich bis 100 mm Schütthöhe im Wohnbereich. Ca. 400 kg/m³	78011	00151 9	30	Ca. 10 l/m² bei 10 mm Schütthöhe
	Menge	Beschreibung	Artikel-	EAN	Sack/	Verbrauch
			Nummer	40 0 7548	Palette	
Gebundene Schüttu	ng T					
	801	Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 10 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nichtbrennbar A2-s1,d0. Ca. 390 kg/m³	78015	02461 7	15	Ca. 10 l/m² pro 10 mm Schütthöhe
	Menge	Beschreibung	Artikel-	EAN	Sack/	Verbrauch
		•	Nummer	40 0 7548	Palette	1012144011
Gebundene Schüttu	ng					
	801	Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 30 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nichtbrennbar A2. Ca. 350 kg/m³	78010	00539 5	15	Ca. 10 l/m² pro 10 mm Schütthöhe
	Länge	Beschreibung	Artikel-	EAN	Rollen/	Verbrauch
			Nummer	40 0 7548	Palette	
Rieselschutzvlies						
	50 m (75 m²)	Rieselschutz unter fermacell™ Ausgleichsschüttung. Äußerst reißfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen. Breite: 1,5 m. Rolle: 75 m²	79046	00545 6	40	Ca. 1,2 m² pro 1 m² Bodenfläche

10.4 Original fermacell Werkzeug

	Menge	Beschreibung	Artikel-	EAN	Abmessung
			Nummer	40 0 7548	mm
Klebstoffabstoßer u	und Ersatzmesse	er			
	1 Stück	Spezialwerkzeug zum einfachen Abstoßen von Klebstoffresten. Abgerundete Kanten verhindern das Verkanten im Material. Langer Stiel für rückenschonendes Arbeiten	79017	00540 1	_
	3 Stück	Ersatzmesser, galvanisch verzinkt, 3 Stück/Paket	79016	01413 7	100×100 mm
	Menge	Beschreibung		Artikel-	EAN
				Nummer	40 0 7548
Abziehlehren-Set u	ınd variable Abzi	ehlehre			
1 Set Hochwertiges Abziehlehren-Set. 6-teilig, je 2 Grundschienen 2,50 m und 1,25 m, 1 Abziehlatte 2,50 m und 1 verstellbare Abziehplatte 0,77 m–1,20 m [Ersatzschiene als Zubehör auch einzeln auf Anfrage erhältlich]				79027	00222 6
	1 Stück	Abziehlehre variabel 1,50–2,50 m	79059	01481 6	

10.5 Zubehör fermacell® Powerpanel TE

	Menge	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	Karton/	Verbrauch		
			Nummer	40 0 7548	Karton	Palette			
Estrich-Kleber									
	1 kg INSTITUT TESTED PRODUCT 10 8988 - 13791 - 991	Flasche Zur Verklebung der fermacell® Powerpanel TE Elemente. Spezial-Düse zum doppelten Auftrag. Empfohlen für den gewerblichen Verwender	79022	00167 0	18	24	Stufenfalz: ca. 40–50 g/m² (ca. 20–25 m² je Flasche) 3. Lage: ca. 130–150 g/m² (ca. 7 m² je Flasche)		
	Menge	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	Karton/	Verbrauch		
			Nummer	40 0 7548	Karton	Palette			
Estrich-Kleber gre	enline								
	1 kg INSTITUT ISSED PRODUCT ID 8999-11791-997	Flasche Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der fermacell® Estrich-Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang	79225	01440 3	18	24	Stufenfalz: ca. 80–100 g/m² (ca. 10–12 m² je Flasche) 3. Lage: ca. 350–400 g/m² (ca. 2,5 m² je Flasche)		
	Abmessung	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	Pakete/	Verbrauch/m²		
			Nummer	40 0 7548	Paket	Karton	Boden		
Powerpanel TE Sch	nrauben								
	3,5 × 23 mm	Zur Verschraubung von fermacell® Powerpanel TE	79130	00542 5	500 + Bit	36	20 Stück		
	Menge	Beschreibung	Artikel-	EAN	Sack/	Verbraud	:h		
			Nummer	40 0 7548	Palette				
Powerpanel Fläche	enspachtel								
	10 kg	Zementärer Universal-Flächen-	79074	00514 2	100	Ca. 1,2 kg	ŋ/m²		
	20 kg	spachtel, für vollflächige Verspach- telung. Farbe: Grau	79075	00515 9	50	pro mm S	Schichtdicke		
	Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548	Eimer/ Palette	Verbraud	:h		
Powerpanel Feinsp	achtel								
	101	Eimer	79090	01414 4	44	Ca. 1 l/m	2		
	EC 1	Farbe: Grau Gebrauchsfertige Leicht-Spachtel- masse für den Innen- und Außen- bereich sowie zum Abspachteln der Powerpanel TE Estrich-Elemente				pro mm S	Schichtdicke		
	Abmessung	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	Verbraud	:h		
			Nummer	40 0 7548	Karton				
Randdämmstreifer	n MF								
	1000×100× 10 mm	Für die Schallentkoppelung von Trockenestrichen zu angrenzenden	79076	00543 2	30				
	1000×50× 10 mm	Bauteilen. Hohe Druckfestigkeit und nichtbrennbar A1. Schmelzpunkt > 1 000 °C	79079	00310 0	60	Nach Be	darf		
	Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548	Stück/ Karton		Verbrauch/m² für 3. Lage		
fermacell® Powerp	anel H₂0								
	1000×1250 ×12,5 mm	Die zementgebundene Platte zur Erstellung der 3. Lage auf Powerpanel TE	75052	00497 8	50	0,8 Platte	en		

10.6 Zubehör Abdichtungen

	Menge	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	Verbrauch
			Nummer	40 0 7548	Palette	
Flüssigfolie						
	5 kg	Weichmacher- und lösemittelfrei. Zur einfachen Abdichtung von senkrechten und	79071	00508 1	100	Ca. 1 200 g/m² bzw. 0,8 l/m²
- 1	20 kg	waagerechten Flächen unter Belägen im Sanitärbereich. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)	79072	00509 8	24	(bei zweimaligem Auftrag, entspricht 0,5 mm Trockenschichtdicke

	Menge	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	Verbrauch
			Nummer	40 0 7548	Palette	
Tiefengrund						
194	5 kg	Grundierung und Verfestigung von saugenden und weniger saugenden Untergründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Außen- bereich	79167	01442 7	90	Ca. 100–200 g/m² je nach Untergrund und Verdünnung

	Länge	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	Verbrauch
			Nummer	40 0 7548	Karton	
Dichtband			_			
	5 m	Die neueste alkalibeständige Generation. Mit beidseitiger Vlieskaschierung auf der gesam-	79069	00506 7	10	
lermacel	50 m	ten Bandbreite. Zur Überbrückung von Fugen und Anschlüssen. Breite: 120 mm	79070	00507 4	1	1 m/lfm. Anschlussfuge

	Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548	VPE/ Karton	Verbrauch
Dichtecken						
**	2 Stück	Innenecken: zur sicheren Abdichtung	79139	01486 1	F 0.6:" I	461.51
	2 Stück	Außenecken: zur sicheren Abdichtung	79138	01485 4	5×2 Stück	1 Stück je Ecke

	Menge	Beschreibung	Artikel-	EAN	VPE/	Verbrauch
			Nummer	40 0 7548	Karton	
Wanddichtmanschetten						
\$	2 Stück	Zum dauerhaften Abdichten von Armaturen und Rohrdurchführungen. Abmessung: 120 × 120 mm	79068	00510 4	5×2 Stück	1 Stück je Rohrdurchführung

	Menge	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	Verbrauch
			Nummer	40 0 7548	Palette	
Flexkleber						
	25 kg	Der universelle flexible Fliesenkleber für innen und außen (C2 TE S1)	79114	00546 3	42	Zahnung: 6er ca. 2,5 kg/m² 8er ca. 3,0 kg/m² 10er ca. 3,5 kg/m²

11 Materialbedarf und Montagerichtzeiten


11.1 Materialbedarfstabellen

Materialbedarf fermacell® Gipsfaser Est je m² Verlegefläche	rich-Elemente
fermacell® Gipsfaser Estrich-Elemente	ca. 1,33 Elemente
fermacell™ Estrich-Kleber alternativ:	ca. 40–50 g
fermacell™ Estrich-Kleber greenline	ca. 80–100 g
fermacell™ Schnellbauschrauben	ca. 15 Stück
Spezial-Spreizklammern (alternativ)	ca. 19 Stück
fermacell™ Fugenspachtel	ca. 0,1 kg
Boden-Nivelliermasse	ca. 1,7 kg/mm Schichtdicke
fermacell™ Ausgleichsschüttung	ca. 10 l/cm Schütthöhe
fermacell™ Gebundene Schüttung/ fermacell™ Gebundene Schüttung T	ca. 10 l/cm Schütthöhe
fermacell™ Estrich-Wabe	ca. 0,67 Elemente
fermacell™ Wabenschüttung (30 mm)	ca. 2 Sack
fermacell™ Wabenschüttung (60 mm)	ca. 4 Sack

Hinweis

Die Schnellbauschrauben dürfen die Dämmung nicht durchdringen und sich nicht auf dem Untergrund abstützen oder sich mit ihm verbinden.

Materialbedarf fermacell® Gipsfaser-Platten je m² für 3. Lage	
fermacell® Gipsfaser-Platte 1000×1500 mm	ca. 0,66 Platten
fermacell™ Estrich-Kleber alternativ: fermacell™ Estrich-Kleber greenline	ca. 130–150 g ca. 350–400 g
fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9 × 22 mm	ca. 25 Stück
(alternativ) Spezial-Spreizklammern Länge 21–22 mm; Drahtdurchmesser ≥ 1,5 mm	ca. 25 Stück



Befestigungsraster – 3. Lage Gipsfaser-Platte auf fermacell® Gipsfaser Estrich-Elementen

Materialbedarf fermacell® Powerpanel TE je m² Verlegefläche				
fermacell® Powerpanel TE	1,6 Elemente			
fermacell™ Estrich-Kleber alternativ: fermacell™ Estrich-Kleber greenline	ca. 40–50 g ca. 80–100 g			
fermacell™ Powerpanel TE Schrauben	20 Stück			
fermacell™ Powerpanel Flächenspachtel	1,2 kg/mm Schichtdicke			

Materialbedarf 3. Lage fermacell $^\circ$ Powerpanel $\rm H_2O$ je m $^\circ$ Verlegefläche	
fermacell® Powerpanel H₂0	0,8 Platten
fermacell™ Estrich-Kleber alternativ: fermacell™ Estrich-Kleber greenline	ca. 130–150 g ca. 350–400 g
fermacell™ Powerpanel TE Schrauben 3,5×23 mm	ca. 28 Stück
alternativ: Spezial-Spreizklammern	ca. 28 Stück

ferm	acell® Estrich-Element	Schrauben		alternativ: Spezial-S (siehe unten)	preizklammern	
(2×1) direk	acell® Estrich-Element 2 E 11 0 mm) t auf festen Untergrund, immend verlegt	fermacell™ Schnellbaus 3,9×19 mm Bedarf: ~15 Stück/m² Schraubenabstand: ≤20		alternativ: Spezial-Spreizklamn Bedarf:~19 Stück/m Klammerabstand:≤1	2	
(2×10	acell® Estrich-Element 2 E 11 0 mm) immend auf Dämmmaterial verlegt					
	acell® Estrich-Element 2 E 13 0 mm+20 mm Polystyrol-Hartschaum)	fermacell™ Schnellbaus	schrauben	alternativ:		
	acell® Estrich-Element 2 E 14 0 mm+30 mm Polystyrol-Hartschaum)	3,9 × 22 mm Bedarf: ~ 15 Stück/m² Schraubenabstand: ≤ 20	cm	Spezial-Spreizklamn Bedarf: ~19 Stück/m Klammerabstand: ≤1	2	
	acell® Estrich-Element 2 E 31 0 mm+10 mm Holzfaser)	- Schraubenabstand. 420		Mammer abstant. 4	is citi	
	acell® Estrich-Element 2 E 32 0 mm+10 mm Mineralwolle)					
	acell® Estrich-Element 2 E 22 2,5 mm)					
	acell® Estrich-Element 2 E 33 2,5 mm + 10 mm Holzfaser)	fermacell™ Schnellbaus 3,9×22 mm	schrauben	alternativ: Spezial-Spreizklamn	nern 21–22 mm	
	acell® Estrich-Element 2 E 34 2,5 mm + 10 mm Mineralwolle)	Bedarf: ~15 Stück/m² Schraubenabstand: ≤20 cm _		Bedarf: ~19 Stück/m² Klammerabstand: s 15 cm		
	acell® Estrich-Element 2 E 35 2,5 mm + 20 mm Mineralwolle)					
	acell® Powerpanel TE 2,5 mm Powerpanel Platte)	Powerpanel TE Schraub 3,5 × 23 mm Bedarf: ~ 20 Stück/m² Schraubenabstand: ≤ 15		alternativ: Spezial-Spreizklamn Bedarf: ~20 Stück/m Klammerabstand: ≤1	2	
Hers	teller geeigneter Spezial-Spreizklammern					
		fermacell® Estrich-Elen 2 E 11, 2 E 13, 2 E 14, 2 E 2 E 32 (Decklage 2×10 n	≣ 31,	fermacell® Estrich-E 2 E 22, 2 E 33, 2 E 34 Powerpanel TE (Dec	, 2 E 35,	
		Länge: 18–19 mm	Drahtdurchmesser: ≥ 1,5 mm	Länge: 21–22 mm	Drahtdurchmesser ≥ 1,5 mm	
		Abstand der Verbindung	smittel ≤ 15 cm			
Nr.	Hersteller	Typenbezeichnung der j	eweiligen Hersteller			
1	Schneider/Atro	114/18 CDNK HZ		114/22 CDNK HZ		
2	BeA	155/18 NK HZ CD		155/21 NK HZ CD		
3	Bostitch	BCS 4 19 CD		BCS 4 22 CD		
4	Haubold	KG 718 CDnk		KG 722 CDnk		
5	Holz-Her	G19 GALV/F		G22 GALV/F		
6	Paslode	S 16 ¾" CD		S 16 %" CD		
7	Poppers Senco	N 11 LAB		N 12 LAB		

Weitere Informationen

Prebena

Auf www.bodenplaner.com konfigurieren Sie Ihren individuellen Bodenaufbau mit allen fermacell® Produkten

Z 19 CDNK HA



Z 22 CDNK HA

11.2 Montagerichtzeiten

	Estrich-Elemente		
Тур	fermacell Konstruktion	Kurzbeschreibung	Montagezeit* Min./m²
2 E 11	20	2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten	10 bis 14
2 E 13		2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten 20 mm Polystyrol-Hartschaum	10 bis 14
? E 14		2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten 30 mm Polystyrol-Hartschaum	10 bis 14
E 22	33	2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten	10 bis 14
E 31	100	2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten 10 mm Holzfaser-Dämmplatte	10 bis 14
? E 33	35	2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten 10 mm Holzfaser-Dämmplatte	10 bis 14
? E 32	100	2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platten 10 mm Mineralwoll-Dämmplatte	10 bis 14
2 E 34	35	2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten 10 mm Mineralwoll-Dämmplatte	10 bis 14
E 35	45	2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platten 20 mm Mineralwoll-Dämmplatte	10 bis 14
? E 11 – ? E 35		Zulage 3. Lage fermacell® Gipsfaser-Platte	7 bis 10
E	25	25 mm fermacell® Powerpanel TE	11 bis 15
E		Zulage 3. Lage fermacell® Powerpanel H ₂ 0	8 bis 11
E 11 – E 35, TE		Zulage fermacell® Estrich-Elemente (Schrauben statt Klammern)	2
E 11 – E 35		Zulage fermacell™ Boden-Nivelliermasse (anmischen und ausbringen)	10
E 11 – E 35, TE		Zulage fermacell™ Ausgleichsschüttung ≤ 10 mm bis 50 mm Zulage fermacell™ Ausgleichsschüttung > 50 mm bis 100 mm	10 bis 15 15 bis 20
E 11 – E 35, TE		Zulage Folie als Rieselschutz	2 bis 3
E 11 – E 35, TE		Zulage zusätzliche Dämmung unter Estrich-Elementen	2 bis 4
E 11 – E 35, TE		Zulage fermacell™ Wabenschüttung 30 mm Zulage fermacell™ Wabenschüttung 60 mm (mit Verdichtung)	7 bis 10 12 bis 15
E 11 – E 35, TE		Zulage fermacell™ Gebundene Schüttung T (100 mm anmischen und ausbringen)	13 bis 16 ¹⁾ 18 bis 21 ²⁾
E 11 – E 35, TE		Zulage fermacell™ Gebundene Schüttung (100 mm anmischen und ausbringen)	15 bis 18 ¹⁾ 20 bis 23 ²⁾
2 E 11 – 2 E 35, TE		Zulage Randdämmstreifen	1 Min./lfd. m

¹⁾ mit Estrichpumpe oder Zwangsmischer ²⁾ mit Handmischer * abhängig von Raumgeometrie und Montagebedingungen.

Den neuesten Stand dieser Broschüre finden Sie digital auf unserer Webseite. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2019

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundeninformation!

© 2019 James Hardie Europe GmbH.

™ und © bezeichnen registrierte und eingetragene
Marken der James Hardie Technology Limited und
James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Europe GmbH

Bennigsen-Platz 1 40474 Düsseldorf www.fermacell.de

Technische Kundeninformation (freecall)

Telefon 0800-3864001

E-Mail fermacell@jameshardie.de

Service-Center (Auftragsmanagement)

Telefon +49 211 54236-200 Telefax +49 211 54236-299

E-Mail auftraege@jameshardie.com

fer-610-00001/07.19/m

